


Rapport nr.: 2000.040	ISSN 0800-3416	Gradering: Åpen
Tittel: Kravspesifikasjoner for karbonatråstoffor for kommersiell utnyttelse.		
Forfatter: Odd Øvereng		Oppdragsgiver: Hammerfall Dolomitt og Statskog-Naturstein AS
Fylke:		Kommune:
Kartblad (M=1:250.000)		Kartbladnr. og -navn (M=1:50.000)
Forekomstens navn og koordinater:		Sidetall: 126 Pris: Kr. 155,- Kartbilag: 2
Feltarbeid utført:	Rapportdato: 27.04.2000	Prosjektnr.: 263124
		Ansvarlig: 
<p>Sammendrag: På forespørsel fra Statskog SF, i brev av 25. januar 2000 har NGU utarbeidet en rapport som viser de generelle kravspesifikasjonene som stilles for kommersiell utnyttelse av karbonatråstoffor. Videre er det gitt en vurdering av markedsutviklingen for karbonatråstoffene i de nærmeste årene. I tillegg inneholder rapporten en oversikt over de viktigste nasjonale – og internasjonale aktørene i karbonatmarkedet. Rapporten inneholder dessuten opplysninger om dagens prisnivå på karbonatprodukter.</p>		
Emneord: industrimineraler	kalkstein	Analyser
fagrappo	dolomitt	magnesitt

INNHOLD

1.	INNLEDNING.....	7
1.1	Bakgrunn for prosjektet.....	7
1.2	Kalkstein/kalkspatmarmor (generelt).....	7
1.3	Dolomitt/dolomittmaermor (generelt).....	7
2.	KRAVSPESIFIKASJONER.....	8
2.1	Mineralske konstruksjonsmaterialer.....	8
2.1.1	Sement.....	8
2.1.2	Brent kalk.....	10
2.1.3	Lesket kalk.....	12
2.1.4	Rockwoll produkter.....	12
2.2	Mineralske fyllstoffer.....	12
2.2.1	Papirindustrien.....	14
2.2.1.1	Fyllstoff (filler) i papirmassen.....	15
2.2.1.2	Overflatebehandling av papir (bestrykning= coating).....	19
2.2.2	Malings- og fargeindustrien.....	19
2.2.3	Plastindustrien.....	22
2.2.4	Sparkel.....	24
2.2.5	Gummi.....	24
2.2.6	Asfalt.....	25
2.3	Mineralske prosessråstoffer.....	25
2.3.1	Fluks i jern- og stålindustrien.....	25
2.3.2	Slaggdanner.....	26
2.3.3	Kalsiumkarbid (CaC_2).....	27
2.3.4	Sukkerraffinering.....	28
2.3.5	Dyrefor.....	28
2.4	Ildfast industrien.....	28
2.5	Glassindustrien.....	31
2.6	Kjemisk industri.....	33
2.6.1	Natriumkarbonat.....	33
2.6.2	Farmasøytsk- og kosmetikk industri.....	33
2.7	Miljø- og gjødsel.....	34
2.7.1	Rensing av vann.....	34
2.7.2	Nøytralisering av syre.....	34
2.7.3	Motvirke forråtnelse av frukt.....	34
2.7.4	Desulfatisering av avgasser.....	35
2.7.5	Branndemping av kullstøv.....	35
2.7.6	Jordforbedringsmiddel.....	35
2.7.7	Vassdragskalk.....	36
2.7.8	Kunstgjødsel.....	36
2.8	Fremstilling av Mg og MgO.....	37
2.8.1	Magnesium metall.....	37
2.8.2	Magnesium oksyd (magnesia).....	37
2.9	Magnesitt	38
3.	PRODUSENTER.....	39
3.1	Kalkstein /kalkspatmarmor.....	39
3.1.1	Norske produsenter.....	39
3.1.2	EU produsenter, produkter.....	39
3.2	Dolomitt / dolomittmarmor.....	41

3.2.1 Norske produsenter.....	41
3.2.2 EU produsenter.....	42
4. MARKED.....	43
4.1 Kalkstein / kalkspatmarmor.....	43
4.2 Dolomitt / dolomittmarmor.....	44
5. PRISER.....	45
5.1 Kalksten / kalkspatmarmor.....	45
5.2 Dolomitt / dolomittmarmor / magnesitt / brucitt.....	46

FIGURER

Figur 1. Anvendelsesområder for kalkstein.....	48
Figur 2. Lokaliseringen av de viktigste GCC -og PCC produsentene i Europa.....	49
Figur 3. Lokalisering av de største dolomittforekomstene i Europa.....	50
Figur 4. Forholdet mellom pris og kornstørrelse på nedknust kalsiumkarbonat.....	46

TABELLER

Tabell 1. Krav til kalkstein som Scancem bruker i sin produksjon av sement i Norge..	10
Tabell 2. Krav til kalkstein brukt i sementproduksjonen, generelle krav.....	10
Tabell 3. Kjemisk sammensetning av hardbrent kalk, produktkvalitet (Faxe).....	10
Tabell 4. Analyser av kalkstein som brukes i fremstilling av brent kalk (Hylla kalkverk).....	11
Tabell 5. Typiske analyser av brent kalk og dolomittisk kalk.....	11
Tabell 6. Typiske egenskaper til brente kalkprodukter.....	11
Tabell 7. Kvalitetskrav til dolomitt brukt i produksjon av Glava.....	12
Tabell 8. Krav til formalingsgrad (partikkelstørrelse) for noen fyllstoffanvendelser....	13
Tabell 9. Generelle krav til kornstørrelse for en del utvalgte fyllstoffanvendelser.....	14
Tabell 10. Kvalitetskrav i kalksten til ulike anvendelser.....	14
Tabell 11. Typisk analysedata for vanlig papirfyllstoff.....	16
Tabell 12. Produktspesifikasjoner til <i>Carbital 90</i> som brukes til coating av papir.....	17
Tabell 13. Analyse av kalkstein fra Carrara (papirfiller kvalitet).....	17

Tabell 14.	Kalkråstoffkvaliteter som brukes til fyllstoff i papir (generelle).....	17
Tabell 15.	Kjemiske analyser/ egenskaper til kalsiumkarbonat brukt i coating.....	18
Tabell 16.	Kravspesifikasjoner til kalk til bruk som fyllstoff i papir (generelle).....	18
Tabell 17.	Kravspesifikasjoner til kalk til bruk som fyllstoff i papir (generelle).....	19
Tabell 18.	Kjemiske og fysikalske krav til kalsiumkarbonat brukt som ekstendere i maling i henhold til BS-standard 1795.....	18
Tabell 19.	Kalkråstoffkrav til fyllstoff i pigment.....	21
Tabell 20.	Krav til partikkeltørrelser til ulike typer fyllstoffer.....	24
Tabell 21.	Bruk av kalkstein som filler i oljebasert sparkel (BS-standard 44 1969) Fysikalske og kjemiske spesifikasjoner.....	24
Tabell 22.	Kvalitetskrav til kalkstein brukt i gummi.....	25
Tabell 23.	Kravspesifikasjon til dolomitt brukt som flux (generelle).....	26
Tabell 24.	Krav til kalkstein og dolomitt brukt som slaggdanner (Norsk Jernverk AS)...	26
Tabell 25.	Kalkstein som slaggdanner (Elkem).....	27
Tabell 26.	Kvalitetskrav til kalkstein brukt til fremstilling av kalsiumkarbid.....	27
Tabell 27.	Analyser av sjøvannsmagnesitt og gresk kryptokrystallinsk magnesitt.....	29
Tabell 28.	Produktspesifikasjoner på sinterdolomitt.....	31
Tabell 29.	Råstoffspesifikasjoner til kalkstein og dolomitt til bruk i glassproduksjon..	32
Tabell 30.	Typisk kjemiske spesifikasjoner for ”glass-grade” kalkstein.....	33
Tabell 31.	Sammenlikning av US og UK spesifikasjonene for bruk av kalkstøv i kullgruver.....	35
Tabell 32.	Vassdragskalk fra Tromsdalen.....	36
Tabell 33.	Norsk Hydros krav til dolomitt for bruk i sjøvannsmagnesium prosessen..	37
Tabell 34.	Kjemisk sammensetning av kommersiell magnesitt og magnesiaprodukter i vekt-%.....	39
Tabell 35.	Kjemiske og fysikalske spesifikasjoner og anvendelser for en del CaCO ₃ -baserte fyllstoff i markedet.....	40
Tabell 36.	ECC whitings, kjemiske og fysikalske spesifikasjoner og anvendelser.....	41

Tabell 37.	PCC-kvaliteter produsert av Omya (Ernstrøm Mineral AB).....	41
Tabell 38.	Kjemiske analyser av typiske kommersielle dolomitter og deres bruksområder.....	42
Tabell 39.	Kjemisk sammensetning i kommersielle dolomitter og dolomitt- produkter m/ bruksområder.....	42
Tabell 40.	Oversikt over en del europeiske storleverandører av dolomitt med kvalitetsspesifikasjoner og anvendelser.....	43

TEKSTBILAG

Bilag 1.	Norske kalkprodusenter.....	51
Bilag 2.	Oversikt over de viktigste dolomitprodusentene i Europa m/ produksjonsvolum.....	52
Bilag 3.	Produktblad. Karbonatråstoffer i det internasjonale markedet.....	54

1. INNLEDNING.

1.1 Bakgrunn for prosjektet.

I brev av 25. januar 2000 fra Statskog SF ble NGU forespurt om å utarbeide en rapport som viser kravspesifikasjonene som industrien stiller til karbonatråstoffene som brukes i kommersielle produkter samt gi en analyse av utviklingen i karbonatmarkedet. Videre ble det bedt om en oversikt over de viktigste norske- og internasjonale karbonatprodusentene.

Forespørselen bygger på forutgående samtaler mellom NGU og Statskog SFF, og rapporten er tenkt å skulle være et hjelpemiddel i det videre arbeid med karbonater for Statskog SF og Hammerfall Dolomitt AS.

1.2 Kalkstein / kalkspatmarmor (generelt).

Ren kalkstein er en monomineralsk bergart bestående av mineralet kalkspat (CaCO_3) med kjemisk sammensetning:

- 56.03 % CaO (kalsiumoksyd)
- 43.97 % CO_2 (karbondioksyd)

Spesifikk vekt på 2.72 g/cm^3 med hårdhet 3 Moh`s hårdhetsskala.

Kalkstein finnes i de fleste sedimentære formasjoner og dannes enten som sediment eller som ansamlinger av skjell/skjellet i varme havområder. Kalsiumkarbonat dannes også ved eruptiv og hydrotermal aktivitet. Under påvirkning av temperatur og trykk blir karbonatet langsomt forvandlet til kalkstein.

Avhengig av dannelsesmåten og senere geologiske prosesser er kalkstein som oftest mer eller mindre forurensset av mineraler som grafitt, kvarts, flint og andre silikater.

1.3 Dolomitt/dolomittmarmor (generelt).

Ren dolomitt er en monomineralsk bergart bestående av mineralet dolomitt [$\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$]. Ren dolomitt har følgende sammensetning:

21.86 % MgO - magnesiumoksyd

30.41 % CaO - kalsiumoksyd

47.73 % CO_2 - kullsyre

Dolomitt har en spesifikk vekt på 2.87 g/cm^3 , med hårdhet 3.5 - 4 på Moh`s hårdhetsskala.

Dolomitt opptrer i sedimentære lag og er representert i nær alle perioder i jordens historie. Forekomster av dolomitt forekommer en rekke steder på jorden, men kvalitet og forurensningsnivå er sterkt varierende. Denne variasjonen i sammensetningen kan delvis forklares ved utlutting av kalkstein i magnesiumholdige vannløsninger (sekundær dolomitt). De fleste dolomittforekomstene er dannet på denne måten.

Primær dolomitt antas å være dannet ved utfelling av dobbeltkarbonatet $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ fra kullsyrerike vannoppløsninger.

Dolomitt kan opptre tilnærmet fri for forurensninger, men inneholder normalt større eller mindre mengder av forurensende komponenter.

Ren dolomitt er hvit på farge, men avhengig av type og mengde av forurensninger kan fargen varierer fra hvit, gul, brun, grå til dyp blå.

2. KRAVSPESIFIKASJONER.

Karbonatråstoffer brukes i produksjonen av et stort antall produkter (kalkstein fig.1 side 48) og noen av anvendelsene er mer sofistikerte enn andre. Den enkelte produksjonsbedriften har ofte sine egne kravspesifikasjoner til råstoffet. For flere av bedriftene blir kravspesifikasjonene til råstoffet betraktet som bedriftshemmelighet.

Kravspesifikasjonene som finnes i rapporten er av grunner nevnt ovenfor hentet fra offentlig kilder og er følgelig generelle.

Kravspesifikasjonene varierer avhengig av bruksområdet. Spesifikasjonene kan enten være krav til råstoffs kjemiske sammensetning eller fysikalske egenskaper. De fysikalske spesifikasjonene fokuserer både på de naturlige egenskapene til råstoffet og på egenskaper som er oppnådd under foredlingen (prosesseringen). Til langt de fleste industrielle anvendelsene stilles det krav både til de fysikalske egenskapene og den kjemiske sammensetningen.

Produktbladene fra de enkelte karbonatprodusentene inneholder ofte i tillegg til kvalitetsangivelsene, en oversikt over bruksområdene. Derfor er produktbladene viktige informasjonskilder når det gjelder å finne tak i kravspesifikasjonene til de ulike anvendelsene. Rapporten inneholder derfor et vedlegg (bilag 3) med kopier av produktblad fra noen av de viktigste produsentene i markedet.

Kravspesifikasjonen kan være bestemt på forskjellige måter.

- Rigid testing og evaluering.
- Gjensidig avtale mellom selger og kjøper (en meget vanlig form).
- Kompromiss p.g.a. høye fraktkostnader.
- Spesifikasjonene er bestemt ut fra kvaliteten på en bestemt råstoff kilde.
Dette er gjerne tilfellet når en kjøper er usikker på hvilke komponenter som er viktig for en spesiell anvendelse.
- Noen spesifikasjoner er unike for en bestemt industri og krever ulike tester basert på en industristandard eller prosedyre. Eksempel på slike er:
 - Termiske egenskaper.
 - Lukt.
 - Smak
 - Krystallinitet.

2.1 Mineralske konstruksjonsmaterialer.

2.1.1 Cement.

Det viktigste råmaterialet til fremstilling av cement er kalkstein eller kalkspatmarmor, det kan også brukes aragonitt skall. Disse råstoffene brukes til fremstilling av klinker (brent kalk). Råmaterialene skal i tillegg til karbonat inneholde jern og aluminium, forholdet mellom silisium og jern/aluminium uttrykkes ved forholdet $\text{SiO}_2 : \text{R}_2\text{O}_3$. Det stilles kun krav til det aluminiumholdige råstoffet, og det anvendes for eksempel skifer, leire, flyveaske, bauxitt og staurolitt avhengig av tilgjengeligheten. Silisium- innholdet kan tilsettes i form av sand, silt, leire, sandstein eller lignende kvartsholdige bergarter. Råmaterialene til cementfremstillingen

skal videre inneholde SO_3 , i det sulfatinnholdet har betydning herdeprosessen. Sulfat opptrer enten i karbonatråmaterialene eller kan tilsettes i form av gips eller anhydritt. Det stilles som oftest noen gitte maksimums krav til innholdet av magnesium.

Sement fremstilles i en lang rekke forskjellige produkttyper (hovedtyper):

1. Generell type (til de fleste bygningsformål).
2. Cement som hurtig oppnår styrke.
3. Cement som utvikler særlig lav hydratiseringsevne.
4. Cement som er resistent overfor sulfat.

Sement lages ved kalsinering av en blanding av ca. 75 % kalkstein og 25 % leire for og denne kalsiumsilikat klinker. Denne blandingen males og små mengder gips tilsettes som bindemiddel.

Scancem (Aker Norcem) har i praksis monopol på sementproduksjon og omsetning i Norge. De er eierallianse med det svenske Scancem og det britiske Castle Cement. Norcem har også betydelige eierinteresser i det finske sement og mineralselskapet Partek.

Bedriften produserer sement basert på kalksteinene i Dalen – Kjørholt i Eidanger og Bjørntvedt gruvene ved Porsgrunn og fra kaledonsk kalkspatmarmor i Kjøpsvik i Tysfjord. Produksjonen i 1994 var totalt 2.5 mill. tonn fordelt på 885 000 tonn fra Dalen, 910.000 tonn fra Bjørntvedt og 715.000 tonn fra Kjøpsvik. Med en tonnpris på 60 kr/tonn gir denne delen av produksjonen en omsetning på 150 mill kr. Total verdi på sementproduksjonen beløper seg til 850 mill kr pr. år. Årlig sementforbruk i Norge er 1.1 mill tonn, i tillegg eksporteres 5-600.000 tonn. Sementproduksjon har økt noe de siste årene, dette skyldes hovedsakelig eksport fra Kjøpsvik til USA.

Levering av kalkstein til Brevik produksjonen foregår fra de to gruvene Dalen – Kjørholt og Bjørntvedt. Dalen – Kjørholt gruven ligger like ved fabrikken i Brevik. Dette er en underjordsgruve der man driver på en nesten flattliggende kalkstein fra ordovisium perioden. Kalksteinen faller med 13° mot øst og en har nå jobbet seg ned til nivå 135 meter under havet, fortsettelsen av gruven kommer til å ligge under selve Eidangerfjorden. Gruven drives etter rom og pilar metoden der 30 % av det aktuelle laget tas ut i bergrom som er 7.5 m høye og 15 m i bredde. Kalksteinen er opprinnelig dannet som kalkslam og er svakt kontaktmetamorf, den inneholder ca. 90 % CaCO_3 .

Ved Bjørntvedt i Porsgrunn drives det på en flattliggende korall- kalkstein fra silurperioden . Kalksteinen inneholder ca 72 % CaCO_3 . Kalksteinen er tidligere benyttet som bygningstein da fossilinnholdet gjør den dekorativ.

I produksjonen blandes de to kvalitetene kalkstein for å øke silika innholdet i Brevikkalksteinen. I sement er 95 % av råmaterialet kalkstein. Kalkstein pluss riktige posjoner silika, alumina og jern oppvarmet til 1480 °C danner kalsium aluminium-silikat klinker, tilskuddet av 3-5 % gips og nedmaling gir den ferdige sementen. Gips benyttes som retarder for å sinke sterkningen av betongblandingene. For å få den riktige kjemiske sammensetningen tilsettes en del kvartsitt fra Kragerø- området, importert bauxitt og gips samt kisavbrann (jernhydroksid) fra Borregaard. Det mineralske materialet males ned til sementfinhet før det forvarmes og mates inn i ovnen. Denne blandingen brennes i en motstrøms tunnelovn, som energikilde benytter finmalt kull, tungolje og gamle bildekks. Sementproduksjonen er en god anledning til å bli kvitt uønskede materialer som oljer, kull og kisavbrann med høyt innhold av tungmetaller eller gamle bildekks. Prosessen kan også brukes til å dekomponere farlige kjemiske stoffer ved høy temperatur.

Tabell 1. Krav til kalkstein som Scancem bruker i sin produksjon av sement i Norge.

	Usortert, fet Stein	Mellomstein		Lavverdig Stein	Råmel
		max.	min.		
CaO	>49.3 vekt-%	48.5 vekt-%	46.0 vekt-%	Max.45.0 vekt-%	ca.48.5 +/-0.2 vekt-%
MgO	<2.0 vekt-%	1.8 vekt-%		Max.1.8 vekt-%	<2.1 vekt-%
TiO ₂	<0.2 vekt-%	0.25 vekt-%		Max .0.25 vekt-%	<0.25 vekt-%
CaO/Alkali					69+/- 5

Tabell 2. Krav til kalkstein brukt i sementproduksjon, generelle krav.

CaCO ₃	>65 vekt -%
K ₂ O+Na ₂ O	lav
MgO	<4 vekt -%
Fosfater+bly+ zink	<0.5 vekt- %
Fluor	<0.1 vekt -%
Ulöst	<1.5 vekt -%
Glødetap	<3 vekt %

Kilde: The Industrial Minerals Handybook 3rd Edition

OPS < 6 % MgO < 3 % i kalkstein, SO₃ + P₂O₅ < 1%, sum alkali < 0,6 %. Cement til bruk i oljeindustrien (sulfat resistent cement) og hvit cement <0.01 % Fe₂O₃.

I Cementfremstilling med anvendelse av for "rent" kalkråstoff (> 65 % CaCO₃; MgO < 5 %) må det tilsettes aluminium, jern og kvarts.

Sorelement: Lavt i kalk og jern på grunn av hvit farge.

Kilde: The Industrial Minerals Handybook 3rd Edition

2.1.2 Brent kalk.

Hardbrent kalk (CaO) fremstilles ved brenning av knust kalkstein (CaCO₃) ved ca. 1200 – 1300 °C. Under brenningen drives det av CO₂ gass.

Brent kalk : > 98 % CaCO₃, < 1 % ikke syreløselig.

Hardbrent kalk fremstilles av Faxe i to fraksjoner; 0-45mm og 0 – 0.2mm.

Tabell 3 nedenfor er et eksempel på produktspesifikasjon (produktblad) på brent kalk levert fra Faxe.

Tabell 3. Kjemisk sammensetning av hardbrent kalk, produktkvalitet (Faxe).

	Vekt-%
CaO	96.5
MgO	0.9
SiO ₂	0.75
Al ₂ O ₃	0.25
Fe ₂ O ₃	0.25
P ₂ O ₅	0.10
TiO ₂	0.03
Mn ₂ O ₃	0.04
Alkali	0.07
S	0.03
CO ₂	1.00

Tabell 4 viser en råstoffkvalitet som Franzefoss Bruk leverer for bruk til fremstilling av brent kalk.

Tabell 4. Analyse av kalkstein som brukes til fremstilling av brent kalk (Hylla kalkverk)

	Vekt-%
CaCO ₃	93-95
MgO	< 1.5
P ₂ O ₅	< 0.0x
Fe ₂ O ₃	ingen
S	< 0.06
Utløst	<1.5

Hylla, 1971

Tabellene 5 og 6 nedenfor viser typiske analyser på brent kalk (CaO) og hydratkalk [Ca(OH)₂] som bukes kommersielt.

Tabell 5. Typiske analyser av brent kalk og dolomittisk kalk.

Komponenter	Høy kalsium brentkalk i vekt-%	Dolomittisk brent kalk i vekt-%
CaO	93.25-98.0	55.5-57.50
MgO	0.30-2.50	37.60-40.60
SiO ₂	0.20-1.50	0.10-1.50
Fe ₂ O ₃	0.10-0.40	0.05-0.4
Al ₂ O ₃	0.10-0.40	0.05-0.40
H ₂ O	0.10-0.90	0.10-0.90
CO ₂	0.40-1.50	0.40-1.50

Tabell 6. Typiske egenskaper til brente kalkprodukter

Brent kalk	Høy kalsium	Dolomittisk
Dominerende bestanddel.	CaO	CaO + MgO
Spesifikk vekt	3.2-3.4	3.2-3.4
Bulk egenvekt g/cm ³	0.88-0.95	0.88-0.96
Spesifikk varme ved 38°C kJ/kg	0.4	0.94
»Angle of Repose»	55	55
Hydrat kalk		
Dominerende bestanddeler	Ca(OH) ₂	Ca(OH) ₂ + Mg(OH) ₂
Spesifikk vekt	2.3-2.4	2.7-2.9
Bulk egenvekt g/cm ³	0.4-0.56	0.4-0.56
Spesifikk varme ved 38°C kJ/kg	0.62	0.62
»Angle of Repose»	70	70

Brent kalk: ASTM C 46 Kilde: The Industrial Minerals Handybook 3rd Edition

2.1.3 Lesket kalk (kommersiell lesket kalk).

Fremstillingen av lesket kalk med utgangspunkt i brent kalk kan gjøres på forskjellige måter. Det som er viktig for å oppnå den ønskede kvaliteten på slurryen (hydratkalken) er forholdet mellom mengde brent kalk og den tilsatte vannmengden, leskingshastighet og setlingshastighet.

ASTM C 110 omfatter residuet, konsistensen, plastisitet, sunnhet, vannrensning, leskingshastighet og setlingshastighet for lesket kalk og hydratkalk. Andre spesifikke tester omfatter også lesket kalk til bruk for strukturelle formål (C5). Hydratkalk til bruk som Masonry (C207). Lesket kalk og hydratkalk til bruk for vannrensing (C53). Lesket kalk og hydratkalk til bruk får å nøytraliserer sur nedbør (C 400) og kalk og kalkstein til bruk i behandling av industriavfall. (C 826).

Råstoff:

Tilgjengelig som lump (>2.5"), knust el. Pebbles (0.25-2.25"), knust (ca. 100 # 8 sikt), pulverisert (ca. 100%- # 20 sikt) & pellettisert kalk (1" pellets).

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Generelle krav: 98.6 vekt-% CaCO₃ og < 1 vekt-% SiO₂.

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

2.1.4 Rockwool produkter.

Hovedkomponentene i steinull er gabbro og kalk med tilskudd av dolomitt som bl.a. bidrar til et lavere smeltepunkt og dermed bedre økonomien. Masovnslagg kan også brukes som en av hovedkomponentene i prosessen.

Generelle krav til råstoffblanding oppgis til å være: alkalier max. 6 %, MgO min. 12%, SiO₂ 44% +- 2-3 %, FeO (totalt) 20% +- 2-3 %, sulfider ingen, lavt innhold av tungmetaller, Mn kan være tilstede. Den råstoffblandingen som brukes skal kunne danne en enkomponent smelte ved 1400°C med en viskositet på ca. 50.

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Steinull:

Dolomitt med <2.3 vekt-% uløst (Franzefoss Bruk, Hekkelstrand)

Glassvatt (glava):

Tabell 7. Kvalitetskrav til dolomitt brukt i produksjon av Glava.

	Vekt-%
Al ₂ O ₃	Max. 0.1
Fe ₂ O ₃	Max.0.1
Uløst	Max.1.55

Hammerfall dolomitt A/S

2.2 Mineralske fyllstoffer.

Knust/malte karbonater (kalkstein, kritt, marmor, eller dolomitt) blir brukt som i fyllstoffer i ulike produkter for å erstatte dyrere ingredienser som for eksempel titanoksyd.

Kravspesifikasjonene som produsentene stiller blir stadig strengere noe, som har presset prisene oppover.

Fyllstoffene har utviklet seg til å bli såkalt funksjonelle fyllstoffer d.v.s. de gir farge, stivhet, opasitet eller tilsettes for å øke den elektriske ledningsevnen eller økning i motstandsdyktigheten mot varme. Enkelte fyllstoffer blir også overflatebehandlet med kjemikalier for å endre overflate-egenskapene, noe som også bidrar til å presse prisen oppover. Karbonatene (kalkstein og dolomitt) må også konkurrere med en rekke andre fyllstoffer slik som kaolin, talk, malt glimmer, wollastonitt og nefelinsyenitt.

De viktigste egenskapene som blir vurdert når karbonatbergartene skal testes til bruk som fyllstoffer er:

- kjemisk renhet
- hvithet (høy reflektivitet)
- partikkel størrelse og kornfordeling
- partikkel form og overflateareal
- plastisk og rheologisk karakteristika
- adsorbsjons karakteristika med hensyn på olje, blekk og pigmenter
- kjemisk treghet
- spesifikk vekt og bulk egenvekt.

En nøkkelpараметer i de ulike fyllstoffene er partikkelstørrelsen:

Kalkstein- og dolomittpulver klassifiseres vanligvis etter kornstørrelsen. Nedenfor er det gitt en oversikt over den generelle inndelingen i kornstørrelsesgradering og bruken:

Grov filler: (vanligvis lav pris). 75 µm til flere mm, brukes i jordbruket, dyrefor, gjødsel, asfaltfiller og branndempene støv i gruvene.

Medium filler: (middels verdi). < 50µm, brukes på baksiden av tepper, linoleum, tetningsstoff, lim og sparkel.

Fin filler: (vanligvis middels verdi). maksimum partikkelstørrelse 50µm, 50 % < 2µm, brukes som papirfiller, gummi, plastikk og billig maling

Pigment og meget fin filler: (vanligvis høy verdi), maksimum kornstørrelse 10µm, 90 % < 2µm, brukes i papir coating (bestrykning), maling, gummi og plastikk.

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

I tabellene 8 og 9 nedenfor viser eksempler på generelle krav som stilles til formalingsgraden for en del fyllstoffanvendelser.

Tabell 8. Krav til formalingsgrad (partikkelstørrelse) for noen fyllstoffanvendelser.

Fyllstoff type	Partikkelstørrelse gjennomsnitt i mikron	Partikkelstørrelse maks. verdi i mikron	Anvendelse
formalingsgrad: grov	22-40	420	sement, linoleum, takpapp
formalingsgrad: middels	12-22	100	sparkel, tetningsmiddel, gummivarer
formalingsgrad: fin	3-10	44	papir, maling, plastikk, gummivarer
formalingsgrad: ekstra fin	0,7-2	10	papir, maling, plastikkvarer

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Tabell 9. Generelle krav til kornstørrelse for en del utvalgte fyllstoffanvendelser.

Bygningsstein , riprap & armor stein	> 1 m
Knust Stein til bruk i vei, jernbane (ballast)	> 30 cm
Anvendelse	Kornstørrelse
Tak, terazzo og stucco	> 1 – 20 cm
Kjemikalier & glass	0.2 – 5 cm
Filterseng Stein, kyllingfor	3 – 8 cm
Jordbrukskalk	< 4 cm
Ildfast & flux	< 3 cm
Filler, svake abrasiver, gruvestøv, insektsmidler	
& insektsmiddel	< 0.2 m.m.
FGD reagens	< 0.1 m.m.

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Til de ulike anvendelsen av kalkstein / kalkspatmarmor stilles det som oftest ulike krav til den kjemiske renheten av råstoffet. Tabell 10 viser noen generelle krav som industrien stiller for bruk i forskjellige produkter.

Tabell 10. Kvalitetskrav til kalkstein til ulike anvendelser.

Produkt	CaCO ₃	MgO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MnO	S	P	Uløst	Forurensninger
Karbid	min 94-96						0.006		max. 2-3%
Klorkalsium	min. 95	ikke	ikke	ikke	ikke				
Gummi	min. 95-96	max. 0.1						max. 4	
Cellulose	min. 95-96								
Sement	75-85	max. 3-5				max. 2.5			
Metall						max. 0.5	max. 0.01	max. 2	
Kjemisk industri Norsk Hydro	min 90	max. 10 Norsk Hydro							
Gjødsel	80 % sum CaCO ₃ + MgCO ₃								
Glass									

Kilde: ukjent

2.2.1 Papirindustrien.

En skiller mellom to hovedtyper av papir:

1. Treholdig papir ("wood containing")
2. Trefritt papir ("woodfree")

Inndelingen er basert på innholdet av de to viktigste fiberkomponentene: tremasse og cellulose, d.v.s. papir med og uten tremasse (mekanisk masse)

Treholdig papir har bl.a. følgende typer:

- Avispapir (90,5 tremasse, 8-10 % langfibret cellulose). Lite eller intet fyllstoff.
- Magasinpapir (ubestrøket papir) 45 % tremasse, 25 % cellulose og 25-30 % fyllstoff.

- Bestrykningspapir. Fordeling av fibre 50% tremasse og 50% cellulose.

Papiret inneholder en større mengde mineraler både som fyllstoffer og bestrykningselementer.

Spesielle mineraler er en viktig råvare ved tilvirkning av trykkpapir, vesentlig for å forbedre papirets trykkbarhet og for å minske råvarekostnadene. I nesten alt trykk- og skrivepapir (Coated og ikke coated) brukes en kombinasjon av 5 hvite mineralgrupper (kalsiumkarbonat, kaolin og talk) som fyllstoff for å gi papiret de ønskede spesifikasjoner. En viktige egenskap ved de mineralene som anvendes er at de ikke reagerer kjemisk ved selve papirprosesseringen (kjemisk inert).

Mineralkomponentene i papir tilsettes i papirfremstillingen på to ulike måter:

Som fyllstoff: De finkornete mineralkomponentene tilsettes i den våte fibersuspensjonen (tremassen / cellulosen) i den såkalte pulpen før utlegging i papirmaskinen.

Som bestrykning (coating): Finkornete mineraler legges på overflaten til basispapiret og bindes til dette med limstoffer under høyt valsetrykk

Stort sett brukes de samme mineralene som fyllstoffer - og bestrykningskomponenter.

I papirproduksjonen skiller det mellom sure og nøytrale prosesser. I de sure prosessene tilsettes harpikssyrer for å øke hydrofobisiteten til papiret. Her brukes kaolin og talk som fyllstoff /bestrykning. I nøytrale eller basiske prosesser derimot kan kalsiumkarbonat benyttes som fyllstoff i tillegg til kaolin og talk. For å oppnå et nøytralt miljø i prosessen tilsettes $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, og en bruker her andre limstoffer enn harpiks.

I dag er det imidlertid utviklet en bestrykningsteknikk som muliggjør bruk av kalsiumkarbonat.

2.2.1.1 Fyllstoffer i papirmassen.

Kravspesifikasjonene for mineraler som benyttes i papir er basert på følgende kvalitetskriterier:

- høy refleks for alle lysets bølgelengder (høy hvithet)
- høy refraksjonsindeks for å oppnå høy opasitet
- kjemisk lite reaktiv og løselig
- fri for forurensninger (spesielt kvarts)
- kornfordeling rundt 0.3 mikron (halve bølgelengden for lys)
- ikke abrasiv
- god binding til fibrene
- konkuransedyktig pris

I de alkaline (nøythal, basisk) prosessene oppnår en følgende fordeler ved bruk av kalsiumkarbonat:

- det kan brukes billigere pulpmaterialer
- fyllstoffprosenten kan økes
- vedlikeholdsomkostningene kan reduseres
- energiforbruket reduseres (mindre vann, varme og elektrisitet)
- papirets klarhet / lyshet kan bedres
- papirets styrke kan økes

Tabell 11. Typisk analysedata for vanlig papirfyllstoff.

Fyllstofftype	Hvithet % ISO	Spesifikk overflate m^2/g	% andel partikler < 2 my
Kaolin	76-82	2,5 - 5,0	12-45,0
Kritt	80-82	2,5 - 5	35,0 - 50,0
Formalt kalkstein	82 -83	ca. 5	50

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Kalsiumkarbonat brukes i stigende omfang som filler og bestrykningsagens i de fleste papertypene da ofte sammen med kaolin. Formalt kalsiumkarbonat er sammenliknet med kaolin, generelt billigere, har bedre fargeegenskaper og er mindre oljeadsorberende enn kaolin.

Kjemisk utfelt kalsiumkarbonat (PCC) har større hvithet og bedre trykkegenskaper (ink receptivity) enn formalt kalsiumkarbonat (GCC).

Formalt kalsiumkarbonat (GCC).

Det er et bredt spekter av kravspesifikasjoner som må oppfylles før kalkråstoffet kan aksepteres av papirindustrien. De strengeste spesifikasjonene er knyttet til råstoffets kjemiske og mineralogiske renhet, partikelstørrelse og farge.

Kalkproduktene Carbital /Carbilux som produseres av *ECC* International og Hydrocarb som produseres av *Pluess-Staufer* har en dominerende andel av fyllstoffmarkedet til papirindustrien.

Produktopplysningene nedenfor er hentet fra produktblad:

Typisk pre-coating pigmenter (Carbital 60) med relativ grove partikelstørrelsес-innhold på 60 vekt-% < 2 mikron. Carbital 75 er derimot noe finere med 75 vekt-% < 2 mikron og kan brukes til pre-coating av matt og halvmatt coating (bestrykning).

Typisk top-coating eller glans-coating pigmenter (Carbital 90 eller Hydrokarb 90) er relativt fine med 90 vekt-% < enn 2 mikron. En ny generasjon av høy-glans pigmenter (Carbilux) som er meget fine har 90 vekt-% < 1 mikron.

Den generelle utviklingstrenden går mot finere produkter og brattere og mer presise partikelstørrelsесfordelingskurver.

Tabell 12. Produktspesifikasjoner til *Carbital 90* som brukes til coating av papir.

Kjemiske egenskaper	CaCO ₃ MgCO ₃ SiO ₂ Fe ₂ O ₃ PH ved 10 % solids	98.1 wt. % 1.4 wt.% 0.4 wt.% 0.04 wt.% 9.6
Fysiske egenskaper	Partikkel fordeling + 53 µ maksimum + 20 µ maksimum + 10 µ maksimum + 5 µ - 2 µ - 1 µ	0.01 wt.% 0.1 wt.% 1.0 wt.% 4.0 wt.% 90 wt.% 70 wt.%
	Spesifikk vekt Viskositet @ 70 %	2.7 g/cm ³ 2.0 poise
Optiske egenskaper	I.S.O. Brightness Yellowness Mean refractory index	95.0+- 1.0 1.0 1.58

Produktblad

Tabell 13. Analyse av kalkstein fra Carrara (papirfiller kvalitet).

Grov malt	
+ 10	45
- 2	35
ISO brightness	93.0/1.0
Finmalt.	
- 2	60
ISO brightness	94.0/0.8
- 2	80
ISO brighness	94.5/05
- 2	90
ISO brihtness	94.0/0.4
Kjemisk analyse	
CaO	55.00 wt. %
MgO	0.60 wt. %
Fe ₂ O ₃	0.01 wt. %
Syrerest	0.2 wt. %

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.**Tabell 14. Kalkråstoffkvaliteter som brukes til fyllstoff i papir (generelle).**

	Rombisk	Skalenoedrisk	Rombisk	Finknust	Ultrafinknust
	Kalkspat	Kalkspat	Aragonitt	Kalkstein	mikronisert
	PCC	PCC			kalkstein
Brytningsindeks	1,58	1,58	1,63	1,58	1,58
Spesifikk vekt	2,71	2,71	2,92	2,71	2,71
Tappi, hvithet (%)	>99	>99	>99	>95	>95
Overflateareal, m ² /g	6-8	9-15	9-13	5-7	10-12

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Tabell 15. Kjemiske analyser/ egenskaper til kalsiumkarbonat brukt i coating.

	Nedmalt kalkstein i vekt-%	*PCC 1 i vekt-%	*PCC 2 i vekt-%	*PCC 3 i vekt-%
CaCO_3	96.63	98.36	98.43	98.62
CaSO_4		0.08	0.78	0.63
MgCO_3	2.43	0.7	0.37	0.21
Al_2O_3	0.28	0.09	0.07	0.01
Fe_2O_3	0.09	0.07	0.06	0.01
SiO_2	0.37	0.1	0.04	0.02
NaCl				0.1
$\text{H}_2\text{O } 110^\circ\text{C}$	0.2	0.6	0.25	0.3
pH	9.1	9.4	10.3	8.5

*PCC: Kjemisk nedfelt kalsiumkarbonat.

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

PCC fremstilles av kalsiumkarbonat gjennom følgende reaksjoner:

1. $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
2. $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{CaCO}_3 + 2\text{NaOH}$
3. $\text{CaCl}_2 + \text{NaCO}_3 \rightarrow \text{CaCO}_3 + 2\text{NaCl}$

PCC utnytter resirkulering av CO_2 og varmen fra papirfabrikken, og brent kalk brukes til regenerering av pågangen i Solvay prosessen, Bayer alumina, Kraft papir) og er i seg selv regenerert i flere av dets prosesser. Resirkuleringen av papir har økt.

Tabellene 16 og 17 gir en oversikt over de viktigste fysikalske krav som stilles til kalkstein som brukes i produksjon av papir (filler & coating).

Tabell 16. Kravspesifikasjoner til kalk til bruk som fyllstoff i papir (generelle).

	Rombisk	Skalenoedrisk	Rombisk	Finknust	Ultrafinknust
	Kalkspat	Kalkspat	Aragonitt	Kalkstein	mikronisert
	PCC	PCC			kalkstein
Brytningsindeks	1,58	1,58	1,63	1,58	1,58
Spesifikk vekt	2,71	2,71	2,92	2,71	2,71
Tappi, hvithet (%)	>99	>99	>99	>95	>95
Overflateareal, m^2/g	6-8	9-15	9-13	5-7	10-12
Abrasjon	3	3-5	4-8	8	4
Partikelstørrelse, Sedigraph					
+5 μm (%)	-	2	3	20	3
-2 μm (%)	99	45	75	70	90
Middel μm	0,7	1.0-3,0	0,5-1,0	2,0	0,8

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Tabell 17. Kravspesifikasjoner til kalk til bruk som fyllstoff i papir (generelle).

	Naturlig	Naturlig	PCC	PCC
	Finknust	Ultrafinknust		
	Kalkstein	kalkstein	Kalkspat	Aragonitt
Spesifikk vækt	2,71	2,71	2,71	2,93
Bryningsindeks, middelverdi	1,58	1,58	1,58	1,63
Hardhet, Moh's skala	3	3	3,0	3,5
Spaltningstemperatur, °C	800-900	800-900	800-900	800-900
Abrasjon, rng	25	10	5	8
Hvithet, % (GE)	95	96	98	99
Olje adsorpsjon, cc/100g	13	23	30	55

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

2.2.1.2 Overflatebehandling av papir (bestrykning = coating) .

Ved overflatebehandling av papir legges en tynn «mineralfilm» over kjernen i papiret (trefibermasse + fyllstoff), for å forbedre papirets egenskaper når det gjelder:

1. hvithet
2. glatthet
3. glans
4. overflatestyrke
5. trykkeegenskaper

Det stilles vanligvis høye krav til pulpviskositet, noe som krever en gitt kornkurve samt riktige morfologiske spesifikasjoner for kornene. Den sistnevnte egenskapen er i hovedsak bestemt av formalingsprosessen.

Pigmenter/mineraler med platestruktur gir den høyeste glansen. Best effekt får en dersom mineralene er delaminert (kaolin). Fininformalt kalsiumkarbonat har ofte en høyere hvithet enn kaolin og blir derfor foretrukket når det stilles krav til høy hvithet.

I betrykningsprosessen er bindemiddelet den dyreste komponenten. Denne komponenten består som oftest helt eller delvis av lateks som koster mye mer enn cellulosefiber og mineralske bestrykningspigmenter. Bruken av bindemiddel er imidlertid nødvendig for at den bestørkne papiroverflaten får den ønskede overflatefasthet. For å redusere produktkostnadene ønsker industrien et høyere innhold av mineralfillere.

Typisk GCC: Tørr hvithet > 96 % (papir coating), olje absorpsjon 18-21, overflateareal 1.5-4 m²/g; bulk egenvekt 0.6-0.8 g/cm³ og pH 9-9.5.

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Typisk PCC: > 98 wt.% CaCO₃, 0.5-1.5 wt.% MgCO₃, < 0.1 wt.% Fe₂O₃, 0.3 – 0.8 % fuktighet. Tørr hvithet 98 %. Oljeadsorbsjon 30-50. Overflateareal 8 m²/g i bulk. APS 0.5-1.5 µm. USP grade PCC > 98 wt.% CaCO₃, < 0.2 wt.% uløst, < 3 ppm As, <0.005 % F, < 0.003 % tungmetaller (som Pb), < 0.001 % Pb, < 1 % Mg & alkalisalter; < 2 % tap ved tørking.

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

2.2.2 Malings- og fargeindustrien.

Maling består vanligvis av følgende tre komponenter:

1. pigment

2. medium (bindemiddel)
3. oppløsningsmiddel (fortynningsmiddel)

Pigmentet disperges i mediet og oppløsningsmiddelet (*fortynningsmiddel*) tilsettes for å gi den en konsistens som er hensiktsmessig innenfor det aktuelle anvendelsesområdet. Når malingen brukes fordamper oppløsningsmiddelet og residuet tørker og det dannes en coating av den malte overflaten.

Mineralske fyllstoffer og ekstendere (pigmenter) til fargeindustrien omfatter både hvite og fargede mineraler, samt mineralske ekstendere. Mineralpigmentene erstattes i stigende grad av gjennomsiktige polerer og transparente glasskuler.

Råmaterialene til pigmenter og ekstendere skal kunne gi en klar, ren, intens og reproducerbar farge. Materialets farge avhenger av den kjemiske sammensetning, hvor glans, klarhet/gjennomsiktighet og intensitet særlig bestemmes av brytningsindeks, partikelstørrelse, partikkelform og krystallform. Pigmentene skal videre gi malingen beskyttende egenskaper.

Følgende parametre er viktig utvelgelsen av ekstendere:

- Farge/hvithet
- Gjennomsiktighet
- Dispercibilitet
- Oljeabsorbsjon
- Lysekhet
- Kjemisk resistens
- Varmeledningsevne
- Fukt
- Rheologiske egenskaper
- Binderegenskaper

Bruken av mineralske ekstendere er ikke bare kostnadsbesparende men det kan også bibringe produktet en rekke funksjonelle egenskaper slik som for eksempel: konserverende effekt, forbedring av viskositeten samt forbedring av dekkevnen.

Den økte bruken av mineralske eksendere og fillere skyldes den økte bruken av de vannbasserte (lateks) malingstypene i forhold til de oljebaserte malingstypene. Lateks-malingene har en rekke fordeler fremfor de oljebaserte malingstypene slik som:

- mindre giftig
- høyere innhold av fast materiale
- redusert mengde med oppløsningsmiddel

Karbonatmaterialer er de mest anvendte filler pigment i fargeindustrien. I maling benyttes 4 karbonat typer:

1. kalsitt (GCC)
2. utfelt kalsium karbonat (PCC)
3. dolomitt
4. slemmekritt

Karbonatmineralene anvendes p.g.a. deres lave pris og høye hvithetsnivå. Kjemisk utfelt kalsium karbonat har en vell kontrollert partikelstørrelsесfordeling. I vurderingen av karbonatmaterialets anvendbarhet innen fargeindustrien er det særlig fargen og krystallstrukturen som vurderes. Kalsium karbonater i maling er i hovedsak en pigment

ekstender som anvendes i størrelsesfraksjonen 0.7 -40 my. Det største forbruket er til utendørs bygningsmalinger.

Karbonatmineralene er de mest brukte filler pigment i fargeindustrien [Kalkspat (GCC), PCC, dolomitt og slemmekritt].

Karbonatmineralene brukes på grunn av følgende egenskaper:

- Lav pris
- Høy hvithet
- Kontrollert partikkelstørrelsес fordeling (0.7 my – 40 my)
- Krystallstruktur
-

Tabell 18. Kjemiske og fysikalske krav til kalsiumkarbonat bruktt som ekstendere i maling i henhold til BS-standard 1795.

	% residue på sikt i mikron			% partikkel størrelsес fordeling i mikron		
	125	63	45	20	10	52
Ekstender						
Nr.2 a	0.5	6	15			
b	0.01	0.5	2	85	65	4520
c		0.05	0.5	90	80	5525
d			0.01	97	95	7035
Nr.3 a	0.01	1	5	70	40	2510
b	0.01	0.5	1.5	80	45	3010
c		0.01	0.1	95	65	3515
d			0.01		98	7025
Kjemiske						
spesifikasjoner	Nr.2	Nr.3				
% CaCO ₃	96-99	98				
Flyktige bestandeler ved 105°C	<0.30 %	<0.30 %				
LOI	42-44	42-44				
Løslighet i vann	0.15 %	0.15 %				
pH i vandig opl.	8.0-9.5	8.0-10				

Industrial Minerals oktober 1985.

Tabell 19. Kalkråstoffkrav til fyllstoff i pigment.

	Naturlig	Naturlig	PCC	PCC
	Finknust	Ultrafinknust		
	Kalkstein	kalkstein	Kalkspat	Aragonitt
Spesifikk vekt	2,71	2,71	2,71	2,93
Bryningsindeks, middelverdi	1,58	1,58	1,58	1,63
Hardhet, Moh's skala	3	3	3,0	3,5
Spaltingstemperatur, °C	800-900	800-900	800-900	800-900
Abrasjon, rng	25	10	5	8
Hvithet, % (GE)	95	96	98	99
Olje absorpsjon, cc/100g	13	23	30	55
Overflateareal, m ² /g	3,2	9,6	6,8	8,5

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Fyllstoffer: reflektivitet (i tørr tilstand) > 80 % for sparkel, > 96 % (for papirbestrykning); oljeadsorpsjon 18- 20; spesifikk overflate 1.5-4.0 m²/g; egenvekt (bulk) 0.6-0.8 g/cm³; pH 9.0-9.5

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

PCC: > 98 % CaCO₃; 0.5-1.5 % MgCO₃; 0.3-0.8 % fuktighet; hvithet (tørr) 98%; oljeabsorpsjon 30-50; spesifikk overflate 8 m²/g; egenvekt (bulk) 0.6- 0.8 g/cm³.

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

2.2.3 Plastindustrien.

Tradisjonelt deles plast inn i tre hovedtyper:

- Termoplast
- Termosetting plast
- Polypropylen.

Termoplast produkter kan bløtgjøres flere ganger når de blir varmebehandlet og kan formgives til opprinnelig eller ny form (eksempelvis polyethylen, PVC og polystyren).

Termosetting plast karakteriseres ved at når produktet en gang er blitt formgitt kan denne formen ikke endres ved fornyet varmebehandling (eksempelvis fenol formaldehyd og amino plast).

En tredje type plast er polypropylen.

Plastrør/slanger er det mest vanlige sluttproduktet for de hårde PVC-typene; de bløte PVC-typene anvendes i tekstiler.

Plast er sammensatt av følgende hovedkomponenter:

- Fyllstoff
- Stabilisator
- Fargestoffer
- Additiver

Valget av fyllstoffer i plastfremstillingen er bl.a. avhengig av :

- Pris
- Abrasivitet(lavest mulig).
- Blandingsevne
- Flyteegenskaper (viskositet)
- Farge.

De mest vanlige fillermineralene i plastprodukter er:

1. kalsium karbonat
2. talk
3. asbest
4. kaolin
5. gips

Følgende tekniske egenskaper oppnås ved bruk av fyllstoffer

1. økt stivhet
2. bedre værresistens
3. økt varmebestandighet
4. reduksjon i varmeutvidelseskoeffisienten
5. redusere krympingen i materialet

Plastproduktenes styrke er omvendt proporsjonal med tilsettingsmengden av fyllstoff, uansett om fyllstoffet har større styrke enn polymeren.

Følgende mineralske råstoffer benyttes som armeringsfyllstoffer i plast:

1. wollastonitt
2. gips
3. glimmer
4. talk
5. visse leirmineraler

Plastindustrien anvender spesifikke testmetoder til utprøving av fillermaterialene hvor en undersøker bl.a. følgende egenskaper:

1. dispersjonsevne for smeltet materiale.
2. abrasivitet i forhold til produksjonsutstyr.
3. rheologiske egenskaper (for å sikre at materialet flyter lett fra lagerbeholder til brukersted)

Det brukes i dag store mengder formalt kalsium karbonat i plastproduksjonen p.g.a. fyllstoffs lave pris. Formalt kalsiumkarbonat tilfører i de fleste tilfeller ikke plastproduktet noen funksjonelle egenskaper.

Den formalte kalsiumkarbonaten som brukes i plastproduksjonen har en kornstørrelse som ligger i intervallet 0.1 - 20 my. Årsaken til dette er at materialet i dette fraksjonsintervallet har:

1. gode blandeegenskaper
2. god hvithet
3. lav oljeadsorbsjon

I det ultrafine partikelstørrelsесområdet endrer kalsiumkarbonaten karakter og blir en funksjonell filler som brukes til å:

1. forbedre glansen
2. forbedre slagstyrken
3. forbedre formfastheten

Den ultrafine kalsiumkarbonaten er i hovedsak PCC da dette materiale har kontrollerte/veldefinerte partikelstørrelser.

Formalt kalsiumkarbonat brukes i stigende grad til coating hvor coatingen er kjemisk bundet til kalsium karbonatfilleren.

I PVC-materialer har kalsium karbonat en sekundær men positiv egenskap da den kan nøytralisere den HCl som dannes ved nedbrytingen av polymeren under smelteprosessen og når den utsettes for UV-lys.

I thermoplast brukes fra 10 - 50 deler CaCO₃- per 100 deler resien.

I themosettingplast brukes: fra 20 - 200 deler CaCO₃ per 100deler resin.

Tilsetting av mineralske fyllstoffer gir følgende egenskaper til plasten:

- Økt stivhet
- Værbestandighet

- Varmebestandighet
- Reduserer varmeutvidelseskoeffisienten uten å redusere krympingen av materialet

Plastproduktets styrke er omvendt proporsjonal med mengden av fyllstoff som tilsettes.

Tabell 20. Krav til partikkelstørrelser til ulike typer fyllstoffer.

		Partikkel størrelse(mikron)		Anvendelser
		Min	Max	
Bulk filler	Grov	22-40	420	Tørrmur sement, puss og fugemasse, tekstur maling, limstoffer, bakside av linoleum, asfalt
	Medium	12.0-22.0	100	
Fin filler	Fin	3.0-10.0	44	Maling, plastikk. Kravene som stilles er lave kostnader ,kjemisk ren, god partikkelstørrelsес fordeling, høy hvithet, lav slitestyrke, treg, egenvekt, motstandsdyktig mot forvitring. Jo finere kornstørrelse jo høyere glans på malingen.
	Ultrafin	0.7-2	10	

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Plastikk er som oftest tilsatt forskjellige mineralfillere dette for å oppnå spesielle egenskaper slik som stivhet, en lav koeffisient for termisk ekspansjon, eller økt styrke. Kalsiumkarbonat og dolomitt er de ledende fillere som i dag brukes i plastikkindustrien.

2.2.4 Sparkel.

**Tabell 21. Bruk av kalkstein som filler i oljebasert sparkel (BS-standard 44 1969)
Fysikalske og kjemiske spesifikasjoner.**

Partikkel størrelse i mikron	% underkorn	% kumulativ residue
500	Min.99.99	Max. 0.01
125	Min. 99	Mask. 1.0
63	Min. 94	Max. 6.0
45	Min. 84	Max. 16
32	Max. 92	
4	40.0-50	
Kjemiske krav		
CaCO ₃	>94 vekt-%	
Uløst	Max. 4 vekt-%	
pH i vanndeig opl.	8.0-10	
Flyktig materiale ved 105°C	0.25 %	

Industrial Minerals oktober 1985.

2.2.5 Gummi.

Gummiblandinger består av både naturlige og syntetiske materialer. Mineralske fyllstoffer tilhører den første gruppen og termoplast urethane tilhører den siste gruppen.

De mineralske fyllstoffene tilsettes gummien dels for å gi produktet de rette fysisk-kjemiske egenskaper og dels for å gi produktet den ønskede fargen.

De fleste mineralske fyllstoffene som brukes i gummi har en kornstørrelse i de fine og ultrafine kornfraksjonene.

Additiver til gummi er i stor utstrekning syntetiske og inneholder i liten utstrekning mineralske fyllstoffer.

De viktigste mineralske fyllstoffer i gummi er:

1. kalsium karbonat
2. kaolin
3. utfelt silika

Kalsiumkarbonat utgjør ca. 20 % av fyllstoffmaterialet som brukes i gummimassen. Den viktigste årsaken til at en bruker Kalsiumkarbonat:

1. lavpris
2. de funksjonelle egenskapene er sterkt begrenset.

Tabell 22. Kvalitetskrav til kalkstein brukt i gummi.

	Vekt-%
CaCO ₃	Min. 95
MgO	Max. 0.1
Ulöst	Max. 4.1

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

2.2.5 Asphalt.

Mineralske stabilisatorer øker produktenes resistens overfor klimatiske forhold og slitasje, stabilisatorene utgjør opp til ca. 60 % av produktet. Stabilisatorer til asphaltprodukter består som oftest av nedknuste bergarter (60 og 325 mesh). De mest vanlige bergartsmaterialene til dette formålet er: rhyolitt, granitt, basalter, diabaser, skifre, kalkstein eller kvartsitt.

Til asphalt produksjon kan det brukes følgende fillermineraler: asbest, kalsiumkarbonat, glimmer, pyrophylitt og talk.

2.3 Mineralske prosessråstoffer.

2.3.1 Fluks i jern- og stålindustrien.

I konvensjonell jernfremstilling brukes en smelteovn hvor smeltet metall produseres ved reduksjon av Fe-oksyder med karbon monoksyd fremstilt av koksstøv, som også fremskaffer varmen i prosessen. Gjennom reaksjonen med basiske oksyder som kalk og magnesia kombinert med silika og alumina dannes slagg.

Hensiktsmessige mengder med magnesia er ønskelig i smelteovnen og bidrar til å senke viskositeten på slagget. Inntil for 20 år siden var magnesia-innholdet i slaggene, som varierte fra ca. 4 % til 14 %, fremstilt i hovedsak fra urenheter i jernmalmen. De siste årene er en lang rekke slaggammensetninger blitt standardisert til omrent 8-10 % MgO og med høyere "grade iron ore". Det er blitt normal praksis å tilsette dolomitt til sinter, skjønt olivin eller serpentin også brukes fra tid til annen.

Tabell 23. Kravspesifikasjon til dolomitt brukt som flux (generelle).

Sammensetning i vekt %	
CaO	31-35
MgO	16-20
SO ₂	3.0 (max)
Fe	1.5 (max)
S	0.1 (max)
Fuktighet	4-7

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Fysikalske egenskaper er viktige, inklusiv partikelstørrelse og egenvekt. Siden reaksjonshastigheten er en funksjon av overflatearealet er det ønskelig med små partikler. Men, meget små partikler vil bli transportert med avgassene, slik at det her er krav til en undre grense for partiklene. Når kalsium karbonat blir kalsinert vil det bli en minimal volumreduksjon selv om vekttapet er på ca. 40% med stor økning i porositet og effektiv overflateareal som resultat. Hvis kalken er overbrent kan sintring opptre og porositeten vil minke med det som resultat at produktet blir en mindre reaktiv fluks. Det samme er tilfelle med dolomitt. Målet er følgelig en optimal kalsineringsprosess med maksimum omvandling med minimal sintring.

Typiske krav:

>96 wt.% CaCO₃, < 1 wt.% SiO₂, < 1 wt.% MgO, < 0.1 wt.%. Svoxel og ubetydelige mengder med P. Partikelstørrelse, overflateareal og spesifikk vekt er også viktig.

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

2.3.2 Slaggdanner.

Tabell 24. Krav til kalkstein og dolomitt brukt som slaggdanner (Norsk Jernverk AS).

Steintype	Dolomitt	Kalk	Dolomitt	Kalk	Kalk
Brukersted	Sinterverket	Sinterverket	Råjenovn	Råjernovn	Kalkovn
Siktekurve	100%- 4mm	100%-4mm	20 -70mm	20-70mm	20-70mm
Analyser i %					
CaO	29-31	min 53	29-31	min 53	min. 53
MgO	20-18	max 2	20-18	max 2	max. 2
max. uløst	5	5	5	5	1
max Na ₂ O+ K ₂ O	0.3	0.3	0.3	0.3	
P	0.04	0.04	0.04	0.04	

Kilde Norsk Jernverk.

FGD-kalkstein til bruk som slaggdanner: Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

< 95 wt.% CaCO₃, max. 2 wt.% SiO₂, max 1 wt.% Fe₂O₃ (Fe-innholdet kan være en fordel siden det er en katalytisk reaksjon). < 1 wt.% Al₂O₃, < 1wt.% MgO, < 0.02 wt.% MnO₂, < 1000 ppm Cl. Reaktivitet i minutter: 50% i 30 min, 90% i 90 min. L.A. abrasjon max. på 45; Bond Work index min. av 9.5 ved 200 mesh & max på 12 ved 200 mesh. Finstoff ca. 84 % - 45 µm. Kalksteinen må være fri for trevirke, flint, leire, plastikk, metall, organisk materiale, eller andre oppløsbare stoffer.

Tabell 25. Kalkstein som slaggdanner.

Stykkstørrelse	ca.10-60mm
SiO ₂	max. 4 vekt-%
Fe ₂ O ₃	max. 1 vekt-%
Al ₂ O ₃	max. 1 vekt-%
P	max. 0.01 vekt-%
S	max 0.01 vekt-%

Elkem 1974

2.3.3 Kalsiumkarbid (CaC₂):

Kalsium karbid er en viktig kilde for fremstilling av acetylen. Brent kalk blandes med koks som så varmes i en elektrisk ovn ved 2000°C (CaO + 3C - CaC₂ + CO). Den avkjølte karbiden genereres så til acetylen. Det trenges ca. 1 tonn brent kalk for å produsere ett tonn kalsiumkarbid.

Kalkstein til bruk som råstoff i karbidproduksjonen må ha meget lavt innhold av P (P< 0.02%).

Tabell 26. Kvalitetskrav til kalkstein brukt til fremstilling av kalsiumkarbid.

CaCO ₃ i vekt-%	MgO i vekt-%	SiO ₂ i vekt-%	Al ₂ O ₃ +Fe ₂ O ₃ i vekt-%	S	P i vekt-%%	Referanse
> 97	<0.5	<1.2	<0.5	spor	<0.004	Bingham (1916)
> 97	<0.5-2.0	<1.0-3.0	<0.05-0.75	spor	<0.004-0.01	Lamar(1965)

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.**Elkem's krav:**Min. 94-96 % CaCO₃

Max. 2-3 % sum forurensninger.

Max. 0.006 % P

ASTM spesifikasjonen til bruk av brent kalk i karbidproduksjonen finnes som C-258-52.

2.3.4 Sukkerraffinering.

Brent kalk brukes i raffineringsprosessen av sukkerbiter og kandysukker. Fremstillingen av sukkerbiter krever i gj.snitt 200 kg brent kalk pr. tonn sukker, mens kandyproduksjonen krever i gj.snitt 1.9 til 4.9 kg brent kalk pr. tonn sukker. I raffineringsprosessen brukes brent kalk (CaO) og CO₂ for å justere pH-verdien i produktstrømmen og derigjennom felle colloide urenheter som så fjernes gjennom filtrering. De mest vanlige urenhetene er fosfater og sure organiske komponenter

Sukkerraffinering:> 98.5 % CaCO₃ og lavest mulig innhold av ikke syreløselige komponenter.

< 1% SiO₂, < 0.35% Al₂O₃ og < 0.3 % Fe₂O₃ (< 1 % leire, sulfatmineraler, og organisk materialer).

96% CaCO₃, < 1% SiO₂, < 0.35% Al₂O₃ og < 0.3% Fe₂O₃ (BGS Tech.report WG/92/29).

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

2.3.5 Dyrefor:

Typiske krav:

> 18 vol.% MgO, CaO/MgO < 1.6, 0.5-1.5 wt.% SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, MnO.

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

2.4 Ildfast industrien..

Med ildfaste materialer menes ikke-metalliske materialer som motstår høye temperaturer, hvilket betyr at de opprettholder dets kjemiske og fysikalske karakteristika under disse temperaturene.

De ildfaste materialene kan deles inn i 2 overordnede grupper: sure ildfaste materialer (sur ovnsatmosfære) og basiske ildfaste materialer (basisisk ovnsatmosfære)

Med basisk ildfaste materialer forstås (jevnsør). ASTM norm materialer fremstilt av kalkstein, magnesia, magnesitt, dolomitt, forsteritt eller kromitt, og som, ved høy temperaturer, reagerer kjemisk med sure slagger eller sure fluksmidler. Basisk ildfaststein deles inn i undergrupper, basert på innholdet av MgO, Cr₂O₃ og sammenbindingsmetoden. Basisk ildfast stein brukes i stor utstrekning i stålindustrien i åpne ovner og elektriske ovner, sementovner samt i forbindelse med smelting av kobber og nikkel. Ildfaste materialer som inneholder > 80 % MgO, klassifiseres som magnesitt materialer uansett om utgangsmaterialet er magnesitt eller ikke. Hovedmengden av den magnesitt som bruker til ildfastformål fremstilles fra sjøvann.

Kalsinert dolomitt til bruk i stålframstilling:

Dolomittstein brukes som foring i LD-konvertorene. Forsøk ute i verden har vist at tilsetning av kalsinert dolomitt i LD-verk, slik at slaggen blir mettet med MgO, reduserer foringsangrepet. Det er eksempler på at foringsholdbarheten har økt fra 360-600 charger pr. foring til 580-1000 charger pr. foring.

Basisk ildfastmaterialer fremstilt av dødbrent dolomitt i form av stein, lappemasse og stampemasse brukes i dag vesentlig i LD-konvertorer og liknende raktorer i stålindustrien. Et annet aktuelt bruksområde er torpedovogner.

Det lages både ren dolomittstein og MgO-anriket dolomittstein (Dolomag). Tilsetning av MgO gir bedre resistens overfor basiske slagger og bedre mekanisk fasthet. Prisen stiger med MgO-tilsetningen.

Brukerne må vurdere valg av stein med grunnlag i totale kostnader pr. tonn produsert stål.

Det er da ikke bare prisen for innkjøpt stein som teller, men levetid, ovnsmuringskostnader og eventuelt produksjonstap.

Produkter som i dag brukes i fremstillingen av ildfastmateriale er:

Magnesium hydroksyd.

Egenskaper:

Hexagonal krystallstruktur.

APS 1-5 µm.

Spesifikk overflate areal 15-5 m²/m

Tabell 27. Analyser av sjøvannsmagnesitt og gresk kryptokrystallinsk magnesitt.

	Sjøvanns magnesitt i vekt-%	Gresk magnesitt i vekt-%
SiO ₂	0.60 - 0.90	1.5
Al ₂ O ₃	0.20-0.40	0.07
Fe ₂ O ₃	0.15 - 1.30	0.5
CaO	0.60 - 2.25	3
B ₂ O ₃	0.05 - 0.15	0.01
MgO	96.3 - 98.0	95

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Generelle kravspesifikasjoner til dolomitt for fremstilling av ildfastmateriale til elektrostråleovner er: sum Al₂O₃ + Fe₂O₃ + SiO₂ < 1 vekt %.

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Ildfaste dolomittmaterialer kan også fremstilles av smelte dolomitt som er et tettere og bedre utgangsmateriale enn sinterdolomitt, men med høyere fremstillingskostnader.

Brent dolomitt.

Med brent dolomitt forstås kalsinert eller sintret dolomitt.

En egenskap som er avgjørende for om et dolomitråstoff er egnet som råstoff i ildfastmarkedet er effekten som kalsineringen (brenningen) har på den fysikalske desintegrasjons evnen til dolomitten samt dannelsen av mengde finstoff (decrepitation). De viktigste egenskapene utenom ildfastegenskapene er: kjemisk renhet, stabilitet ved høye temperaturer, gode egenskaper overfor slitasje, termisk sjokk og støt under høy- og lav temperatur, evne til å bevare porositeten, resistent overfor korrosjon og god holdbarhet ved vekslende temperaturer.

Kalsinert dolomitt:

Under kalsineringen (min. 800-900 C) overføres karbonatet til oksyder ved fordriving av CO₂.

Kalsinert dolomitt er lett, porøs og reaktiv.

Videre oppvarming i form av såkalt sintring eller dødbrenning til dolomitten trekker seg sammen, får mindre porevolum og blir dermed tyngre.

Dolomitt brennes, ved omkring 1500 C° for å produsere ildfast materiale som brukes bl.a. som foring i metallurgiske ovner og andre høy-temperatur anvendelser. Den har god motstandsdyktighet i forhold til basisk stålslagg og hvis den er brent på en bestemt måte kan

den brukes som ildfastmateriale i stålfremstilling, ikke-jernholdig metallurgi, glassfremstillingsovner, cementovner etc.

Produktspesifikasjoner på kautisk-kalsinert magnesia:

MgO	80-90 %
SiO ₂	max. 3.5 %
CaO	2.5 %
LOI	5 %

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Videre oppvarming til såkalt sintring eller dødbrenning (1500° C) vil dolomitten trekke seg ytterligere sammen, noe som fører til mindre porevolum og den blir dermed tyngre.

Høyren dødbrent dolomitt (DBD):

Produkt spesifikasjoner:

36-41 % MgO, 58-62% CaO. 0.5-1.5% SiO₂, 0.2-0.8 % Al₂O₃, 0.5-1.0 % Fe₂O₃ (max 2% sum: SiO₂ +Al₂O₃+ Fe₂O₃). 0.1-0.2 % MnO, egenvekt > 3 g/cm³, porositet < 8%, krystallstørrelse 2-20 µm.

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Dødbrent dolomitt:

MgO	90-95 %
SiO ₂	max 4-6 %
CaO	max. 3.5 %
Al ₂ O ₃	max. 1-2 %
Fe ₂ O ₃	max. 1-2 %
LOI	max 0.5

First grade refractory:

MgO	min. 96-99 %
CaO	< 0.2 %
CaO/SiO ₂ forhold	3:1 el. 4:1
Bor	< 0.01 %
BD	3.44

Second grade refractory:

MgO	min. 95 %
CaO/SiO ₂ forhold	2:1
Bor	lavt
BD	3.4

Dødbrent dolomitt

MgO min. 85 %
Gran (0.1-1.5mm).

Tabell 28. Produktspesifikasjoner på sinterdolomitt

	Vekt-%
LOI	0.65
SiO ₂	4-4.5
Fe ₂ O ₃	ca. 4.6
Al ₂ O ₃	ca. 0.9
CaO	> 53.5
MgO	>35.5
Kornstørrelse	0-20mm

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Smeltdolomitt.

For fremstilling av smeltdolomitt med utgangspunkt i rådolomitt, vil kalsinerings-og sintringseffekten skje i smelteprosessen ved smeltepunkt 2300 C.

For smeltdolomitt som også kan ta utgangspunkt i rådolomitt eller magnesitt, vil kalsinerings-og sintringseffekt skje under en smelteprosess med smeltepunkt 2300 C.

Smeltet MgO Electrical grade: Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Kritiske forurensninger: Ni, Cu og Fe.

Ildfast magnesia (MgO).

Kritiske faktorer inkluderer kjemisk renhet.

MgO> 96 % (urenheter gir lavere smelteprodukter slik som forsteritt @ 1.890°C, sammenliknet med periklas @ 2.800°C.

CaO:SiO₂ forholdet > 3:1 (over 1.8 kreve for å danne høysmeltepunkt komponenter slik som dicalcium silikater @ 2.130°C).

B < 0.02 %

B₂O₃ & jern <0.5 %

Fe₂O₃ laver jo bedre.

Bulk spesifikk vekt (BSG)>3.4 g/cm³ (tett opp til 3.62 g/cm³ d.v.s teoretisk for periklas kryptokrystalline har høyere BGS enn makrokrySTALLIN magnesitt. Periklas krystaller > 90 µm (krystall størrelse og form virker inn på korngrensene og er derfor med på å bestemme resistensen til produktet. Gjennomsnitt 40-80 µm med 100-130 µm for enkelte høykvalitets produkter.

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

2.5 Glassindustrien.

Etter silika sand og soda aske er kalkstein og/ eller dolomitt de viktigste råmaterialene som brukes i glassindustrien. De fleste glassproduktene som er på markedet i dag er i hovedsak produsert med utgangspunkt i silika sammen med soda og kalk. Kalken blir i enkelte glasstyper delvis erstattet av *magnesia*. Glass smelten tilsettes kalk i form av ren kalkstein og magnesia fremstilt av dolomitt. Disse råstoffene reagerer som flux agenter på silika sand, for å forbedre styrken på glasset samt for å redusere sprøheten på glasset. Den viktigste grunn for

bruken av magnesia er at den motvirker devitrifiseringsprosessen som er viktig i vindusglass. I de fleste andre glassprodukter er devitrifiserings prosessen av mindre betydning,

Valget av råmaterialer glassproduksjonen er i hovedsak bestemt av tilgjengeligheten til råstoffet, stabile leveranser, pris og ønsket magnesia-innhold i det ferdige glasset.

Det har også vist seg at dolomitt delvis kan erstatte soda som et mer prisgunstig flussmiddel.

Kvalitetskravene som stilles til dolomitten som brukes i glassfremstilling er særlig strenge når det gjelder innholdet av jern. Som øvre grense er nevnt både 0.20 og 0.12 vekt-% Fe₂O₃. Engelske glassverk importerer dolomitt fra Spania (Malaga).

Hammerfall oppgir at kravet til dolomitt levert planglassprodusenter skal inneholde <0.07 vekt-% Fe₂O₃ og max. 1.5 vekt-% uløst.

Et typisk planglass inneholder 4% MgO med 8% CaO mens bruken av magnesia i kontainerglass er ubetydelig unntatt i grønt glass som inneholder 1.5-2.0% MgO.

Generelle kravspesifikasjoner:

Flatglass:

Kalkstein: Min. 54.85 wt.% CaO. Max. 0.8 wt.% MgO. Max 0.4 wt.% uløst. Max 0.075 wt.% Fe₂O₃. max. 0.35 wt.% Al₂O₃. Max. 0.05 SO₄. max. 0.1 wt.% fri C. Max. 0.05 wt.% fuktighet.

Dolomitt: min 29.5 wt.% CaO & 21.4 wt.% MgO. < 0.6 % uløst. < 0.25 % Fe₂O₃, < 0.4 % Al₂O₃, < 0.2 wt.% SO₄, < 0.4 wt.% fri C, < 0.10 wt.% fuktighet.

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Container glass:

Kalkstein: max 0.1 % Fe₂O₃, max 0.001 wt.% Cr₂O₃, og max. 0.1 wt.% fuktighet. Kritiske forurensninger (farging) er Cr, Co Mn. Metaller som bronze, Al-folie og ildfastmaterialer som zirkon, chromitt og corundum.

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Tabell 29 Råstoffspesifikasjoner til kalkstein og dolomitt til bruk i glassproduksjon.

	% CaO	% MgO	% uløst	% Fe ₂ O ₃	% Al ₂ O ₃	% sulfat	% fri C	% fuktighet
plateglass kalkstein	>54.8	<0.8	<0.6	<0.075	<0.35	<0.05	<0.1	<0.05
plateglass dolomitt	>29.5	>21.4	<0.6	<0.025	<0.4	<0.2	<0.4	<0.10
emballasjeglass kalk+dolomitt	>54.5	>21.5	<0.6	<0.4	<0.4	<0.2	<0.4	<0.10

Kilde: The Industrial Minerals Handybook 3rd Edition

Kritisk p.g.a. missfarging er Cr, Co, Mn., metallisk (bronse, Al-folie) og ildfaste partikler (zirkon, kromitt, corundum).

Kalk >98.6 % CaCO₃, og < 1 % SiO₂.

Kritisk p.g.a. missfarging er Cr, Co, Mn., metallisk (bronze, Al-folie) og ildfaste partikler (zirkon, chromite, corundum).

Kalk >98.6 % CaCO₃, og < 1 % SiO₂.

Kilde: The Industrial Minerals Handybook 3rd Edition

Tabell 30. Typisk kjemiske spesifikasjoner for "glass-grade" kalkstein.

	vekt-%
CaCO ₃	97.8
MgCO ₃	1.25
Fe ₂ O ₃	0.095
SiO ₂	0.56
Al ₂ O ₃	0.23
Ni	<0.002
Cr ₂ O ₃	<0.001
SrO	0.03
MnO	<0.01

Kilde: Industrial Minerals and Rocks 6th Edition

2.6 Kjemisk industri.

Når det gjelder bruken av mineralske råstoffer i den kjemiske industrien skiller en mellom fremstilling av basiskjemikalier og / eller farmasøytske og kosmetiske produkter. Ved vurdering av industrimineralenes egnethet som råstoff til den kjemiske industrien legges det vekt på materialets lødighet og på dets kjemiske renhet.

2.6.1 Natriumkarbonat

Natriumkarbonat (Soda ash) er et viktig råmateriale for den kjemiske industrien. Det fremstilles ved å la karbondioksid (CO₂) reagere med en opplosning av sjøvann og ammoniakk for å fremstille ammoniumklorid og et bunnfall av natrium bikarbonat. Bunnfallet skiller fra og varmes opp for fremstilling av natriumkarbonat. Opplosningen behandles med brent kalk for å frigjøring av ammoniakk for resirkulering. Den brente kalken og karbondioksyden som brukes i prosessen fremstilles ved brenning av kalkstein av høy renhet dvs. en kalkstein med > 98.6 vekt-% CaCO₃ & < 1.0 vekt-% SiO₂.

Kilde: Mineral Hendybook II

2.6.2 Farmasøytsk- og kosmetikk industri.

Dette er et lavvolum marked som krever spesielle produkter med stenge kravspesifikasjoner noe som fører til at prisen på disse produktene er vesentlig høyere enn for produktene til den kosmetiske industrien (5 – 10 ganger).

Kravspesifikasjoner: Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Farmasøytske produkter (USA): >98 % CaCO₃; glødetap 0.2 %; ikke syreløselig 0.2 %; F< 0.0005 %; As < 3 ppm; Fe₂O₃ < 0.05 %; <0.5 ppm Hg; < 0.002 % tungmetall; Mg+ alkalisalter < 1 %. ingen grønn farge (barium).

Farmasøytisktisk magnesia (sjøvannsmagnesia):

MgO	>98%
Mg(OH) ₂	>95 %

Hvit, praktisk talt uopl. I vann, med en alkalisk reaksjon med phenolphthalin.

Farmasøytisk:

MgO	min 96 %
CaO	max. 1.5 %
Uløst	max 0.1 %
Fe	max. 0.05 %
As	max 3ppm
Tungmetaller	max 40 ppm
LOI	max 10 %

2.6.3 Tannpasta:

Kalsiumkarbonat anvendes som slipemiddel og fyllstoff i tannpasta. Her brukes både naturlig og kjemisk utfelt kalsiumkarbonat. Krav til naturlig kalsiumkarbonat er: hvithet > 90 og kornstørrelse < 44 my.

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

2.7 Miljø- og gjødselformål.

IARC klassifiserer kvarts som Klasse 1 dvs. at for eksempel Industrimineraler & kjemikalier som inneholder 0.1% eller mer krystallinsk kvarts er regulert i henhold til OSHA's Hazard Communication Standard i USA Dersom innholdet av kvarts gjennom prosesseringen ikke blir redusert til < 0.1 % kvarts vil råstoffet komme inn under reguleringen. Karbonater med et kvartsinnhold på > 0.1 % vil derfor komme inn under OSHA-reguleringsbestemmelsene.

Generelle krav til kalkstein brukt til miljøformål:

85-95 wt. % CaCO₃ med max 5 vekt-% MgO & uløst. 100 % - 2mm ; - 200 µm til nøytralisering av sur nedbør.

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

2.7.1 Rensing av vann.

Brent kalk, lesket kalk: ASTM C 53.

2.7.2 Nøytralisering av syre.

Brent kalk, lesket kalk: ASTM C 400

2.7.3 Motvirke forråtnelse av frukt.

Kalk brukes også som en CO₂ absorbent for å kontrollere atmosfærisk lagring av fersk frukt og forlenge deres levetid. Hensikten er å hindre at det bygges opp et abnormt høyt nivå av CO₂ noe som akselererer forråtnelsesprosessen.

2.7.4 Desulfatisering av avgasser (FGU).

Kalkstein blir i dag brukt i stor grad for å redusere utslippet av svoveldioksyd (SiO_2) – innholdet i gasskraftverk. ”Kalkstein-gass” prosessen finner sted ved at avgassen sendes gjennom en kalkslurry (nedmalt kalkstein i vann). Svovaldioksyden løses og reagerer med kalkstein og danner kalsiumsulfitt som igjen oksyderes til gips (CaSO_4). Kvalitetskravene til kalkstein som kan brukes til dette formålet er relativt lave > 90 vekt-% CaCO_3 . Ønsker en derimot å fremstille salgbare gipsprodukter på denne måten kreves det imidlertid kalkstein av høy kvalitet: 95 vekt-% CaCO_3 , max 2 vekt-% SiO_2 , < 0.15 vekt-% Al_2O_3 og < 0.25 vekt-% Fe_2O_3 .

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Gips som salgsvarer krever > 95 % CaCO_3 , < 0.65 % Al_2O_3 , < 0.25 % Fe_2O_3 .

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

2.7.5 Branndemping av kullstøv.

Tabell 31. Sammenlikning av US og UK spesifikasjonene for bruk av kalkstøv i kullgruver.

US Specification Public law 91 -173 Mining Enforcement & Safety Act	UK specification National Coal Board
Partikkelstørrelse	
100 % minus 20 mesh (0.84mm)	90 % minus 0.250mm
70 % minus 200 mesh (0.074mm)	50 -70 % minus 0.063mm
Silica content max. 4.0%	max 3 %
Combustible content max 5 wt. %	
Characteristics	
light-coloured dust that when wetted does not cake on drying	dust should be easily dispersed from the air and free from any tendency to cake. Almost must be of uniform colour

Kilde: Industrial Minerals oktober 1985.

Generelle kravspesifikasjoner:

< 4wt.% SiO_2 , 100% -850 μm & 70 % -75 μm .

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

2.7.6 Jordforbedringsmiddel.

Begrepet jordbrukskalk omfatter både kalkstein og dolomitt. Også brent kalk går inn i dette begrepet.

Hovedhensikten med bruken av kalk i jordbruket er å heve pH-verdien i jorda. Den kan også brukes for å tilføre jorda kalsium eller magnesium som begge er viktige ernærings-komponenter for planteveksten. Kalkingen bidrar også til å gjøre fosfor lettere tilgjengelig for plantene. Videre medfører kalking raskere nedbryting av organiske stoffer i jorda, noe som igjen gjør at en del næringsstoffer blir lettere tilgjengelig for plantene.

Knust kalk er det mest vanlige kalkingsmidlet i jordbruket, selv om lesket kalk er å foretrekke p.g.a. den raske reaksjonen. Lesket kalk er imidlertid vesentlig dyrere enn knust/malt kalk og

blir derfor foretrukket. Dolomitt som jordforbedringsmiddel er av relativt nyere dato og bruken er knyttet til behovet for en økning i MgO-innholdet i jorda. Dolomitt har en høyere nøytraliseringseffekt enn vanlig kalk på grunn av at magnesium har en lavere atomvekt enn kalsium. Tradisjonelt blir magnesium ført tilbake til jorda gjennom naturgjødsel, men p.g.a. spesialiseringen i jordbruket har en fått en nedgang i husdyrholdet og følgelig også i mengde naturgjødsel.

Statens krav til kalksteins-og dolomitprodukter som godkjennes for bruk til jorbrukskalking finnes i Norsk standard NS 2885- Kalkingsmiddel for landbruket der det er innført et nytt begrep ”Veiledande kalkverdi over 1 og 5 år”. Dette er et verdimål utrekna av gjødselvaretilsynet (STIL) og gjelder samtlige kalktyper på markedet.

Kjemiske analyser er imidlertid viktig for å kunne estimere nøytraliseringssevnen (kalkverdien) til kalkstein- og dolomitproduktene, som uttrykkes i kalsiumkarbonat ekvivalenter. Ren kalksten (CaCO_3) har en kalkverdi på 100. Ren dolomitt [$\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$] har en teoretisk kalkverdi på 108.6 dvs at dolomitt er 8.6 % mer effektiv som nøytraliserende agens enn ren kalkstein.

Kalkverdi = Totalt kalkinnhold ($\text{CaO} + \text{MgO}$) x oppløsningsevne. Tallet for oppløsning er bestemt empirisk. Oppløsningsevnen er i hovedsak bestemt av sikteturven til produktet, jo finere nedmaling jo høyere oppløsningsevne.

Felleskjøpet oppgir følgende korngradering for sine produkter:

Kornstørrelse:

98 % < 1.0 mm.

80 % < 0.4 mm .

I Norge har vi en rekke produsenter av jorbrukskalk.

Vedlegg 1 gir en oversikt over de viktigste produsentene av ”jorbrukskalk” med angivelse av produktspesifikasjoner for de enkelte produktene.

2.7.7 Vassdragskalk.

Kalkstein og dolomitt brukes i dag i økende omfang for å redusere skadenvirkningene av sur nedbør i vann og vassdrag som er utsatt for fiskedød. Kalkstein fra Tromsdalen brukes bl.a. til kalking av vann og vassdrag. Tabellen nedenfor er et eksempel på vassdragskalk fra Tromsdalen.

Tabell 32. Vassdragskalk fra Tromsdalen

Microkalk	
CaO	min 55 vekt-%
Finhetsgrad	55 % < 10 μm
	99 % < 32 μm
Kalkfiller	
CaO	min 55 vekt-%
Finhetsgrad	64 % < 44 μm
	98.5 < 200 μm

Kilde Reidar Svendsen

2.7.8 Kunstgjødsel. (Kilde: Norsk Hydra)

Min. 80 % sum $\text{CaCO}_3 + \text{Mg CO}_3$

Gjødsel kvalitet: MgO min. 85 %

Finmalt.

2.8 Fremstilling av Mg og MgO.

Nesten alle kommersielle prosesser som er utviklet for fremstilling av magnesium metall (Mg) eller magnesia (MgO) krever enten høyren kalkstein eller høyren dolomitt som basis råmateriale. Generelt kan en dele disse prosessene inn i to hovedtyper: elektrolytisk - og termisk reduksjon.

2.8.1 Magnesium metall.

Norsk Hydro (Porsgrunn) bruker brent dolomitt og sjøvann i sin prosess for fremstilling av magnesium metall (elektrolyse av $MgCl_2$).

Tabell 33. Norsk Hydros krav til dolomitt for bruk i sjøvannsmagnesium prosessen.

$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	< 0.2 vekt- %
Uløst	< 1.5 vekt- %
Lite	S,Cu,Mn, B
Sum karb	99 vekt- %
Fe	< 0.1 vekt- %

2.8.2 Magnesium oksyd (magnesia)

MgO kan fremstilles ved følgende prosesser og utgangsmateriale:

- Kalsinering av naturmagnesitt.
- Spalting av brucitt som er et magnesiumhydroksyd.
- Fremstilling av MgO i sjøvannsmagnesiaanlegg med utgangspunkt i sjøvann og kalsinert kalk eller dolomitt.
- av Mg-holdig saltoppløsninger.

Magnesiuminnholdet i dolomitt utnyttes i fremstillingen av magnesia fra sjøvann. Kalsinert dolomitt reagerer her med sjøvann for å produsere et bunnfall av magnesium hydroksyd, som så kalsineres for fremstilling av magnesia.

For å produsere 1 tonn sjøvannsmagnesia kreves 300 tonn sjøvann (0.13 % Mg) og 1.5 tonn kalsinert dolomitt.

Hydratkalk brukes til felling av magnesium fra sjøvann dannes $Mg(OH)_2$ som igjen kalsineres til MgO . Det går med 600 tonn sjøvann og 1.5 tonn hydratkalk for å produsere 1 tonn magnesia.

Til de beste kvalitetene stilles det meget strenge kvalitetskrav til råstoffet.

< 0.15 % SiO_2 , < 0,05 % Al_2O_3 og < 0.15 % Fe_2O_3 .

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Magnesia brukes i fremstilling av ulike typer /kvaliteter av basisk ildfastmateriale.

Kjemisk grade MgO (sjøvannsmagnesia)

MgO	min 96-98 %
CaO	max. 1.2 %
SiO ₂	max. 0.6 %
Fe ₂ O ₃	max. 0.4 %
Sulfat	max 0.2 % (typisk sjøvann)

2.9 Magnesitt.

Ubehandlet magnesitt har et begrenset marked som MgO-råstoffkilde og bruksområdene kan være: gjødselproduksjon, bruk i glass - og keramisk industri, i dyrefor of til fremstilling av metallisk magnesium (eks. Hydro, Canada). Magnesitt som er hvit, relativ bløt og kjemisk inert blir brukt som fyllstoff i maling, papir, plastikk, gummi, ammonium nitrat og sprengstoff.

Langt den største produksjonen av magnesitt går som bulkprodukt til fremstilling av ulike kvaliteter av dørbrent og kautisk kalsinerte produkter.

Ildfastindustrien stiller strenge krav til kvalitet:

Generelle krav:

MgO > 95 %, < 1 % Fe₂O₃, CaO/SiO₂ forhold 2:1 og en bulk egenvekt på 3.4 g/cm³.

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Det finnes bare noen få naturlige forekomster som kan oppfylle disse kravene. Det meste av råmaterialet til ildfastindustrien er syntetisk magnesia fremstilt av sjøvann.

Brukere av MgO utenom ildfastindustrien krever kjemisk aktiv magnesia, den såkalte kaustikk kalsinerte (lett brent), magnesia dvs. MgO med små mengder CO₂ (< 10 % LOI).

Kaustikk kalsinert magnesia brukes i dag til: rensing av gass, vann og kloakk, i medisin, nøytralisering av vann og i dyrefor, fremstilling av kunstgjødsel. Lett brent MgO sammen med MgCl₂ brukes som råstoff i fremstilling av Sorel sement. Sorelement brukes i legging av gulv som skal være ekstra motstandsdyktig mot angrep fra syrer og olje.

Videre blir lettbrent MgO brukt som varmebeskyttende fyllstoff i: plastikk, maling, limstoffer og i fremstilling av neopren gummidprodukter.

MgO	>95 wt.%
CaO	0.5-2.5 wt.%
SiO ₂	0.5 – 4 wt.%
Fe ₂ O ₃	0.5 – 9 wt.%
Al ₂ O ₃	0.1- 1 wt.%
B ₂ O ₃	0.1- 0.5 wt.%
BD	3.1- 3.45 wt.%

Syntetisk magnesitt.

MgO	96-99 wt.%
CaO	0.4-2.5 %
SiO ₂	0.2-1%
Fe ₂ O ₃	0.05-1.5 %
Al ₂ O ₃	0.05-0.1 %
B ₂ O ₃	0.02-0.1 %
BD	3.3- 3.45 %

Kilde: The Industrial Minerals Hendybook 3rd Edition.

Tabell 34 nedenfor er eksempler på kommersielle magnesitt og magnesiaprodukter.

Tabell 34. Kjemisk sammensetning av kommersiell magnesitt og magnesiaprodukter i vekt-%.

First grade	UK	Eire	Nederland	Italia	Israel	USA	
MgO	97	96.8	98.5	96.8	99.2	96.6	
CaO	1.9	2.3	0.65	2.3	0.55	2.3	
SiO ₂	0.4	0.6	0.17	0.55	0.05	0.7	
Fe ₂ O ₃	0.2	0.2	0.45	0.15	0.2	0.2	
Al ₂ O ₃	0.2	0.2	0.07	0.2	0.03	0.21	
B ₂ O ₃	0.05	0.04	0.01	0.05	0	0.02	
CaO/SiO ₂	5	4	3.8	4	11	3	
BD,g/cm ³	3.43	3.44	3.44	3.42	3.46	3.42	
Second grade	Hellas*	Tyrkia*	Austerrike*	Spania*	China*	Korea*	USA*
MgO	95.7	96.6	91	94.5	92.4	95.1	98
CaO	2.2	1.5	2.4	0.8	1.25	1.6	0.7
SiO ₂	1.3	1.25	0.5	1.3	5.5	1.2	
Fe ₂ O ₃	0.64	0.35	5.7	2.7	1	1.3	0.2
Al ₂ O ₃	0.06	0.04	0.2	0.8	1.6	0.6	0.2
B ₂ O ₃	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
CaO/SiO ₂	1.7	1.2	4.8	0.6	0.36	1.3	1
BD,g/cm ³	3.45	3.4	3.3	3.35	3.2	3.25	3.32

* Kryptokrystallinsk, naturlig.

Kilde: Global geology, P.W. Harben & M. Kuzvart 1997

3. PRODUSENTER.

3.1 Kalkstein / kalkspatmarmor.

3.1.1 Norske produsenter.

Oversikt over de viktigste kalkprodusentene i Norge m/ produktkvaliteter finnes som bilag 1 side 51.

3.1.2 EU-produsenter.

I dag er det tre store selskaper som er involvert i fremstilling av GCC for det europeiske papir og coatingmarkedet, nemlig:

Pluess-Staufer AG (OMYA).
CH-4665 Oftringen, Switzerland.

Selskapet er privateid og ble etablert i 1884 og spesialiserte seg på en verdensomfattende produksjon og markedsføring av knust kalsiumkarbonat til bruk i en lang rekke anvendelser, men mest til bruk i papir, plastikk, maling og jordbruk.

ECC International Ltd.
John Keay House, St.Austell, Cornwall, UK.

Selskapet eies av ”publikum” og er den største kaolinprodusenten i verden. Selskapet har spesialisert seg på en verdensomspennende produksjon og markedsføring av kaolin og knust Kalsiumkarbonat til bruk i et bredt spekter av industrielle anvendelser inklusiv papir, keramikk, plastikk og maling.

Faxe Kalk.
Fredriksholms Kanal 16, 1220 Copenhagen, Denmark.

Faxe er et børsnotert selskap som eies av Group Lhoist, en Belgisk kalkprodusent. Selskapet har spesialisert seg på produksjon av høykvalitet, kritt- baserte produkter fra forekomster ved Stevns Klint, syd for Copenhagen sammen med produksjon av PCC i flere satellitt fabrikker i tilknytning til papirfabrikker i Europa og Amerika.

Fig. 2 viser lokaliseringen av de viktigste kalsiumkarbonatprodusentene i Europa side 49.

Tabellene 35 til 36 viser en oversikt over kalksteinsprodukter og deres anvendelse i det internasjonale markedet.

Tabell 35. Kjemiske og fysikalske spesifikasjoner og anvendelser for en del CaCO₃-baserte fyllstoff i markedet

	USA	USA	USA	USA	USA	USA	Norge	Italia	England	England
	Fyllstoff	fyllstoff	jordbr.	glass	PCC	skjell-	kalk	fyllstoff	fyllstoff	fyllstoff
	Kalk	marmor	kalk	kvalitet	fyllstoff	sand	Verdal		kritt	kalsitt
CaCO ₃	96	>95	97.1	98	98.4	96-98	98.8	98.05	97.2	98.6
MgCO ₃	1.5	max. 3.0	2	1.3	0.7	1	1.05	2.34	0.46	0.44
SiO ₂	1.2			0.15	0.05	0.5-1.5	0.34	0.11	1.82	0.69
Al ₂ O ₃	0.3			0.08		0.1-0.2	0.12	0.05	0.17	0.01
Fe ₂ O ₃	0.08			0.12	0.1	0.1	0.04	0.02	0.1	0.03
hvithet	96	92-95			98	88	3	96	86-93	96

Tabell 36. ECC whitings, kjemiske og fysikalske spesifikasjoner og anvendelser.

Typiske anvendelser.	Maling	Gummi	PVC	Papirfiller	papir	Coating	Kjemiske prod.
ECC produkt spesifikasjoner	Queensgate "Paris white"					Carbital (marble)	Queensgate 19
CaCO₃	96.15	98.5	98.5	96.15	98.5	98.1	96.15
Innh.vann opl.salter	0.13	0.1	0.14	0.13	0.14		0.13
Innh. fuktighet	0.2	20	1	15 %*			0.2
Partikelstørrelsес							
fordeling							
pluss 53 micron	0.3	0.02	0.1	0.75	0.02	0.01	9
pluss 10 micron	18	1	13	18	1	1	30
pluss 5 micron	33	2.5	35	35	2.5	4	53
minus 2 micron	36	80(+ - 3%)	40	40	80(+ - 3%)	90	28
minus 1 micron	slurry	42			42	70	
Spesifikk overfl.areal							
m²/g	2.7	6	1.88	2.2	8	5.0-16	1.5
Brightness	85.5	89 (+-0.7)	84	85.5	89	96	84.7

*Slurry. Industrial Minerals oktober 1985.

Tabell 37. PCC-kvaliteter produsert av Omya (Ernström Mineral AB)

PCC (typebetegnelse)	AL	CL	N	S
Stuktur	Aragonite	Calcite/aragonite	Calcite	Calcite
Crystal form g/cm ³	needles	needles	needles	needles
Bulk density g/cm ³	2.9	2.8	2.7	2.7
Hardnes Mohs	3	3	3	3
Specific surface m ² /g, BET	7	8	8	7
Oil adsorption g oil/100g (DIN 53199)	32	35	40	35
Flow point ml.H ₂ O/15g	0	32	26	16
Whitness FMY % (DIN 53163)	96-97	97,5	97-98	96-97
pH 10 % aques suspension	9.3-9.8	9.5	9.3-9.8	9.5

3.2 Dolomitt /dolomittmarmor.

3.2.1 Norske produsenter.

I dag har Norge fire produsenter av dolomitt:

- Hammerfall dolomitt A/S med tre brudd i Fauske - Sørfoldområdet og et ved Elsfjord i Vefsn kommune.
- Franzefoss Bruk A/S, med brudd ved Hekkelstrand i Ballangen komm.
- Entreprenør M. Isaksen, med brudd i Ertevågen, Gildeskål komm.

Samtlige brudd ligger i Nordland.

3.2.2 EU-produsenter.

Forekomster av dolomitt er i stort antall spredt over hele verden, men for å bli av kommersiell verdi i de store markedene er det uhyre viktig at forekomstene har god logistikk i forhold til brukerindustrien. Store forekomster som kombinerer god kjemi og gode fysikalske egenskaper med en god lokalisering er relativt sjeldent. I tillegg til de store produsentene er det en rekke små operatører som produserer spesial kvaliteter av dolomitt for bruk i bl.a. glassfremstilling og filler ekstender pigmenter.

Fig. 3 viser lokaliseringen av de viktigste dolomittprodusentene i Europa side 50.

Bilag 1 gir en oversikt over de viktigste dolomittprodusentene i Europa 52.

Tabellene 38 til 40 viser den kjemiske renheten til noen utvalgte dolomittprodukter og deres anvendelsesområder i det europeiske markedet.

Tabell 38. Kjemiske analyser av typiske kommersielle dolomitter og deres bruksområder.

Firma	MgO	CaO	Fe2O3	Al2O3	SiO2	L.O.I.	Anvendelse
UK Steetly	20.8	30.1	0.5	0.2	0.5	47.2	Refractories
Eire, Quigley	20.75	30.8	0.8	0.15	1.5	46	Sjøvann-magnesium
Belgia, Merlemon	21.8	30.1	0.35	0.45	0.4	47	Refractories, flux
W, Tyskland, Wülfra	20.2	31.5	0.4	0.4	0.5	47	Refractories
Norge, N. Talc	21.71	30.31	0.04	0.03		47.51	Filler/extender
Frankrike, BMP	21.11	31.21	0.01	0.02		47.42	Filler/extender
Spania, Iberdol	21.7	31.1	0.1	0.02	0.05	47	Glass
Hellas, Scalistiri	20.11	32.11	0.16	0.08	0.3	46.9	Refractories
India, Tata& 1'S	21.15	30.2	0.65	0.45	1.3	46.03	Blast furnace flux
USA, Basic	21.6	30.5	0.05	0.1	0.2	47	Refractories, flux

Kilde: Ind.min.1976

Tabell 39 Kjemisk sammensetning i kommersielle dolomitter og dolomitt produkter og bruksområder.


	Spania	USA	USA	Uk	Norge	England	Tyskland
Oksyd i %	Stein	Brent	Normal, lesket	Dødbrent*	Stein	Stein	Stein
Anvendelse	glass	glass	glass	ildfast	filler	veipukk	dolime
CaO	31,1	56,61	47,95	56,90	30,6	32,5	31,5
MgO	21,7	40,29	34,13	40,07	22,0	18,0	20,2
Fe2O3	0,10	0,13	0,11	0,9	0,03	0,8	0,4
Al2O3	0,02	0,29	0,25	0,5	0,05	0,6	0,4
SiO2	0,05	0,57	0,47	1,0	0,6	2,0	0,5
Glødetap	47,0				47,0	45,1	47,0

Kilde: The Industrial Minerals Handybook II .

Tabell 40. Oversikt over en del europeiske storleverandører av dolomitt med kvalitets- spesifikasjoner og anvendelser.

Lokalitet	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	R ₂ O ₃	CaO	MgO	Gl.tap	Anvendelse
South Yorkshire	1.4	0.7	0.9	1.6	31.2	19.7	46.1	Doloma Produksjon
North East Derbyshire	0.5	0.2	0.5	0.5	30.1	20.8	47.2	Doloma produksjon
Durham	0.25	0.15	0.6	0.75	31.4	20.2	46.8	Dolima produksjon
North Wales	2.0	0.6	0.8	1.4	32.5	18.0	45.1	Veimateriale
South Wales	1.2	0.5	1.1	1.6	32.1	19.5	45.6	Doloma produksjon
Scotland	1.2	0.5	0.3	0.8	30.1	20.9	46.5	
Eire Kilenny	1.5	0.15	0.8	0.95	30.8	20.75	46.0	Dolome produksjon
Belgia	0.2	0.1	0.3	0.4	29.9	21.5	48.0	Doloma produksjon
Norge Hammerfall	0.6	0.05	0.03	0.08	30.6	22.0	47.0	Mg,MgO-produksjon Fyllstoff
Tyskland	0.5	0.4	0.4	0.8	31.5	20.2	47.0	Doloma produksjon
Spania	0.8 0.05	0.6 0.02	1.0 0.10	1.6 0.12	30.7 31.1	18.3 21.7	47.0 47.0	Doloma produksjon

Doloma = dødbrent dolomitt.



4. MARKED.

4.1 Kalkstein og kalkspatmarmor (GCC).

GCC (Ground calcium carbonate) kan brukes i en lang rekke anvendelser fra lav pris/ stort volum som jordbrukskalk og bygningsindustrien til høy pris/ lite volum i for eksempel spesielle kjemisk behandlede anvendelser i forbedret plastikk. Men, nøkkelmarkedet som har frembrakt den ekspansive prospekteringen i Norge, hvor flere utenlandske selskaper er deltagere, er det økende behov for bestrykning og fyllstoff i papirindustrien.

De tekniske og kommersielle kravene som stilles i dette markedet er ekstremt strenge på kvalitet og pris, krav som stadig blir strengere p.g.a. konkurransen mellom aktørene. Foredlingsbedriftene blir stadig større og mer komplekse for å oppnå lavere produksjonskostnader og selskapene er sterkt opptatt av å sikre reserver av høy kvalitet for å sikre investeringene for de neste 20-30 årene.

Tidlig i 70-årene var kaolin det dominerende filler og coating pigment som papirindustrien brukte. Økende papirproduksjonskapasitet førte til et uventet høyt forbruk for dette pigmentet. P.g.a. den høye prisen på kaolin og den tøffe prispolitikken til produsentene begynte de europeiske brukerne å se seg om etter alternativer. Mange trefrie papirfabrikker skiftet over til å bruke den nøytrale prosessen hvor en kunne bruke det billigere råstoffet malt kalsiumkarbonat (GCC) som filler. Hovedårsaken til denne overgangen er bl.a. kravene til høyere hvithet men ikke minst den lavere prisen på fyllstoffet. Dessuten har papir produsert på denne måten en lang rekke tekniske fordeler.

Tidlig i 1980-årene hadde kalsiumkarbonat en markedsandel på mer enn 20 % når det gjelder coating pigmenter i Europa. I 1992 er andelen 42-43 % og i dag er kalsiumkarbonat det dominerende coating pigment.

Markedskreftene for karbonater er like komplekse som sluttprodiktene. Mye av volumsalget (aggregater, cement & lime) er bestemt av en rekke faktorer: byggingsratene, bevilgningene til veibygging, kortidsprosjekter slik som flyplassutbygging. Alt dette vil være avhengig av befolkningsveksten. Forbruket av ildfastmateriale og fluksmateriale er avhengig av den totale stålproduksjonen, mer effektiv bruk av materialene, og konkurransen fra andre produkter. Markedet for fillere er avhengig av bruken av papir, plastikk og maling som igjen er avhengig av en rekke faktorer inklusiv tekniske forbedringer osv., GCC vs. PCC som konkurrerer med kaolin, økt bruk av plastkomponenter, aktiviteten i bygningsmarkedet osv.

Over de siste 25 år har forbruket av papir og papp doblet seg. I dag er det årlige forbruket på ca. 250 mill. tonn. Forbruket pr. person er i dag på ca. 45 kg/år. I USA er forbruket nesten 300 kg/år, i EU-Europa ca. 160 kg/år ned til 36 kg/år i ikke EU-Europa, 29 kg/år i latin Amerika, 24 kg/år i Australia og ca. 7 kg/år i Midtøsten og Afrika.

4.2 Dolomitt / dolomittmarmor.

Av den dolomitten som produseres her i landet går over halvparten til fremstilling av Mg-metall, MgO og den elektrometallurgiske industrien. Videre går en del bl.a. til filler (maling, plast, lakk, gummi, isolasjon, ulike typer glass og kunstfiber). Noe brukes også som jordforbedringsmiddel og til miljøkalking av vann og vassdrag.

Etterspørselen etter magnesia er dominert av ildfastindustrien som igjen er linket opp mot jern-, stål - og metallproduksjonen som igjen er avhengig av forbrukere så vel som bygningsaktiviteten, både den som er knyttet til GDP og befolkningsveksten. Mg- metall som brukes til avsvovelifisering er også avhengig av stålproduksjonen. Jern- og stålproduksjonen har i en periode hatt økonomisk vekst men ventes å gå nedover med svekket lønnsomhet. Bruken av ildfastmateriale pr. enhet i stålproduksjonen er redusert på grunn av ny avansert teknologi (BOF kampanje i Nord Amerika). Den største veksten i markedet for Mg metall vil bli innenfor støpeindustrien, komponenter i biler (15% AAGR), spesielt i USA hvor lettmetall brukes i stor utstrekning for å møte det årlige målet for CAFE reguleringene på varmeøkonomien. Økningen i behovet for Mg-metall vil forstyrre balansen mellom tilbud og

etterspørsel, skjønt økende produksjonskapasitet og ekspansjon vil kunne lette noe på situasjonen. Markedet for råstoff til brann retarderings industrien er jevnt stigende (2-8% årlig vekst). Dette skyldes strengere brannforskrifter..

5. PRISER. Kilde: The Industrial Minerals Handybook 3rd Edition

De forskjellige anvendelsene stiller forskjellige kravspesifikasjoner og for flere av disse anvendelsene er foruten kvalitet, tilgjengelighet og stabilitet i leveransene viktige parametre når prisen skal fastsettes..

5.1 Kalkstein / kalkspatmarmor

Knust kalk / jordbrukskalk	\$ 4-10 /t
Glass-grade /FGD/Carpet bacing	\$ 15-30 /t
Siktede produkter	\$ 60-75 /t (bulk) \$ 80-90 /t (bags)
Grovknust	\$ 35-45 /t
Støv (bulk)	\$ 40-50 /t
Industrifillere (bulk)	\$ 50-60/t
Medium malt (bulk)	\$ 35-60/t
Medium malt (bags)	\$ 45-75 /t

Kalsiumkarbonat: (bags FOB).

Tørr grovkornet 9-17µm	\$ 96-135 /t
Medium 4-9µm	\$ 77-125 /t
Fine 0.5µm	\$ 127-225/t
Slurry, fine 2-4 µm	\$ 138-153/t
Coated fine 2-3 µm	\$ 204-242/t
Coated ultrafine 1µm	\$ 292

PCC:

Teknisk 0.5µm	\$ 272-289/t
Ultrafin 0.05-0.5µm	\$ 640/t
Very fine high purity	\$ 535/t Calcium carbonate USP.
USP extra light	\$ 535/t

Lime:

UK, ex-works GCC, chalk	\$ 50/t
Chalk(uncated)	\$ 50-83/t
Coated	\$ 100-125/t
PCC (uncoated)	\$ 550/t
PCC (coated)	\$ 670/t




Fig. 3: Forholdet mellom pris og kornstørrelse på nedknust kalsiumkarbonatprodukter.

Kilde: Industrial Minerals, Geology and World Deposits, P.W. Harben & R.B. Bates 1990.

5.2 Dolomitt / dolomittmarmor/ magnesitt / brucitt.

I utgangspunktet er dolomitt en bulkvare med normalt lave priser og dermed sterkt transportømfintlig. Salg av dolomitt forutsetter enten geografisk nærhet til marked eller produkter av spesiell kvalitet og foredlingsgrad. Fob-prisen for rådolomitt kan derfor variere fra 20 –30 kr/tonn til 200-300 kr/tonn avhengig av kvalitet og foredlingsgrad.

Filler:

Dolomitt kan brukes som rent fyllstoff i et produkt for å redusere innholdet av mer kostbare bestanddeler, men som oftest tilsettes dolomitt for å forbedre kvaliteten på produktet.

Bruksområdene er primært til maling, plast og gummi.

Kravet til kjemisk renhet er ikke strenge (min. 97 %), men dolomitten bør være mest mulige hvit. Kravet til nedmaling ligger i området 20-2 mikron. Prisen på disse dolomittkvalitetene er vanskelig skaffe til veie, men kan ligge i størrelsesorden 300 – 600 kr/tonn.

Magnesitt:

Råstoff, Gresk, FOB, Middelhavet max. 3.5 % SiO₂ \$ 50- 55 /t

Brucitt: \$ 330-350/t (filler kvalitet)

Kalsinert magnesia:

Nord-Europa	\$ 165-190 /t (CIF,ag.)
	\$ 230-445 /t (CIF, naturlig indmin)

\$ 265-445/t (ex.works , syntetisk indmin.)

USA FOB Nevada, natural, tech.)

Heavy

\$ 225-292/t (85% MgO)

Heavy

\$ 292/t (90% MgO)

Syntetisk, kjemisk kvalitet tech.

\$ 425/t (bulk) \$ 440/t (bags)

Naturlig, tech. Bulk \$ 256-292/t (85%MgO, 150 mesh) \$ 292/t (90%MgO, 325mesh)

Magnesium oksyd, bags, ex. Works frt. Eq. \$ 3.65/kg (USP, light) \$ 3.40/kg (heavy).




Fig. 1: *Viktige anvendelser av kalkstein / kalkspatmarmor.*




Fig. 2: Lokaliseringen av de viktigste GCC -og PCC produsentene i Europa.




Fig. 3: Lokalisering av de største dolomittforekomstene i Europa.

KALKINGSMIDLER- NORSKE		% CaO	% MgO	CaO ekv	Varedeklarasjon	Kalkverdi veil.
Kalkverk	Type					
Breivik, kalkverk	Kalkmjøl	52.7	0.46	53.3	55% CaO+MgO	52/55
Breivoll,kalkverk	Kalkmjøl,filler	46.1	1.3	48	55% CaO+MgO	43/47
Franzefoss,Rud	Kalkmjøl	46.5	0.96	48	46%CaO+MgO	46/48
Franzefoss,hylla	Kalkmjøl	53.6	0.73	54.6	54%CaO+MgO	
Glærum,Kalkst.	Kalkmjøl	52.9	0.48	53.6	54-55%CaO+MgO	50/54
Hole,kalkverk	Kalkmjøl	44.5	3.8	49.8	46-50%CaO+MgO	43/48
Hustadkalk A/S	Kalkmjøl	54.6	0.52	55.3	50%CaO+MgO	48/53
Steen,kalkbr.	Kalkmjøl	45	2.6	48.6	47%CaO+MgO	43/46
R.Svendsen	Kalkmjøl	54.5	0.43	55.1	53-55%CaO+MgO	
Breivik kalkverk	Grovkalk	53.9	0.48	54.5	55%CaO+MgO	41/51
Enga Kalk	Grovkalk	53.9	0.95	55.2		
Franzefoss,Hylla	Grovkalk,fuktet	51.3	0.53	52	51%CaO+MgO	
Glærum,Kalkst.	Grovkalk	53.8	0.48	54.5	54-55%CaO+MgO	
HustadkalkA/S	Grovkalk	54.9	0.45	55.5	55%CaO+MgO	44/53
Meldal,kalkmølle	Grovkalk	49.4	0.78	50.4	54%Ca ekv.	32/47
Mjøndalen kalkv	Grovkalk	47.5	0.97	48.9	45-49%CaO+MgO	35/43
Nyvik&Gjersvik	Grovkalk	51.7	1.4	53.7	52-55%CaO+MgO	29/53
Sando kalk	Grovkalk	45.1	0.7	46.1	48-49%CaO+MgO	29/42
R.Svendsen	Grovkalk	53.7	0.39	54.2	53-55%CaO+MgO	
Visnes Kalk	Grovkalk K1	54.4	0.47	55.1	55%CaO+MgO	
Visnes Kalk	Grovkalk K2	54.3	0.49	55	49%CaO+MgO	31/46
Følling Kalk	Grovkalk	47	1.5	49.1	49%CaO+MgO	31/42
Franzefoss Rud	Kalkmjøl fukt	43.9	0.9	45.3	43%CaO+MgO	
Odda Smeltev.	Blandet kalk	50.7	0.26	51.1		50/50
Enga Kalk	Kalkdolomitt	37.8	14.6	58.2		
Franzef.Hylla	Opp.som d.a.	31.4	15.5	53.1		
Sando Kalk	Kalkdolomitt	27.1	23.3	45.7	50%CaO+MgO	
Steens Kalkb.	Kalkdolomitt	44.6	4.9	51.5	55%CaO+MgO	51/56
Reidar Svendsen	Kalkdolomitt	39.5	13.1	57.9	51CaO+MgO	
Gausdal Kalk	Kalkdol.grov	41.1	9.3	54	43-52%CaO+MgO	36/49
Reidar Svendsen	Kalkdol,grov	41.3	8.7	53.5	51%CaO+MgO	
Ballangen	Grovdolomitt	32.4	18.2	57.8	52%CaO+MgO	
F.Ballangen	Gran.do.mjøl	31.1	17.8	56.2	52%CaO+MgO	
F.Ballangen	Fuktet dol.mjøl	30.6	17.6	55.2	50%CaO+MgO	
F.Ballangen	Dolomittmjøl	32.3	18.9	58.8	52%CaO+MgO	
Norwegian Talc	Grovdolomitt m.	30.1	20.8	59.2	52%CaO+MgO	32/50
Reidar Svendsen	Grovdolomitt m.	30.4	20	58.4	53-55%CaO+MgO	
Magnus Isaksen	Grovdolomitt m.	30.6	20.4	59.2	61%CaO ekv.	32/49
Norsk Hydro	Halvb.dol	40.4	28.4	80.1	74%CaO ekv.	
Franzef. Hylla	Blandet kalk	65	0.63	65.8	70-75%CaO+MgO	
Mjøndalen Kalk	Brent kalk	72.3	1.4	74.3	80-82%CaO+MgO	82/82
Odda Smelteverk	Brendt kalk	93	0.91	94.3	77%CaO+MgO	
Franzef. Hylla	Hydr.kalk	71.8	0.71	72.8		
Mjøndalen Kalk	Hydr.kalk	69.8	0.9	71.1	68-70%CaO+MgO	
Franzef. Rud	Konvert.kalk	44.5	0.19	0.61	P	
Norsk Hydro	Konvert.kalk	38.3		1.1	0.23	
Møllesentralen	Faxe kalk	57.3	0.32	52.7	56%....tørr	
Helios A/S	Koralkalk	36.3	2.4			

Oversikt over norske kalkprodusenter.

Country	Company	Deposit	Production (tpa)	Notes
Norway	Hammerfall Dolomit AS	Hammerfall, Fauske Løvgavlen, Fauske Seljeli, Vefsn	600,000	Fillers, extenders, slag conditioners, rock wool and magnesium metal production
Norway	Franzefoss Bruk	Hekkelstrand, Ballangen.	215,000	Industrial fillers and agriculture.
Sweden	Strabruken AB	Tisbrottet, Sala	175,000	Filler in plastics, paints, agriculture, fertilisers and asphalt.
	Ernstrom Produktion AB	Glanshammar, Orebro	300,000	Fillers and agriculture
	Larsbo Kalk AB	Orebro	80,000	Calcined for iron and steel industries.
	Svenska Mineral AB	Gasgruvan	200,000	Dolomite and calcitic marble.
Finland	Oy Lohja AB (Partek) Nordkalk AB (Partek)	Sipoo, Helsinki Vampula, Siikainen, Ryytimaa, Siivakkala and Ruckojdrvi	80,000	Agriculture
	Saxo Oy	Kalkkimaa Ankele		Dolomite and quartz Dolomite
United Kingdom	Redland Minerals	Whitwell, Derbyshire Thrislington, Ferryhill, Co.Durham		High temperature calcination for the steel industry. Calcined dolomite.
	Raisby Quarries Ltd.	Coxhoe, Co.Durham	800,000	Fluxing, agriculture, aggregates.
	Lockwoo, Blagden & Crawshaw Ltd.	Warmsworth, Doncaster		Glass making
	Sherburn Stone Co. Ltd Stonegrave Aggregates Ltd.	Shadforth, Durham Aycliffe, Co.Durham	300,000	Roadstone and agriculture.
Ireland	Quigley Magnesite (Pfizer)	Bennettsbridge, Co.Kilkenny	350,000	Magnesia production
Germany	Dolomitwerke Wulfrath GmbH Gersheimer Steine und Erden GmbH Marmorkalkwerke Troesch KG Kalkund Dolomitwerke GmbH Dolomitkalkwerke Anton Linneborn Stahl'sche Dolomitund Kalkwerke GmbH Klackner Durilit GmbH	Gersheim Holenbrunn Aachen Fretter Rupprechtstegen Salzhemmendorf	400,000	


Oversikt over de viktigste dolomittprodusentene i Europa m/produksjonsvolum.

Country	Company	Deposit	Production (tpa)	Notes
France	Magnasie et Dolomie de France SA	Pas de Calais	300,000	Refractories, fertilisers, chemical processing
	La Dolomie Francaise	Mayenne, Haute-Marne and Nord Aude	400,000	Calcined dolomite
	Blancs Mineraux de Paris SA	Aude		High purity dolomite
	Denain Anzin Mineraux SA	Pryrenees		
	La Magnesienne & Spier Reunies	Hdraul		
	Randon SNC	Pas de Calais		
	Sopromine SA	Aude and Haute Garonne		
	SAMIN (St.Gobain)	Loz Ore		
	Carrieres et Fours a Dolomie de la Sambre SA	Namur	380,000	Steel, glass, chemicals and agriculture.
	Produits Dolomitiques de Merlemon SA	Philippeville	320,000	Ground and graded dolomite for steel, chemical and fertilisers
Belgium	Dolomies de Marche-les-Dames			
	Dolomies de Sambre et Meuse SA,			
	Saint-Antoines Carrieres SA			
	SA de Marche-les-Dames			
	Dolomite di Montignoso SpA (Tassara)	Massa		Sintered dolomite for refractories, ground and graded fillers.
	Dolomite di Sestri SpA	Genova		
	Dolomite Franchi SpA	Morone, Brescia		Calcined and ground dolomite for refractories, glass and ceramics
	Societa Dolomite Italiana SpA	Gardone, Brescia		
	Mineraria Valtellinese SpA	Postalesio, Sondrio		
	Fabbriche Italiane Magnesia	Trentino, Dolomite Mts.		Basic magnesium carbonate for asbestos insulation, graded dolomite for glass, ceramics and water treatment.
Spain	Productos Dolomiticos SA	Santander		Basic refractories/
	Dolomitas del Norte SA	Oviedo		Dead burnt dolomite, and ground/graded products
	Steetley Espanola SA	Santander		Flux and glass
	Iberdol	Motril		Glass
	Productos Dolomiticos de Malaga SA	Coin, Malaga		Ground and graded.
Greece	FIMISCO (Scalistiri)	Oedipsos, Euboea.		Dead burnt dolomite, refractories, ground products.
Turkey	Fertiliser Industry Corp.	Kutahya		

Oversikt over de viktigste dolomitprodusentene i Europa m/produksjonsvolum.

Produktblad: Karbonatråstoffer i det internasjonale markedet.

Produktblad. Karbonatråstoffer i det internasjonale markedet.



Hvit BERGSTØL-marmor er blitt et begrep innen Norges og Nord-Europas ledende bygningsindustri. Graderinger som passer de forskjellige lands standard, brukes som ballast i dekorative byggfasader — trapper — heller og terrazzogulv.

BERGSTØL-marmor produseres på Nordmøre av Langnes Marmorbrudd og Visnes kalk og Marmorbrudd A/S. Den finnes under mange navn, i Tyskland kalt Polaris, i England Nordic, i Sverige Eide marmor. Den ble dannet for ca. 1 milliard år siden ved at kalk-krystaller avsatt i vann, ved opphetning og trykk ble omkrystallisert og herdet til ensartet ren hvit marmor, fri for forurensninger — frost og værbestandig.

Leveringer i bulk eller 50 kilos sekk. Be om prøve.

Tekniske data:

Standard graderinger	(0-1, 0-3, 0-8) - (1-3) - (3-8) (8-15) - (15-25) - (25-50)
Kornform	Kubisk kantet
Hårdhet ifølge Moh.	3,5
Volumvekt	1,2—1,4
Hvithet	94,8 %
Brytningsindex	1,6
Dielektrisitetskonstant	6
Kjemisk sammensetning	CaCO ₃ — 99,5 % Fe — 0,031 % Si — 0,060 %

Vanlige bruksområder:

Dekorativ ballast i fasadeelementer — trapper — terrazzogulv.
Hvit hagesingel eller til dekorasjon i blomsterpotter.
Som mel til jordbrukskalk og til oppmerking av idrettsbaner.
Til kitt, sparkelmasse og puss.
Til vannrensning.
Som mikromelfyllstoff i maling- og plastartikler.

White BERGSTØL Marble has been used extensively in the Building and Construction Industries throughout Scandinavia and Northern Europe for many years. A wide range of graded aggregates and sands are supplied for terrazzo, precast concrete cladding as well as for dry dashing and other cementitious and resin based decorative weatherproof finishes.

White BERGSTØL Marble is quarried, crushed and graded at Eide on the West Coast of Norway. Eide has its own ice-free port which means that shipments are maintained throughout the year. This material is marketed under different trade names; in England it is known as Nordic Marble, and in Germany as Polaris.

The deposit is derived from limestone laid down 1000 million years ago. It was re-crystallised by thermal metamorphism and pressure to form a hard compact calcitic marble of exceptional whiteness. The marble is uniform, frost resistant and permanent.

Applications:

		Technical date:
Standard sizes	(0-1, 0-3, 0-8) - (1-3) - (3-8) (8-15) - (15-25) - (25-50)	Precast and in-situ terrazzo finishes.
Chipping form	cubical	Exposed Aggregate panels (concrete and resin bonded).
Hardness after Moh.	3,5	Light weight grp facing units.
Volume weight	1,2—1,4	External renders i.e. rough cast, tyrolean etc.
Whiteness	94,8 %	Filtration media in water treatment.
Radiation index	1,6	White line markings for Sportsfields etc.
Dielectricity	6	In micronised form as fillers for the paint and plastics industries.
Chemical composition	CaCO ₃ — 99,5 % Fe — 0,031 % Si — 0,060 %	The fine sand (0-1 mm) also used as a lime based fertiliser.

Seit vielen Jahren verwendet man den weissen BERGSTØL Marmorsplitt bei der Herstellung allen Arten von Betonplatten und Fassadenelementen als dekorative Auflage. Sein kristallinisches Gefüge verleiht den Platten ein herrliches und dauerndes Aussehen.

BERGSTØL Marmorsplitt wird in Eide an der Westküste Norwegens produziert. Er wird in den europäischen Ländern unter den verschiedensten Bezeichnungen angeboten, so in Deutschland als Polaris.

Der weiße Marmor hat sich vor 1 Milliarde Jahren gebildet. KALKKRISTALLE, die sich im Wasser abgesetzt hatten, wurden durch Erhitzung und Druck umkristallisiert und ergaben nach diesem Prozess den gleichbleibenden reinweissen Marmor.

Das Material ist absolut frost- und witterungsbeständig.

Alle handelsüblichen Körnungen werden lose und gesackt geliefert.


Verwendungsmöglichkeiten:

		Technische Daten:
Standard-absiebungen	(0-1, 0-3, 0-8) - (1-3) - (3-8) (8-15) - (15-25) - (25-50)	als gebrochene Körnung in Fassadenplatten, Treppenstufen, in Platten für Interiorzwecke in Platten für Außenanlagen als Deckmaterial für Gartenwege und Blumenbeete.
Kornform	Kubisch	In Mineral Edelputz. In Kitt und Spachtelmasse.
Härte nach Mohs	3,5	Als Filtermaterial für die Wasseraufbereitung.
Volumengewicht	1,4 — 1,6	Und als mikronisiertes Material für die Produktion von Farben.
Weissheit	94,8 %	Kunststoffen. Gummi und verschiedene Dentalprodukte
Chemische Zusammensetzung	CaCO ₃ 99,3 -99,7 % Fe 0,012- 0,031 % Si 0,1 - 0,06 %	



Chemical analysis of
the raw material.

(Figures are average values from numerous
measurments, they can not however be taken
as granted.)



Moisture (DIN 55918) ⊕ below	0.2	%
⊕ CaCO ₃	98.5	%
⊕ CaO	55.3	%
⊕ MgO	0.15	%
⊕ Fe	0.09	%
⊕ Al	0.08	%
⊕ K ₂ O	0.40	%
⊕ Na ₂ O	0.02	%
⊕ Cu	10	ppm
⊕ Mn	25	ppm
Acid insoluble	0.60	
Loss on ignition.....	43.8	%

Physical Properties.- Powder.

- Ph..... 9.0
- Oil absorbtion..... 18.0 gr/100 gr
- Specific gravity.... 2.73 gr/cm³.
- Hardness after Moh.. 3.
- Bulk density, 0.8 kg/dm³
- Refractive index.... 1.59
- Dry Brightness Elrepho
- Green Filter..... 92.



KJEMISK ANALYSE

Kalkstein fra Tromsdalsfeltet

REIDAR SVENDSEN & CO.

Gj.snitt årsprøve A/S Norsk Jernverk
(40 båtlaster/120.000 tonn)

Syreløst res.	% tørr basis	0,63
SiO ₂	>	0,42
CaO	>	54,60
MgO	>	0,70
Al ₂ O ₃	>	0,13
Fe	>	0,12
P	>	0,005
S	>	0,007
Na ₂ O	>	0,010
K ₂ O	>	0,040
<u>Sum CaCO₃ + MgCO₃ = 98,91%</u>		

TUNGMETALLER mg/kg
(SINTEF)

Pb	2,0 - 3,0
Cd	0,3
Ni	1,0
Co	1,0
Cu	2,0 - 2,3
Zn	2,0
Cr	0,5
V	1,0
Hg	0,004

SIKTANALYSE

Reidar Svendsen & Co.

Micro-Kalk I


Filler v. II

Filler j. III

	um	I	II	III	% Mindre enn
1	12,5	7,0	7,0		
2	16,0	12,0	10,0		
3	22,0	18,0	13,5		
4	28,0	23,0	16,4		
5	33,5	27,0	19,0		
6	38,0	30,0	22,0		
7	42,5	33,0	24,5		
8	46,0	36,0	27,5		
9	49,0	39,0	29,5		
10	52,5	41,0	32,0		
20	77,0	57,5	55,0		
30	92,0	66,0	62,5		
40	97,0	72,5	70,0		
50	99,0	77,5	76,0		
60	100,0	80,0	80,0		
70		90,0	90,0		
100		100,0	95,0		
150			100,0		

Informasjon fra
Reidar Svendsen & CO, 7650 Verdal
Tlf. (076) 45 097

Particle size distribution by sedimentation analysis:



Nytt om

RSS
KALK

Informasjon fra Reidar Svendsen & Co, 7650 Verdal
Tlf. (076) 45 097

VAREDEKLARASJON
(Finheitsgrad - siktetekurve)

Norsk Standards minimumskrav til finhet i forhold til - Deklaret siktetekurve.
kalkingsmidler fra Reidar Svendsen & Co.

Kalkingsmidler med Magnesium/Dolomit
- se annen framstilling.




NB!
Se bakside

Micro-kalk

Kalkfiller

Kalksteinsmel (Kalkmjøl)

GROVKALK-spesial

GROVKALK-standard

GROVKALK-Lavpris

Kalksand

100%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Prosent av varen passert trådsikt

0,2 mm 0,4 mm 1 mm 2 mm 3 mm 3,15

Partikkelstørrelse i mm

Kalkstein av normal kvalitet fra Tromsdalen - 55 % CaO ekv.

Reidar Svendsen & Co




TWO OF ONTARIO'S PRICELESS RESOURCES

CALCITE ORE:

Dazzling brightness, among the whitest in the world with a crystalline structure perfect for reduction to pigmentary sizing. From Steep Rock's Tatlock, Ont. quarry.

THE TRILLIUM:

Official flower of the province. Purest white flower of simple symmetry and profound beauty.



Our newly-expanded Calcite processing plant in Perth, Ont., incorporates state-of-the-art processing equipment and full quality control.

INDUSTRY EXPERTISE AND PRECISION

Bring to your formulas:
Snowwhite 10-1 — enamels & plastics
Snowwhite 20-2 — interior flat and semi-gloss architectural finishes
Snowwhite 30-3 — caulk, adhesives, primers

Steep Rock Calcite

Division of Steep Rock Resources, Inc.

Perth, Ontario 613-267-5367

Represented by:

Ontario, Quebec & Maritimes - L.V. Lomas Chemical
Canada West - Shanahans

Mid-Atlantic Region
- Blue Bell Chemical
Ohio - Scott Chemical
Michigan - R.J. Marshall

See you at the Paint Show

60

Action Card Number 265

THE DIVISION OF THREE RIVERS MINERALS INC.
P.O. BOX 145 PERTH, ONTARIO, K7H 3E6
Telephone 613 237-6667 Telex 681478

TECHNICAL DATA SHEET

SNOWHITE 10-1

Physical Properties (Typical):

Dry Brightness (green filter)	96
ASTM: D1199, Type GC, Grade	I
Hegman Grind	6
%on 325 mesh	.005%
Linear Coefficient of Expansion	$4.3 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
Specific Gravity	2.71
Bulk Density	802 gm/liter
	- or -
	50#/ft. ³
Water Solubility gms/100 ml, 100°C	0.0035
Mean Particle Size	3.6 microns
Oil Absorption	18
Refractive Index	1.6
pH Saturated Solution	9.3
Hardnes (Moh's scale)	3

Chemical Composition (Typical):

Calcium Carbonate (CaCO ₃)	96%
Magnesium Carbonate (MgCO ₃)	1.73%
Silicates (mg)	.99
Silica (SiO ₂)	.35
Iron (FE ₂ O ₃)	.09
Alumina (AL ₂ O ₃)	Less than .01
Moisture (H ₂ O)	Less than .20

TD-2-A

TECHNICAL DATA SHEET
DIAWAX SODIUM POLYACRYLIC ACID
Anhydrous Grade Granular - Very Fine

TECHNICAL DATA SHEET

TECHNICAL DATA SHEET

SNOWWHITE 452

PHYSICAL PROPERTIES (Typical):


Dry Brightness (green filter)	93.0
ASTM: D1199, Type GC, grade	II
% Finer than 325 mesh	99.5
Specific Gravity	2.71
Bulk Density (loose)	1007 gm/liter -or- 62.77#/ft. ³
Mean Particle Size	12 microns
Oil Absorption	16
Refractive Index	1.66
pH Saturated Solution	9.3
Hardness (Moh's scale)	3

CHEMICAL COMPOSITION (Typical):

%

Calcium Carbonate (CaCO ₃)	95.00
Magnesium Carbonate (MgCO ₃)	1.80
Silicates	2.40
Silica (SiO ₂)	0.60
Iron Oxide (FE ₂ O ₃)	0.10
Alumina (AL ₂ O ₃)	Less than 0.01
Moisture (H ₂ O)	Less than 0.2

Natural
Calcium Carbonate




• **Hydrocarb 60 m slurry**



The logo for OKA, featuring the letters "OKA" in a bold, stylized font where the "O" and "K" are interconnected.

Hydrocarb 60 M slurry



Magnification 7500 x

3 μm

Applications

- Coating pigment for the paper and board industry

Properties

- selected, very fine natural calcium carbonate (marble)
- micro crystalline rhombohedral particle shape
- supplied in predispersed slurryform
Special advantages:
 - easy, fast and dustfree discharge
 - excellent rheological properties
 - no sedimentation


Physical Data

- pH value	9,0
- Density	1,83
- Abrasion AT 1000	6 mg
- Viscosity (Brookfield 100 rpm, 20 °C)	approx. 150 mPas
- Residue on a 40 µm sieve	< 0,01%
- Solids content slurry	72%

Brightness

- Etrepho Filter (R-457)

> 94%




Chemical Analysis of the Raw Material

- CaCO_3 > 98,0 %
- MgCO_3 < 1,0 %
- Fe_2O_3 < 0,05%
- SO_4^{2-} < 0,05%
- HCl-insolubles < 0,5 %
- Loss on ignition (DIN 55 918) > 42,5 %
- BGA (Recommendation XIV and XXXVI) and FDA (§ 176.170 and 176.180) approved for use in food packaging materials

Particle Size Distribution

- 60% < 2 μm
- 35% < 1 μm



Above figures represent an average of numerous tests performed by our laboratories. Usual tolerances apply.

9/87

Omya service
= custom solutions

Research
Consultancy
Application technology



HUSTADMARMOR A/S
N-6440 ELNEVÄGEN
NORWAY

HYDROCARB H60M SLURRY


Hydrocarb H60M is a fine grinded, bright calcite of high chemical purity. It is mainly used as filler or as pigment in coating colours for paper and board production.

Hydrocarb H60M is delivered as a high solids water dispersion. This economic form of delivery enables consumers to save labour, energy, water, dispersing agents and costly investment for make down equipment.

Hydrocarb H60M meets the BGA and FDA requirements for components of paper and board in contact with dry food and aqueous and fatty foods.

Chemical analysis of the raw material:	Typical technical data:		Dry brightness Elrepho	
- CaCO ₃ > 98,5 %	Viscosity	150 cps	R 457 Tappi	95,5
- MgCO ₃ < 1,0 %	Solids concentration	72,5%	FMX/C Red	96,5
- SiO ₂ < 0,2 %	Residue on a 45 µm sieve	< 0,005%	FMY/C Green	96,3
- Fe ₂ O ₃ < 0,02%	Specific surface	6 m ² /g	FMZ/C Blue	95,5
- Al ₂ O ₃ < 0,05%			Index	1,0
Insoluble in HCl < 0,5 %				


TYPICAL PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE





Plüss-Staufer AG
CH - 4665 Oftringen

Spezifikationen Durcal 15
Herkunft: Werk Salses / Frankreich



DURCAL 15


Sehr weisser Calcitfüllstoff (kristallines Calciumcarbonat pyrenäischen Ursprungs) hoher chemischer Reinheit.

Bei relativ breitem Kornspektrum bis ca. 100 µm sehr niedriges Absorptionsvermögen. Gute Wetter- und Alterungsbeständigkeit. Hohe Härte der Teilchen, jedoch keine störende Abrasivität.

Chemische Analyse des Rohmaterials	CaCO ₃	99%
	MgO	0,5%
	Fe ₂ O ₃	0,04%
	Al-Silikat (kolloidal)	0,2%
	Glühverlust (DIN 55918)	43,8%
	Feuchtigkeit (DIN 53198)	unter 0,2%
Feinheit	Oberer Schnitt	100 µm
	Mittlerer Teilchendurchmesser	15 µm
Technische Kennzahlen	Spez. Gewicht (DIN 53193)	2,75
	Brechungsindex	1,59
	Härte (Mohs)	3
	Teilchenform	kristallin rhomboedrisch
	Stampfdichte (DIN 53194 A)	1,65 g/ml
	Weissgrad:	
	Eirepho Grün-Filter (FMY/C)	92
	pH-Wert (DIN 53200)	9
	Oelzahl	12 g
	(rub-out, ASTM D 281-31)	auf 100 g Pulver
	DOP-Zahl	24
	(rub-out, ASTM D 281-31)	auf 100 g Pulver
	Spez. Oberfläche nach BET	1 m ² /g
Wichtigste Einsatzgebiete	Anstrichfarben	Dispersionsfarben Kunstharzgebundene Putze Spachtelmassen
	Reinigungs- und Poliermittel	
	Kunststoffe	PVC-Bodenbeläge PVC-Plastisole Latex-Beschichtungen Polyurethan

Feinheitsbestimmung: Siebanalyse

DURCAL 15: Korngrößenverteilungskurve



FINNCARB

6010

Kemisk analys

Chemical analysis

CaCO ₃	98,5
MgCO ₃	0,9
SiO ₂	0,5
Al ₂ O ₃	0,1
Fe ₂ O ₃	0,1
MnO ₂	0,01
Cr ₂ O ₃	< 0,005

Kemiska egenskaper

Chemical properties

vattenlösliga salter i HCl olöslig	soluble in water	0,1 %
pH i vattensuspension	HCl insoluble	0,9 %
fuktighet	pH of aqueous extract	9,2
	moisture	< 0,1 %

Fysikaliska egenskaper

Physical properties

specifik vikt kornfördelning	specific gravity partical size distribution	2,7 g/cm ³
	99,5 % < 44 µm	
	76,0 % < 15 µm	
	55,0 % < 10 µm	
	42,0 % < 7 µm	
	32,0 % < 5 µm	
	15,0 % < 2 µm	
oljeabsorption hårdhet (Mohs)	oil absorption	18
volymvikt	hardness	3
	bulk density	0,9 g/cm ³

Optiska egenskaper

Optical properties

vithet Elrepho filter R 53, 540 mm	whiteness	95,0 %
---------------------------------------	-----------	--------

Leverans

Supply

papperssäckar i lösvikt	paperbags bulk
----------------------------	-------------------

25–50 kg
road tankers



1200 x



KARL FORSSSTRÖM AB

FINLAND 25640 FÖRBY 924 - 824 481

Rollovit. CaCO_3

(Faxe Industrikalk 0-30 µm)



Farveindustri

Desuden som fyldstof i andre industrier

Fremstilling:

Rollovit fremstilles af bryozokalk på vor industrikalkfabrik i Faxe Ladeplads, hvor kalken knuses, tørrer, pulveriseres og vindsigtes.

Faxe industrikalk er næsten fuldstændig ren calciumkarbonat (CaCO_3).

Analysedata:

Samtlige analysedata skal betragtes som retningsgivende, da råmaterialet er et naturprodukt, hvis sammensætning varierer indenfor visse grænser.

De kemiske og fysiske egenskaber beskrives ved en middelværdi (\bar{x}) og tilhørende standardafvigelse (s).

Middelværdien plus/minus 2 gange standardafvigelsen ($\bar{x} \pm 2 \cdot s$) angiver grænserne, indenfor hvilke 95% af vores analyseresultater vil falde.

Kemisk analyse:

		\bar{x}	s
Total carbonat*)	($\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3$)	98,7 %	0,5 %
Calciumkarbonat	(CaCO_3)	97,0 %	0,5 %
Magnesiumkarbonat	(MgCO_3)	1,45%	0,2 %
Siliciumoxyd	(SiO_2)	0,40%	0,15%
Aluminiumoxyd	(Al_2O_3)	0,20%	0,10%
Jernoxyd	(Fe_2O_3)	0,08%	0,02%
Manganoxyd	(MnO)	0,02%	0,01%
Sovl	(S)	0,05%	0,02%
Fugtighed	(H_2O)	0,08%	0,02%
Analysedifference m.m.		0,72%	
		100,00%	

*) beregnet som CaCO_3 .


Fysiske egenskaber:

Finhed:

Rollovit fremstilles i finheden 99% mindre end 30 µm.

Sigterest på 45 µm: max. 0,10%.

Partikelstørrelsesfordeling (Sedigraph):



Overflade: Specifik overflade efter DIN 66132 (BET): ca. 2 m²/g.

Hvidhed: Bestemt ved Elrepho Mat efter DIN 5033:
FMY/A: 85%
R457: 79%.

Massefylde: 2,7 g/ml.

	\bar{x}	s
Rumvægt:	900 kg/m ³	100 kg/m ³
Olieabsorption:	17 g/100 g pulver	1 g/100 g pulver
DOP-absorption:	25 g/100 g pulver	1 g/100 g pulver
Ledningsevne:	230 µS/cm	25 µS/cm
pH-værdi:	9,5	0,5

Hårdhedsgrad: Hårdhedsgrad (Mohs): 3.

Levering: Rollovit leveres i bulk samt i sække à 25 kg.

Opbevaring: Rollovit bør opbevares tørt.

Faxe Chalk - CaCO_3

(Crumbles 0-20 μm)



Paper Industry

Processing:

Faxe Chalk is manufactured from raw chalk at our plant Stevns Kridtbrud (60 km South of Copenhagen).

Raw chalk is excavated from one of the largest and purest formations of Calcium Carbonate in Northern Europe.

Faxe Chalk is washed and sieved. After this process water is reduced by vacuum and pressure filtration. The product is then crushed into crumbles ready for transportation.

Data:

Because Faxe Chalk is a natural product, small variations may occur, although every effort possible is done for securing very constant properties.

Thus the data for the chemical and physical properties are shown as an average figure (\bar{x}) with a standard deviation (s).

Chemical analysis:

The figures are determined on dry material:

	\bar{x}	s
Content of Carbonate*) ($\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3$)	98.8 %	0.4 %
Calcium Carbonate (CaCO_3)	97.9 %	0.4 %
Magnesium Carbonate (MgCO_3)	0.70%	0.1 %
Silicon Dioxide (SiO_2)	0.35%	0.15%
Aluminium Oxide (Al_2O_3)	0.10%	0.05%
Ferric Oxide (Fe_2O_3)	0.04%	0.02%
Manganese Oxide (MnO)	0.01%	0.00%
Potassium Oxide (K_2O)	0.04%	0.01%
Phosphorus Pentaoxide (P_2O_5)	0.12%	0.02%
Sulphur (S)	0.02%	0.01%


*) determined by titration, calculated as CaCO_3 .

Physical properties:

Fineness:

Faxe Chalk has 99% of its particles finer than 20 μm :
Residue on 45 μm : Max. 0.009% (wet sieving).

**Particle size
distribution (Sedigraph):**



Density: 2,7 g/ml.

Specific surface area: According to DIN 66132 (BET): 2.2 m²/g.

	\bar{x}	s
Brightness: According to DIN 5033 (ElrephoMat): FMY/A: R457:	86.4% 81.7%	0.5% 0.5%
Specific weight: Dry content 82%	1200 kg/m ³	50 kg/m ³
pH-value: (10 g chalk in 90 ml H ₂ O)	9.1	0.1
Abrasion: Einlechner WB ₁₂₀ (Einlechner abrasion loss: 7 mg)	23 g/m ²	2 g/m ²


Water Content: Faxe Chalk is delivered with a dry content of 82%.
Other percentages of dry content according to agreement.

Delivery: Faxe Chalk is delivered in bulk.

Storage: In ordinary warehouses.

Polymix S Slemmekridt. CaCO_3

(0-10 μm)



Plastindustri

Desuden som fyldstof i andre industrier.

Fremstilling:

Polymix S slemmekridt fremstilles af råkridt på vort anlæg ved Sigerslev på Stevns, hvor råkridtet slemmes, tørres og vindsigtes. Polymix S slemmekridt udvindes af en af Danmarks reneste kridtforekomster og er næsten fuldstændig ren calciumkarbonat (CaCO_3).

Analysedata:

Samtlige analysedata skal betragtes som retningsgivende, da råmaterialet er et naturprodukt, hvis sammensætning varierer indenfor visse grænser.

De kemiske og fysiske egenskaber beskrives ved en middelværdi (\bar{x}) og tilhørende standardafvigelse (s).

Middelværdien plus/minus 2 gange standardafvigelsen ($\bar{x} \pm 2 \cdot s$) angiver grænserne, indenfor hvilke 95% af vore analyseresultater vil falde.


Kemisk analyse:

		\bar{x}	s
Total carbonat*)	($\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3$)	98,0 %	0,4 %
Calciumkarbonat	(CaCO_3)	97,9 %	0,4 %
Magnesiumkarbonat	(MgCO_3)	0,70%	0,1 %
Siliciumoxyd	(SiO_2)	0,35%	0,15%
Aluminiumoxyd	(Al_2O_3)	0,10%	0,05%
Jernoxyd	(Fe_2O_3)	0,04%	0,02%
Manganoxyd	(MnO)	0,01%	0,00%
Kaliumoxyd	(K_2O)	0,04%	0,01%
Fosforpentaoxyd	(P_2O_5)	0,12%	0,02%
Svovl	(S)	0,04%	0,01%
Fugtighed	(H_2O)	0,05%	0,02%
Analysedifference m.m.		0,65%	
		100,00%	

*) beregnet som CaCO_3 .

Fysiske egenskaber:**Finhed:**

Polymix S fremstilles i finheden 99% mindre end 10 μm .
 Sigterest på 45 μm : max. 0,0003% (vådsigtning).

Partikelstørrelses-fordeling (Sedigraph):**Overflade:**Specifik overflade efter DIN 66132 (BET): ca. 2,2 m^2/g .**Hvidhed:**

Bestemt ved Elrepho Mat efter DIN 5033.

FMY/A: 85%

R457: 80%.


Massefylde:

2,7 g/ml.


		\bar{x}	s
Rumvægt:	Pakket	750 kg/ m^3	50 kg/ m^3
	Løst	550 kg/ m^3	50 kg/ m^3
Olieabsorption:	Olieabsorption efter DIN 53199	22 g olie/ 100 g kridt	1,0 g olie/ 100 g kridt
DOP-absorption:	DOP-absorption efter DIN 53199	28 g DOP/ 100 g kridt	1,0 g DOP/ 100 g kridt
Leđningsevne:	Leđningsevne (60 g kridt i 150 ml H_2O)	530 $\mu\text{S}/\text{cm}$	50 $\mu\text{S}/\text{cm}$
pH-værdi:	pH (10 g i 90 ml H_2O)	9,1	0,5
Hårdhedsgrad:	Hårdhedsgrad (Mohs): 3.		
Levering:	Polymix S leveres i bulk samt i sække à 25 kg og à 50 kg.		
Opbevaring:	Polymix S bør opbevares tørt.		

Mikrostevns 5 Slemmekridt. CaCO_3


(0-20 μm)



Farveindustri



Gummiindustri



Papirindustri

Desuden som fyldstof i andre industrier

Fremstilling:

Mikrostevns 5 slemmekridt fremstilles af råkridt på vort anlæg ved Sigerslev på Stevns, hvor råkridtet slæmmes, tørres og vindsigtes. Mikrostevns 5 slemmekridt udvindes af en af Danmarks reneste kridtforekomster og er næsten fuldstændig ren calciumkarbonat (CaCO_3).

Analysedata:

Samtlige analysedata skal betragtes som retningsgivende, da råmaterialet er et naturprodukt, hvis sammensætning varierer indenfor visse grænser.

De kemiske og fysiske egenskaber beskrives ved en middelværdi (\bar{x}) og tilhørende standardafvigelse (s).

Middelværdien plus/minus 2 gange standardafvigelsen ($\bar{x} \pm 2 \cdot s$) angiver grænserne, indenfor hvilke 95% af vores analyseresultater vil falde.

Kemisk analyse:

		X	s
Total carbonat*)	($\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3$)	98,8 %	0,4 %
Calciumkarbonat	(CaCO_3)	97,9 %	0,4 %
Magnesiumkarbonat	(MgCO_3)	0,70%	0,1 %
Siliciumoxyd	(SiO_2)	0,35%	0,15%
Aluminiumoxyd	(Al_2O_3)	0,10%	0,05%
Jernoxyd	(Fe_2O_3)	0,04%	0,02%
Manganoxyd	(MnO)	0,01%	0,00%
Kaliumoxyd	(K_2O)	0,04%	0,01%
Fosforpentaoxyd	(P_2O_5)	0,12%	0,02%
Svovl	(S)	0,04%	0,01%
Fugtighed	(H_2O)	0,05%	0,02%
Analysedifference m.m.		0,65%	
		100,00%	


*) beregnet som CaCO_3

Fysiske egenskaber:

Finhed:

Mikrostevns 5 fremstilles i finheden 99% mindre end 20 μm .
Sigterest på 45 μm : max. 0,0006% (vådsigtning).

Partikelstørrelses-fordeling (Sedigraph):



Overflade:

Specifik overflade efter DIN 66132 (BET): ca. $2,2 \text{ m}^2/\text{g}$.

Hvidhed:

Bestemt ved Elrepho Mat efter DIN 5033.

FMY/A: 85%

R457: 80%.

Massefylde:

2,7 g/ml.

	\bar{x}	s
Rumvægt:	Pakket	750 kg/m ³
	Løst	550 kg/m ³
Olieabsorption:	Olieabsorption efter DIN 53199	22 g olie/100 g kridt
DOP-absorption:	DOP-absorption efter DIN 53199	28 g DOP/100 g kridt
Slidtal:	Slidtal (Einlehner):	22 g/m ²
LEDNINGSEVNEN:	LEDNINGSEVNEN (60 g kridt i 150 ml H ₂ O)	530 µS/cm
pH-værdi	pH (10 g i 90 ml H ₂ O)	9,1
		0,5

Hårdhedsgrad:

Hårdhedsgrad (Mohs): 3.

Levering:

Mikrostevns 5 leveres i bulk samt sække à 25 kg og à 50 kg.

Opbevaring:

Mikrostevns 5 bør opbevares tørt.

CRAIE - WHITING - KREIDE

Merkmale


Glühverlust	43% (CO_2)
CaO	55%
SiO_2	< 0,7%
Al_2O_3	< 0,3%
Fe_2O_3	< 0,2%
MgO	< 0,5%
Feuchtigkeit	< 0,1% Départ/ex-works
HCl unlöslich	< 1%
pH	9
Mohs Härte	1
Spezifisches Gewicht	2,7
Teilchenform	amorphe - amorph

non valable pour Crét. II

gilt nicht für Crét. II

Valeurs indicatives

Perte au feu	
CaO	
SiO_2	
Al_2O_3	
Fe_2O_3	
MgO	
Humidité	
Insoluble HCl	
pH	
Dureté Mohs	
Poids spécifique	
Forme des particules	



	STANDARD	PRS34	MO 47	MO 87	Crét. II
Ölaufnahme	19	65% e.s.	21	21	14
Schütt- und Rüttelgewicht	0,5-0,8	Slurry suspension	0,45-0,8	0,4-0,7	0,8-1,2
Weissgrad Blau	83	86	85	87	
Grün	87	87	88	90	
Amber	89	88	89	91	

Absorption d'huile


Densités apparentes
Blancheur Bleu
Vert
Ambre

PRODUCTION : Société BLANCS MINERAUX DE PARIS - 60460 Précy-s/Oise (Oise)

REMARQUES :


- Standard, MO 47 et MO 87 existent en qualités traitées par acide stéarique.
- PRS34 livrable sec sous référence MO 67.
- Possibilité d'autres traitements de surface.
- Standard MO 47 and MO 87 also available as coated with stearic acid.
- PRS34 may be dried, sold as MO 67.
- Other coatings on request.
- Standard, MO 47 und MO 87 auch mit Stearinäure oberflächenbehandelt lieferbar.
- PRS34 ist auch mit Referenz MO 67 trocken geliefert.
- Andere Nachbehandlungsmöglichkeiten auf Anfrage.

Détermination de finesse: par tamisage et par méthode de sédimenstion Hydrométrie (ASTM 152 H)



Répartition granulométrique

Caractéristiques sico-chimiques		Isations principales	
MgO	0,5%	Peintures	Peintures dispersion pour intérieur et extérieur
Fe ₂ O ₃	0,04%	Plastiques	Enduits
Silicate d'alumine colloidal	0,2%		Peintures à l'huile et aux résines alkylées
Partie au feu (DIN 55918)	43,8%	Papier peint	
Humidité (DIN 53198)	inférieur à 0,2%	Plastiques	Polyester
(humidité à l'en sachage)			PVC condensation
Rejets à 40 microns (DIN 53195)	0,1%		Polyuréthane
Coupe	25 μ		Adhésifs
Diamètre statistique moyen	5 μ		Mastics
% de particules inférieures à 2 μ	25%		
(Hydrométrie, ASTM 152 H)			
Poids spécifique (DIN 53193)	2,75		
Indice de réfraction	1,59		
Dureté (Mohs)	3		
Forme des particules	cristalline		
Densité à volume minimum	rhomboédrique		
(DIN 53194 A)	1,25 g/ml		
Blancheur Eirépho à sec:			
filtré vent testimulus (FMYY/C)	95,5		
filtre Tappi (R 457)	93		
Valeur de pH (DIN 53200)	9		
Prise d'huile	15 g pour		
(rubout, ASTM D 281-31)	100 g de poudre		
Prise de DOP	25 g pour		
(rubout, ASTM D 281-31)	100 g de poudre		
Surface spécifique selon BET	2,5 m ² /g		



Nordiska
Mineralprodukter AB
Box 109 70103 Örebro Tel: 019/104910 Telex: S-73255

PRODUKTFAKTA

STRÅ-DOLOMIT A16

RÅVARA

Strå-dolomit är ett vitt högvärdigt kalciummagnesium-karbonat $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ som bryts, mals och siktas i Strå-brukens anläggningar i Sala. Råvarutillgången är säkrad för minst 20 år.

KEMISK ANALYS

Ca	22.0%	(CaO	30.8%)
Mg	12.2%	(MgO	20.2%)
Si	1.63%	(SiO ₂)	3.5%)
Fe	0.35%	(Fe ₂ O ₃)	0.5%)
Al	0.25%	(Al ₂ O ₃)	0.5%)
Mn	0.05%	(MnO ₂)	0.08%)
Glödningsförlust 44.0%			

TEKNISKA DATA

Struktur	kristallin
Kornform	romboedrisk
Densitet	2.87 g/cm ³
Skrymdensitet	1.1 g/cm ³
Vibrerad skrymdensitet	1.3 g/cm ³
Hårdhet (enligt Moh)	3–4
Vithet (Zeiss elrepho Y-filter)	91.4%
Brytningsindex	1.6
pH-värde	9–10
Lösighet i vatten	0.1%
Olöslighet i saltsyra	5.5%
Fuktighet	<0.3%
Specifik yta (enligt Blaine)	3100 cm ² /g
Oljetal (g olja/100 g fyller)	15
DOP-tal (g DOP/100 g fyller)	25
Vattental (g demin. H ₂ O/100 g fyller)	20

PARTIKEL- ÖRDELNING

µm	pass vikts %
74	99
63	96
32	80
15	40

STORLEKSANALYS

Storsäck (400–1000 kg) Lösvikt bulk

NORDISKA MINERALPRODUKTER AB
Tel. 019/104910 Telex. 73255 NMP Datum 870924

U 1.

Datablad: STRÄDOLOMIT A6

Produktfakta

URSPRUNG DOLOMIT
KEMISKT NAMN KALCIUMMAGNESIUM-
KARBONAT
KEMISK FORMEL CaMg(CO₃)₂
HANDELSNAMN STRÄDOLOMIT
PRODUCENT STRÅBRUKEN AB
PROD. PLATS SALA, SWEDEN
RÄVARUTILLGÅNG Ca. 30 År

Kemisk
analys

CaO	30.5	%
MgO	20.2	%
SiO ₂	3.5	%
Fe ₂ O ₃	0.6	%
Al ₂ O ₃	0.7	%
MnO ₂	0.08	%
GLÖDFÖRLUST	44.0	%

Tekniska Data

STRUKTUR KRISTALLIIN
KORNFORM ROMBOEDRISK
FÄRG VIT
DENSITET 2.87 g/cm³
HÄRDHET 3-4 mohs skala
VITHET 93.3 % Elrepho, Y
BRYTNINGSINDEX 1.60
pH-VÄRDE 9-10
LÖSLIGHET I VATTEN 0.1 %
FUKTHALT 0.3 %
SPECIFIK YTA, Blaine 5800 cm²/g
OLJETAL 20

Partikel-
fördelning

Micron	Pass%
30	99.9
20	98.5
10	70
5	35

Leveransform

SÄCK, PAPPER Kg 25
STORSÄCK
LÖSVIKT, BULK

Övrig Info

NORDISKA MINERALPRODUKTER AB
Tel. 019/104910 Telex. 73255 NMP Datum 870903

U 1.

Datablad: STRÅDOLOMIT A20

Produktfakta

URSPRUNG DOLOMIT
KEMISKT NAMN KALCIUMMAGNESIUM-
KARBONAT
KEMISK FORMEL CaMg(CO₃)₂
HANDELSNAMN STRÅDOLOMIT
PRODUCENT STRÅBRUKEN AB
PROD. PLATS SALA, SWEDEN
RÄVÄRUTILLGÅNG CA. 30 ÅR

Kemisk
Analys

CaO	30.5	%
MgO	20.2	%
SiO ₂	3.50	%
Fe ₂ O ₃	0.6	%
Al ₂ O ₃	0.7	%
MnO ₂	0.08	%
GLÖDFÖRLUST	44.00	%

Tekniska Data

STRUKTUR KRISTALLIN
KORNFORM ROMBOEDRISK
FÄRG VIT
DENSITET 2.87 g/cm³
SKRYMDENSITET 1.20 g/cm³
VIBR. SKRYMDENSITET 1.40 g/cm³
HÄRDHET 3-4 Mohs skala
VITHET 90 % Elrepho.Y
BRYTNINGSINDEX 1.60
pH-VÄRDE 9-10
LÖSLIGHET I VATTEN 0.1 %
OLÖSL.I SALTSYRA 5.50 %
FUKTIGHET 0.3 %
SPECIFIK YTA 2000 cm²/g Blaine
OLJETAL 14 g/100g filler
DOP-TAL 22 g/100g filler
VATTENTAL 19 g/100g filler


Partikel-
fördelning

Micron	Pass%
150	99
125	98
74	86
63	80
32	52
20	38
15	30
10	21

Leveransform

SÄCK, PAPPER KG 40 1000/PALL
STORSÄCK KG 500-1000
LÖSVIKT, BULK

Övrig Info



Nordiska
Mineralprodukter AB
Tel: 019/104910 Telex: S-73255

PRODUKTFAKTA

STRÅ-DOLOMIT A30

RÅVARA

Strå-dolomit är ett högvärdigt kalciummagnesiumkarbonat $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ som bryts, mals och siktas i Stråbrukens anläggningar i Sala. Råvarutillgången är säkrad för minst 20 år.

KEMISK ANALYS

Ca	22.0%	(CaO 30.8%)
Mg	12.2%	(MgO 20.2%)
Si	1.63%	(SiO ₂ 3.5%)
Fe	0.35%	(Fe ₂ O ₃ 0.5%)
Al	0.25%	(Al ₂ O ₃ 0.5%)
Mn	0.05%	(MnO ₂ 0.08%)
Glödningsförlust 44.0%		


TEKNISKA DATA

Struktur	Kristallin
Kornform	Romboedrisk
Densitet	2.87 g/cm ³
Skrymdensitet	1.3 g/cm ³
Vibrerad skrymdensitet	1.7 g/cm ³
Hårdhet (enligt Moh)	3–4
Vithet (Zeiss elrepho Y-filter)	90.4%
Brytningsindex	1.6
pH-värde	9–10
Lösighet i vatten	0.1%
Olösighet i saltsyra	5.5%
Fuktighet	<0.3%
Specifik yta (enligt Blaine)	1800 cm ² /g
Oljetal (g olja/100 g fyller)	14
DOP-tal (g DOP/100 g fyller)	22
Vattental (g demin. H ₂ O/100 g fyller)	21

PARTIKEL FÖRDELNING

µm	pass vikts %
250	99.9
150	95
125	90
74	79
63	70
32	50
20	39
15	32
10	26

ELEKTRON MIKROSKOP- FÖRSTORING



förstoring
1000 ggr.


LEVERANS

Säck 50 Kg


Lösvikt bulk

Grenaa Dolomitfiller $\text{CaMg(CO}_3\text{)}_2$

(0-70 μm)



Tæppeindustrien



Byggeindustri

(0-70 μm)

Desuden som fyldstof i andre industrier.

Fremstilling:

Grenaa Dolomitfiller fremstilles på basis af ren norsk dolomitsten på Grenaa Kalkværk, hvor dolomitstenen knuses og vindsigtes. Råvaren kommer fra en af Norges bedste dolomitforekomster.

Analysedata:

Samtlige analysedata skal betragtes som retningsgivende, da råmaterialet er et naturprodukt, hvis sammensætning varierer indenfor visse grænser.

De kemiske og fysiske egenskaber beskrives ved en middelværdi (\bar{x}) og tilhørende standardafvigelse (s).

Middelværdien plus/minus 2 gange standardafvigelsen ($\bar{x} \pm 2 \cdot s$) angiver grænserne, indenfor hvilke 95% af vores analyseresultater vil falde.

Kemisk analyse:


		\bar{x}	s
Calciumkarbonat	(CaCO_3)	58,0 %	1,2 %
Magnesiumkarbonat	(MgCO_3)	41,0 %	1,2 %
Siliciumoxyd	(SiO_2)	0,50%	0,10%
Aluminiumoxyd	(Al_2O_3)	0,02%	0,01%
Jernoxyd	(Fe_2O_3)	0,05%	0,01%
Fugtighed	(H_2O)	0,15%	0,10%
Analysedifference m.m.		0,28%	
		100,00%	

Fysiske egenskaber:

Finhed:

Grenaa Dolomitfiller fremstilles i finheden 98% mindre end 70 μm .

Partikelstørrelsesfordeling (Sedigraph):



Overflade:

Hvidhed:

Bestemt ved Elrepho Mat efter DIN 5033.
FMY/A: 93%
R457: 91%.

Massefylde:

Specifik overflade efter DIN 66132 (BET): $1\text{ m}^2/\text{g}$.

Bestemt ved Elrepho Mat efter DIN 5033.

FMY/A: 93%

R457: 91%.

2,8 g/ml.

Rumvægt:

Olieabsorption:

DOP-absorption:

pH-værdi:

	\bar{x}	s
Rumvægt:	1100 kg/m ³	100 kg/m ³
Olieabsorption:	12 g/100 g pulver	1 g/100 g pulver
DOP-absorption:	19 g/100 g pulver	1 g/100 g pulver
pH (10 g/90 ml H ₂ O)	10,0	0,5

Hårdhedsgrad:

Levering:

Opbevaring:

Hårdhedsgrad (Mohs): 3-4

Grenaa Dolomitfiller leveres i bulk samt i sække à 40 kg.

Grenaa Dolomitfiller opbevares tørt.

TECHNICAL INFORMATION SHEET



STEETLEY

INDUSTRIAL MINERAL PRODUCTS

Information is given in good faith but without guarantee of accuracy and no liability is accepted for infringement of patents.

Cadeby Dolomite DOLODUST Grade

Product Description

Dolodust is produced from Steetley's magnesium limestone (dolomite) deposit at Cadeby, South Yorkshire.

Dolodust is a specially produced coarse flour grade.

Typical Chemical Analysis (%)

CaCO ₃	54.8
MgCO ₃	42.2
SiO ₂	1.0
Fe ₂ O ₃	0.5
Al ₂ O ₃	0.6
Loss on ignition	46.0

Product Application

Dolodust is specially graded to meet the requirements of the mining industry for a stone dust.

Dolodust is also widely used by:

The animal food industry, as a source of calcium and magnesium.

The horticultural industry, as a soil neutraliser and source of magnesium.

Typical Physical Properties

Appearance: pale, buff powder

Bulk density: 1400 kg/m³

Moisture: less than 0.1%

Typical Size Analysis

Sieve	Aperture mm	Weight % Passing
60	0.250	92
100	0.150	82
200	0.075	70
240	0.063	68
300	0.053	57

Packing and Delivery

In bulk: by air pressure discharge tanker

In bags: in nominal 12.5 kg and 25 kg paper sacks, shrunk wrapped on returnable pallets.

TECHNICAL INFORMATION SHEET



STEETLEY

INDUSTRIAL MINERAL PRODUCTS

All information is given in good faith but without guarantee of accuracy and no liability is accepted for infringement of patents.

Cadeby Dolomite DOLOFIL G

Product Description

Dolofil G is produced from Steetley's magnesium limestone (dolomite) deposit at Cadeby, South Yorkshire.

Dolofil G is a granular dolomite produced from selected stone to give a dry chemically consistent product.

Typical Chemical Analysis (%)

CaCO ₃	55.2
MgCO ₃	42.8
SiO ₂	1.0
Fe ₂ O ₃	0.4
Al ₂ O ₃	0.4
Loss on ignition	46.2

Product Application

Dolofil G is specially produced to meet the requirements of the container glass industry. Dolofil G is a dry granular product for use in coloured glass.

Dolofil G is also of value in animal feed supplements, where a free flowing granular source of magnesium is required.

Typical Physical Properties

Appearance: light buff granular product with low fines content.

Bulk density: 1520 kg/m³

Moisture: 0.1%

Typical Size Analysis


B.S.S. Sieve	Aperture mm	Weight % Passing
7	2.4	99.8
8	2.0	93.2
16	1.0	56.0
30	0.5	25.5
60	0.25	6.0
120	0.125	2.5

Packing and Delivery

In bulk: by air pressure discharge tanker or tipper.

In bags: in nominal 25 kg or 50 kg paper sacks shrink wrapped on returnable pallets.

TECHNICAL INFORMATION SHEET



STEETLEY

INDUSTRIAL MINERAL PRODUCERS

Information is given in good faith but without guarantee of accuracy and no liability is accepted for infringement of patents.

Cadeby Dolomite DOLOFIL

Product Description

Dolofil is a fine flour grade of dolomite, milled and classified from Steetley's deposit at Cadeby, South Yorkshire

Typical Chemical Analysis (%)

CaCO ₃	55.4
MgCO ₃	42.5
SiO ₂	1.0
Fe ₂ O ₃	0.5
Al ₂ O ₃	0.6
Loss on ignition	46.0

Product Application

Dolofil is particularly suited for:

Asphalt — as a dolomite filler to BS 594

Animal feeds — as a source of magnesia in pelleted products

Typical Physical Properties

Appearance: light buff powder

Bulk density (tapped): 1240 kg/m³

Toluene density (BS 594): 0.6 gm/ml

Moisture: less than 0.1%

Typical Size Analysis

B.S.S. Sieve	Aperture mm	Weight % Passing
52	0.30	99.5
100	0.15	98
200	0.075	87
300	0.053	75

Packing and Delivery

In bulk: by air pressure discharge tanker.

In bags: in nominal 25 kg paper sacks shrunk wrapped on returnable pallets

STEETLEY MINERALS LIMITED

CADEBY DOLOMITE D500

PRODUCT

Dolomite D500 is produced from Steetley's magnesium limestone (dolomite) deposit at Cadeby, South Yorkshire.

Dolomite D500 is a specially produced Mini-Granular grade.

PRODUCT APPLICATION

Dolomite D500 is widely used by :

The animal feed industry, as a source of calcium and magnesium.
The horticultural industry, as a soil neutraliser and source of magnesium.

PRODUCT DESCRIPTION

Typical size analysis using BSS sieves to BS 1796

B.S.S.Sieve	Aperture mm.	Wt. % Passing
30	0.5	99
60	0.25	70
100	0.150	43
200	0.075	24

TYPICAL DATA

Chemical Analysis (%)	Physical Properties
CaCO ₃	54.8
MgCO ₃	42.2
SiO ₂	1.0
Fe ₂ O ₃	0.5
Al ₂ O ₃	0.6
Loss on Ignition	46.0

PACKAGING AND DELIVERY

In bulk: by air pressure discharge road tanker.

In bags: in nominal 25Kg. paper sacks, shrunk wrapped on returnable pallets.

All information is given in good faith but without guarantee of accuracy and no liability is accepted for infringement of patents.

PRODUCT INFORMATION



STREETLEY MINERALS

STREETLEY MINERALS LIMITED
P.O. Box 2, Retford Road,
Worksop, Nottinghamshire S81 8AF
Telephone: Worksop [0909] 475511
Telex: 547901 Fax: [0909] 486592

MINFIL WD75

WHITE DOLOMITE

PRODUCT DESCRIPTION A high brightness white milled dolomite filler processed in the UK from a Norwegian dolomite mineral.

PRODUCT APPLICATION A general purpose white filler, for adhesives, gap fillers, mastics and other highly loaded systems where its low binder demand and physical grading make it an ideal filler.

PRODUCT SPECIFICATION Typical size analysis using BS 410.1976 test sieves and BS 1796.1976 method for sieve analysis.

BS Sieves	Aperture (micron)	Typical Wt % Passing
200	75	99
300	53	96.1

Colour (green tristimulus using Zeiss Elrepho reflectance spectrophotometer) 92.2%

TYPICAL DATA	Chemical Analysis (%)	Physical Properties
	CaCO ₃ : 61.9	Appearance : White powder free flowing
	MgCO ₃ : 37.6	Packing Density (Kg/m ³)
	SiO ₂ : 0.4	Loose : 1050
	Fe ₂ O ₃ : 0.04	Packed : 1320
	Al ₂ O ₃ : 0.04	

PACKAGING AND DELIVERY In bulk : by air pressure discharge road tanker.
In bags : in 25 Kg multi-ply valve filled paper sacks, on returnable pallets.

PRODUCT INFORMATION



STREETLEY MINERALS

STREETLEY MINERALS LIMITED
P.O. Box 2, Retford Road,
Worksop, Nottinghamshire S81 8AF
Telephone: Worksop (0909) 475511
Telex: 547301 Fax: (0909) 486532

MINFIL WD150

WHITE DOLOMITE

PRODUCT DESCRIPTION A high whiteness dolomite filler, being a coarse flour by nature.
Produced in the UK.

PRODUCT APPLICATION An ideal filler where colour is of prime importance. Suitable for general purpose applications.
Hi-build surface coatings. Adhesives. Internal and external textured coatings.

PRODUCT SPECIFICATION Typical size analysis using BS 410.1976 test sieves and BS 1796.1976 method for sieve analysis.

BS Sieves	Aperture (micron)	Typical Wt % Passing
100	150	99
200	75	83
300	53	68

Colour (green tristimulus using Zeiss Elrepho reflectance spectrophotometer) 91.5%

TYPICAL DATA	Chemical Analysis (%)	Physical Properties
	CaCO ₃ : 61.9	Appearance : White coarse flour
	MgCO ₃ : 37.6	
	SiO ₂ : 0.4	Packing Density (Kg/m ³)
	Fe ₂ O ₃ : 0.04	Loose : 1130
	Al ₂ O ₃ : 0.04	Packed : 1380

PACKAGING AND DELIVERY In bulk : by air pressure discharge road tanker
In bags : in 25 Kg multi-ply valve filled paper sacks, on returnable pallets.

PRODUCT INFORMATION



STREETLEY MINERALS

STREETLEY MINERALS LIMITED
P.O. Box 2, Retford Road,
Worksop, Nottinghamshire S81 8AF
Telephone Worksop (0909) 475511
Telex 547901 Fac (0909) 486532

MINFIL WD300

WHITE DOLOMITE

PRODUCT DESCRIPTION

An extremely fine granular dolomite produced to a close top size specification.
Produced in the UK.

PRODUCT APPLICATION

In all applications requiring close control of the overall particle size grading.
Textured coatings - Internal and external.
Resin fillers - Adhesives - gap fillers.

PRODUCT SPECIFICATION

Typical size analysis using BS 410.1976 test sieves and BS 1796.1976 method for sieve analysis.

BS Sieves	Aperture (micron)	Typical Wt % Passing
30	300	100
60	250	95
120	150	65
200	75	32

Colour (green tristimulus using Zeiss Elrepho reflectance spectrophotometer) 91.0%

TYPICAL DATA

	Chemical Analysis (%)	Physical Properties
CaCO ₃ :	61.9	Appearance : White crystalline granules
MgCO ₃ :	37.6	
SiO ₂ :	0.4	Packing Density (Kg/m ³)
Fe ₂ O ₃ :	0.02	Loose : 1470
Al ₂ O ₃ :	0.04	Packed : 1850

PACKAGING AND DELIVERY

In bulk : by air pressure discharge road tanker.

In bags : in 25 Kg multi-ply valve filled paper sacks, on returnable pallets.

PRODUCT INFORMATION



STREETLEY MINERALS

STREETLEY MINERALS LIMITED
P.O. Box 2, Retford Road,
Worksop, Nottinghamshire S81 8AF
Telephone: Worksop (0909) 475511
Telex: 547901 Fax: (0909) 466532

MINFIL WD500

WHITE DOLOMITE

PRODUCT DESCRIPTION

A white dolomite product, having fine particle size, produced within a close specification. The use of a precise screening process ensures a definite and controllable top size.

Produced in the UK.

PRODUCT APPLICATION

Those usages requiring a consistent and reproducible source of a white mineral granule.

- Carpet Fresheners
- Textured Coatings

PRODUCT SPECIFICATION

Typical size analysis using BS 410.1976 test sieves and BS 1796.1976 method for sieve analysis.

BS Sieves	Aperture (micron)	Typical Wt % Passing
25	600	100
30	500	99.9
36	425	90
120	250	45
150	106	22
300	53	12

Colour (green tristimulus using Zeiss Elrepho reflectance spectrophotometer) 90.0%

TYPICAL DATA

Chemical Analysis (%)		Physical Properties	
CaCO ₃ :	61.9	Appearance :	Fine white granules
MgCO ₃ :	37.6		
SiO ₂ :	0.4	Packing Density (Kg/m ³)	
Fe ₂ O ₃ :	0.04	Loose :	1590
Al ₂ O ₃ :	0.04	Packed :	1910

PACKAGING AND DELIVERY

In bulk : by air pressure discharge road tanker

In bags : in 25 Kg multi-ply valve filled paper sacks, on returnable pallets.

PRODUCT INFORMATION



STREETLEY MINERALS LTD

STREETLEY MINERALS LIMITED
P.O. Box 2, Ratford Road,
Worksop, Nottinghamshire S81 8AF
Telephone: Worksop (0909) 475511
Telex: 547901 Fax: (0909) 466532

MINFIL WD1000

WHITE DOLOMITE

PRODUCT DESCRIPTION

A regular sized high brightness granular dolomite produced to a precise upper limit.
Produced in the UK.

PRODUCT APPLICATION

Suitable for use as a general purpose crystalline carbonate filler.
- White line road markings, requiring its excellent colour and
- Textured architectural finishes.

PRODUCT SPECIFICATION

Typical size analysis using BS 410.1976 test sieves and BS 1796.1976 method for sieve analysis.

BS Sieves	Aperture (micron)	Typical Wt % Passing
16	1000	99.9
25	600	75
52	300	25
100	150	13
200	75	6

Colour (green tristimulus using Zeiss Elrepho reflectance spectrophotometer) 90.0%

TYPICAL DATA

Chemical Analysis (%)		Physical Properties	
CaCO ₃ :	61.9	Appearance :	Clean white granules
MgCO ₃ :	37.6		
SiO ₂ :	0.4	Packing Density (Kg/m ³) :	
Fe ₂ O ₃ :	0.04	Loose :	1580
Al ₂ O ₃ :	0.04	Packed :	1820

PACKAGING AND DELIVERY

In bulk : by air pressure discharge road tanker.

In bags : in 25 Kg multi-ply valve filled paper sacks, on returnable pallets.

PRODUCT INFORMATION



STEETLEY MINERALS LIMITED
P.O. Box 2, Retford Road,
Worksop, Nottinghamshire S81 8AF
Telephone: Worksop (0909) 475511
Telex: 547901 Fax: (0909) 486632

MINFIL WD500-1000

WHITE DOLOMITE

PRODUCT DESCRIPTION	A granular white dolomite, produced by a double screening process. Produced in the UK.		
PRODUCT APPLICATION	Specifically of interest to those requiring a consistent source of a fine granular high brightness mineral filler and extender. - Textured coatings interior and exterior, resin systems, etc.		
PRODUCT SPECIFICATION	Typical size analysis using BS 410.1976 test sieves and BS 1796.1976 method for sieve analysis.		
	BS Sieves	Aperture (micron)	Typical Wt % Passing
	16	1000	99.9
	30	500	57
	36	425	41
	52	300	18
	Colour (green tristimulus using Zeiss Eltrepho reflectance spectrophotometer) 90.0%		
TYPICAL DATA	Chemical Analysis (%)	Physical Properties	
	CaCO ₃ : 61.9	Appearance :	White crystalline granules
	MgCO ₃ : 37.6	Packing Density (Kg/m ³)	
	SiO ₂ : 0.4	Loose :	1500
	Fe ₂ O ₃ : 0.04	Packed :	1700
	Al ₂ O ₃ : 0.04		
PACKAGING AND DELIVERY	In bulk : by air pressure discharge road tanker In bags : in 25 Kg multi-ply valve filled paper sacks, on returnable pallets.		

PRODUCT INFORMATION



STREETLEY MINERALS

STREETLEY MINERALS LIMITED
P.O. Box 2, Retford Road,
Worksop, Nottinghamshire S81 8AF
Telephone: Worksop (0909) 475511
Telex: 547901 Fax: (0909) 486532

INFIL WD700-300

WHITE DOLOMITE

DUCT DESCRIPTION A closely graded granular dolomite produced by a double screening process.
Produced in the UK.

DUCT APPLICATION Textured coatings interior and exterior, resin systems, etc.

DUCT SPECIFICATION Typical size analysis using BS 410.1976 test sieves and BS 1796.1976 method for sieve analysis.

BS Sieves	Aperture (micron)	Typical Wt % Passing
22	710	100
25	500	75
36	475	54
52	300	21

Colour (green tristimulus using Zeiss Elepho reflectance spectrophotometer) 90.0%

CICAL DATA

Chemical Analysis (%)		Physical Properties	
CaCO ₃ :	61.9	Appearance :	White crystalline granules
MgCO ₃ :	37.6	Packing Density (Kg/m ³)	
SiO ₂ :	0.4	Loose :	1500
Fe ₂ O ₃ :	0.04	Packed :	1700
Al ₂ O ₃ :	0.04		

CKAGING AND DELIVERY

In bulk : by air pressure discharge road tanker.

In bags : in 25 Kg multi-ply valve filled paper sacks, on returnable pallets.

PRODUCT INFORMATION

**STREETLEY MINERALS**

STREETLEY MINERALS LIMITED

P.O. Box 2, Retford Road,

Worksop, Nottinghamshire S81 8AF

Telephone: Worksop (0909) 475511

Telex: 547901 Fax: (0909) 486632

MINFIL WD3000-1000

WHITE DOLOMITE

PRODUCT DESCRIPTION

A coarse granular white dolomite, produced by a double screening process.
Produced in the UK.

PRODUCT APPLICATION

Heavy textured coatings, architectural finishes.

PRODUCT SPECIFICATION

Typical size analysis using BS 410.1976 test sieves and BS 1796.1976 method for sieve analysis.

BS Sieves	Aperture (micron)	Typical Wt % Passing
6	2800	100
8	2000	90
16	1000	40
30	500	15

Colour (green tristimulus using Zeiss Eltrepho reflectance spectrophotometer) 90.0%


TYPICAL DATA**Chemical Analysis (%)**

CaCO ₃ :	61.9	Appearance :	White crystalline granules
MgCO ₃ :	37.6	Packing Density (Kg/m ³)	
SiO ₂ :	0.4	Loose :	1480
Fe ₂ O ₃ :	0.04	Packed :	1710
Al ₂ O ₃ :	0.04		

PACKAGING AND DELIVERY

In bulk : by air pressure discharge road tanker

In bags : in 25 Kg multi-ply valve filled paper sacks, on returnable pallets.



DOLOMIT

Vit marmor

Vid vår gruva i Glanshammar, strax utanför Örebro bryter vi en vit, kristallin dolomit. Dolomiten, som i en del sammanhang kallas marmor, används krossad, mald och siktad bl a som ytballast i fasadelement, betongplattor och som processsten till glas och mineralull.

Dolomit

Vit marmor

Produktion

Brytningen i Glanshammar har pågått sedan början av 1940-talet. Varje år utvinns bortåt 300.000 ton.

Trots den höga utvinningsstakten räknar vi med att fyn-digheten kommer att räcka långt in i nästa århundrade.

Brytningen sker i en underjordsgruva genom s.k. skiv-pallbrytning. Efter brytningen transporteras dolomiten till mineralberedningsverket. Där krossas, torkas, sorteras och siktas materialet till en mängd olika fraktioner för olika användningsområden.

Användningsområden

Dolomiten används som frilagd ytballast i fasadelement, betongplattor, terrazzo, ädelplattor m.m.

Tack vare de många väldefinierade fraktionerna är det också lätt att proportionera en betong som både är mycket tät och har hög hållfasthet.

Dolomiten används också som processen till glas, mineralull, konstgödsel m.m.

Finare fraktioner av dolomit marknadsföres under namnet Myanit dolomitfiller. Myanitprogrammet omfattar idag 14 standardfraktioner under 1,0 mm.

Fraktioner

Bilderna visar de fraktioner som levereras som standard. Myanitprogrammet finns presenterat på separat datablad.

Kemisk analys

Mineral:

Dolomit = Calciummagnesiumkarbonat $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$

Ca	21,0 %	(CaO 29,4 %, CaCO_3 52,5 %)
Mg	12,6 %	(MgO 21,0 %, MgCO_3 43,9 %)
Si	1,3 %	(SiO_2 2,9 %, mindre än 0,5 % som fri kristallin kiseldioxid)
Fe	0,3 %	(Fe_2O_3 0,4 %)
Al	0,2 %	(Al_2O_3 0,3 %)
Mn	0,06 %	(MnO_2 0,1 %)
P	0,01 %	
		Glödgningsförlust 44,8 %

Tekniska data

Struktur:	Kristallin
Kristallform:	Hexagonal, romboedrisk
Volymvikt (störtvolym):	1,2 - 1,6
Volymvikt (stampvolym):	1,5 - 2,0
Hårdhet (Mohs skala):	3,2 - 3,5
pH (DIN 52300):	9,5 - 10,0
Densitet (DIN 53193):	2,85
Vithet:	Hög och jämn
Frostbeständighet:	Total
Väderbeständighet:	Mycket god
Utfällningsrisk:	Ingen

Samtliga tekniska data är medelvärdet, avsedda att vara till hjälp för förbrukaren. Lämnas utan förbindelse.

Rå-dolomit

Rådolomit

Rådolomiten är till skillnad från den normala, vita dolomiten inte färgsorterad. Genom att rådolomiten innehåller små mängder sidobergarter, kan mindre avvikelser från standardmaterialets kemiska och tekniska data förekomma.

Fraktioner

Följande standardfraktioner produceras. Det är också möjligt att skräddarsy fraktioner för speciella behov.

35 - 200 mm	0 - 35 mm	0 - 3 mm *)
40 - 80 mm *)	0 - 10 mm *)	
10 - 35 mm *)		

*) visas på bild

Användningsområden

Rådolomiten har sina främsta användningsområden som processråvara vid:

Glastillverkning
Mineralulltillverkning
Glasulttillverkning
Jordförbättring
Fodermedel
Vattenrenning
Rökgasrening
Stål tillverkning
Papper- och cellulostillverkning

Rådolomiten är dessutom lämplig som fyllnadsmaterial vid vägbyggen, som slitskikt, vid betonggjutning o.s.v.



F 35 16 - 36 mm



F 20 8 - 25 mm



F 12 5 - 16 mm



F 8 3 - 8 mm




F 5 1,6 - 5 mm



O 0,8 - 3 mm



OO 0,6 - 1,6 mm



GL 0 - 1,6 mm



40 - 80 mm



10 - 35 mm



0 - 10 mm



0 - 3 mm

Myanit®
0-10 DOLOMITFILLER

Myanit®
0-30 DOLOMITFILLER

Myanit®
0-70 DOLOMITFILLER

Myanit®
0-80 DOLOMITFILLER

Myanit®
10-70 DOLOMITFILLER

Myanit®
30-70 DOLOMITFILLER

Chemical analysis

Mineral: Dolomite = Calcium Magnesium Carbonate, CaMg (CO₃)₂

Ca 21,0%	(CaO 29,4%, CaCO ₃ 52,5%)	Fe 0,3%	Fe ₂ O ₃ 0,4%
Mg 12,6%	(MgO 21,0%, MgCO ₃ 43,9%)	Al 0,2%	Al ₂ O ₃ 0,3%
Si 1,3%	(SiO ₂ 2,9%, whereof as free SiO ₂ less than 0,5 per cent)	Mn 0,06%	MnO ₂ 0,1%
Loss on ignition 44,8%			P < 0,01%

Technical data

Structure:	Crystalline	Insoluble in HCl (DIN 55919):	4–5%
Crystalline Form:	Hexagonal, rhombic	Soluble in water (ISO/R787/III):	0,1%
Density (DIN 53193):	2,85 g/cm ³	pH (DIN 53200):	9,5–10,5
Hardness (Moh's scale):	3–4	Moisture (DIN 53198):	< 0,3%
Refractive index (Abbe refractometer):	1,6		

Fraction data

	0–10	0–30	0–70	0–80	10–70	30–70
Bulk density, g/cm ³	0,7	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2
Bulk density compacted (DIN 53194), g/cm ³	1,1	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7
Whiteness (determined with Etrepho Zeiss Filter), FMX (red), %	94,9	93,6	93,7	91,0	93,5	91,5
FMY (green), %	94,8	93,4	93,5	90,9	93,4	91,2
FMZ (blue), %	93,1	91,5	91,2	88,8	91,0	88,2
Specific surface (Permanan), m ² /cm ³	3,8	2,4	1,5	1,4	1,1	0,4
Specific surface (BET method), m ² /g	5,7	3,1	2,2	2,0	1,6	0,8
Oil absorption (DIN 53199), g oil/100 g filler	23	18	14	15	17	18
DOP number, g DOP/100 g filler	35	29	23	24	25	27
Water absorption, g de-ionised H ₂ O/100 g filler	36	30	25	26	26	29

Packing, delivery

in 40 kg 3-ply paper valve bags, alternatively bulk transport.


The information in this leaflet is given in good faith as a guide to the consumer. All data is based on average values gained from experience and tests and actual results are without guarantee.

Fields of application

The most frequent uses are:


	0–10	0–30	0–70	0–80	10–70	30–70
Plastics	●	●	●	●	●	●
Paints	●	●	●	●	●	●
Adhesives	●	●	●	●	●	●
Putty	●	●	●	●	●	●
Jointing compounds	●	●	●	●	●	●
Rubber	●	●				
Plasters, Rendering			●	●	●	
Carpet foam			●	●	●	
Detergents			●	●	●	●

Screening curves and sieve analyses




Method of analysis: Andreasen's pipette method

Particle size	Weight per cent through
20 microns	100
10 microns	98
5 microns	78
3 microns	56




Method of analysis: Andreasen's pipette method

Particle size	Weight per cent through
50 microns	100
30 microns	98
20 microns	91
10 microns	64
5 microns	37
3 microns	24




Method of analysis: Alpine Air-jet sieve

Particle size	Weight per cent through
80 microns	99
70 microns	98
63 microns	97
50 microns	94
30 microns	80
20 microns	66
10 microns	44




Method of analysis: Alpine Air-jet sieve

Particle size	Weight per cent through
90 microns	99
80 microns	98
70 microns	97
63 microns	95
50 microns	91
30 microns	74
20 microns	60
10 microns	38



Method of analysis: Alpine Air-jet sieve

Particle size	Weight per cent through
80 microns	99
70 microns	98
63 microns	97
50 microns	93
30 microns	74
20 microns	52
10 microns	20



Method of analysis: Alpine Air-jet sieve

Particle size	Weight per cent through
90 microns	99
70 microns	96
63 microns	94
50 microns	85
30 microns	43
20 microns	10

Colour codes and micro pictures



Myanit 0-10

Some fields of application:
Plastics, paints, rubber compounds, adhesives, putty and jointing compounds.



Magnified 100 times

Magnified 500 times



Myanit 0-30

Some fields of application:
Plastics, paints, rubber compounds, adhesives, putty and jointing compounds.



Magnified 100 times

Magnified 500 times



Myanit 0-70

Some fields of application:
Plastics, paints, adhesives, putty, plasters, jointing compounds, carpet foam and cleaning compositions.



Magnified 100 times

Magnified 500 times



Myanit 0-80

Some fields of application:
Plastics, paints, adhesives, putty, plasters, jointing compounds, carpet foam and cleaning compositions.



Magnified 100 times

Magnified 500 times



Myanit 10-70

Some fields of application:
Plastics, paints, adhesives, putty, plasters, jointing compounds, carpet foam and cleaning compositions.



Magnified 100 times

Magnified 500 times



Myanit 30-70

Some fields of application:
Plastics, paints, adhesives, putty, jointing compounds and cleaning compositions.



Magnified 100 times

Magnified 500 times



Ernström Mineral ab

Ribbingsgatan 11, S-70363 ÖREBRO, SWEDEN.
Telephone Int. +4619124500, Telex: 73395.



Myanit®

Myanit is a dolomite filler, produced in many different grades by Ernström Mineral ab. The raw material is a very pure and white crystalline dolomite, CaMg (CO₃)₂.

Quarried from an underground mine at our plant,
Björkaverken, Glanshammar, Sweden.

Chemical analysis

Mineral: Dolomite = Calcium Magnesium Carbonate, CaMg (CO₃)₂

Ca 21,0 % (CaO 29,4 %, CaCO ₃ 52,5 %)	Fe 0,3 %	Fe ₂ O ₃ 0,4 %
Mg 12,6 % (MgO 21,0 %, MgCO ₃ 43,9 %)	Al 0,2 %	Al ₂ O ₃ 0,3 %
Si 1,3 % (SiO ₂ 2,9 %; Less than 0,5 % as free crystalline SiO ₂)		

Loss on ignition 44,8 %

Technical data

Structure:	Crystalline	Soluble in water (ISO/R787/III):	0,1 %
Crystalline form:	Hexagonal, rhombic	Insoluble in HCl (DIN 55919):	4–5 %
Density (DIN 53193):	2,85 g/cm ³	Moisture (DIN 53198):	<0,3 %
Refractive index (Abbe refractometer):	1,6	Bulk density: g/cm ³	1,2–1,6
pH (DIN 53200):	9,5–10,0	Bulk density compacted (DIN 53194) g/cm ³ :	1,5–2,0

Packing, delivery:

Paper bags, bigbags and bulk


The information is given as a guide to the consumer; results are given without guarantee.

Applications


The most frequent uses are:

	E	C	L	B	A	D
Plastics	•	•	•			
Paints	•	•	•	•		
Putties	•	•	•			
Plasters, renderings	•	•	•	•		
Jointing compounds	•	•	•			
Glass wool				•	•	•
Floor coverings	•	•	•	•	•	•
Animal feed	•	•	•	•	•	
Artificial marble	•	•	•	•	•	


Screening curves and micro pictures




Myanit E
0-250 micron




Myanit C
0-300 micron




Myanit L
0-400 micron



Myanit B
200-600 micron



Myanit A
300-1000 micron




Myanit D
100-1000 micron



Magnified 5 times

WAKEFIELD
DOLGOMERES

0+10




Ca 21,0% (CaO 29,4%, CaCO₃ 52,5%)
 Mg 12,6% (MgO 21,0%, MgCO₃ 43,9%)
 Si 1,3% (SiO₂ 2,9%) (Mindre än 0,5% som fri kristall i kiseldioxid)
 Fe 0,3% Fe₂O₃ 0,4%
 Al 0,2% Al₂O₃ 0,3%
 Mn 0,06% MnO₂ 0,1%
 P <0,01%


Glödningsförlust 44,8%

Siktanalys


Analysmetod:	Andreasens pipettmetod
Partikelstorlek	Myanit 0–10 pass.vikts %
20 µm	100
10 µm	98
5 µm	78
3 µm	56

Siktdiagram





100 ggr förstoring



2000 ggr förstoring

Tekniska data

Mineral:	Dolomit, Kalciummagnesiumkarbonat $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$
Struktur:	Kristallin
Kristallform:	Hexagonal, romboedrisk
Densitet (Din 53193):	2,85 g/cm ³
Skrymdensitet:	0,7 g/cm ³
Stampvolym (Din 53194):	1,1 g/cm ³
Hårdhet (Mohs skala):	3–4
Brytningsindex (Abberefraktometer):	1,6
Vithet (Elrepho Zeiss Filter):	FMX (röd) FMY (grön) FMZ (blå)
Specifik yta (Permaran):	3,8 m ² /cm ³
Specifik yta (BET-metoden):	5,7 m ² /g
Oljetal (Din 53199) (g olja/100 g filler):	23
DOP-tal (g DOP/100 g filler):	35
Vattental (g avjoniserat H ₂ O/100 g filler):	36
pH (Din 53200):	9,5–10,0
Löslichkeit i H ₂ O (ISO/R 787/III):	0,1%
Olösligt i HCl (Din 55919):	5 %
Fuktighet (Din 53198):	<0,3%


Användningsområden

Färg
Plast
Gummi
Lim
Spackel
Tätningsmedel

Förpackning, leverans

Säck: 40 kg 3-blads papperssäckar i ventilutförande
 Lésvikt: Bulkbit / *skrapa*

Samtliga tekniska data är medelvärden avsedda att vara till hjälp för förbrukaren. Lämnas utan förbindelse.



Kaliumhalt: 1,2% Mineral: Dolomit, Kalciummagnesiumkarbonat $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$

Ca	21,0 %	(CaO 29,4%, CaCO_3 52,5%)
Mg	12,6 %	(MgO 21,0%, MgCO_3 43,9%)
Si	1,3 %	(SiO_2 2,9%) (Mindre än 0,5% som fri kristallin kiseldioxid)
Fe	0,3 %	Fe_2O_3 0,4%
Al	0,2 %	Al_2O_3 0,3%
Mn	0,06 %	MnO_2 0,1%
P	<0,01%	


Glödningsförlust 44,8%


Första delen av en följdande analysrapport om en myanit från en gruva i Sibirien.

Översiktspartikelstorlek

Analysmetod:	Alpine luftstrålesiktning
Partikelstorlek	Myanit 0–70 pass.vikts %
80 μm	99
70 μm	98
63 μm	97
50 μm	94
30 μm	80
20 μm	66
10 μm	44

Siktediagram





100 ggr förstöring



1000 ggr förstöring

Kemi & teknik

Mineral:	Dolomit, Kalciummagnesiumkarbonat $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$
Struktur:	Kristallin
Kristallform:	Hexagonal, romboedrisk
Densitet (Din 53193):	2,85 g/cm ³
Ekrymdensitet:	1,0 g/cm ³
Stampvclym (Din 53194):	1,5 g/cm ³
Hårdhet (Mohs skala):	3–4
Brytningsindex (Abberrefraktometer):	1,6
Vithet (Elrepho Zeiss Filter):	FMX (röd) FMY (grön) FMZ (blå)
Specifik yta (Permaran):	1,5 m ² /cm ³
Specifik yta (BET-metoden):	2,2 m ² /g
Oljetal (Din 53199) (g olja/100 g filler):	14
DOP-tal (g DOP/100 g filler):	23
Vattental (g avjoniserat H ₂ O/100 g filler):	25
pH (Din 53200):	9,5–10,0
Löslighet i H ₂ O (ISO/R 787/III):	0,1%
Olösligt i HCl (Din 55919):	4 %
Fuktighet (Din 53198):	<0,3%

Användningsområden

Färg
Plast
Lim
Spackel
Puts
Tätningsmedel
Mattskum
Rengöringsmedel


Förpackning, leverans

Säck: 40 kg 3-blads papperssäckar i ventilutförande
Lösvikt: Bulkbil

Samtliga tekniska data är medelvärden avsedda att vara till hjälp för förbrukaren. Lämnas utan förbindelse.

51 09 03

Siktdiagram



Siktanalys

Analysmetod:	ANDREASENS PPM		ALPINE-SIKTNING		
	0—10 pass.vikts %	0—30 pass.vikts %	0—70 pass.vikts %	30—70 pass.vikts %	0—150 pass.vikts %
125 μ					99
100 μ					97
70 μ			98	96	92
63 μ			97	95	90
50 μ			94	89	84
30 μ		98	80	60	66
20 μ		89	54	10	48
10 μ	98	60	22		
5 μ	80	34			
3 μ	58	22			

Kemisk analys Attest nr 167 K. 7/5 1969 (prov MB 11/3 KC) Glasforskningsinstitutet Växjö

Kalk CaO	29,70 % (CaCO ₃ 53,0 %)
Magnesia MgO	20,80 % (MgCO ₃ 43,5 %)
Kiselsyra SiO ₂	2,90 % (Fri SiO ₂ som kvartspartiklar < 5 μ mindre än 0,5 %)
Järnoxid Fe ₂ O ₃	0,41 %
Aluminiumoxid Al ₂ O ₃	0,23 %
Manganoxid MnO	0,17 %
Fosforsyra P ₂ O ₅	0,03 %
Svavel S	0,01 %
Glödningsförlust	44,80 %


Fysikaliska data

Egenskap	Analysmetod		Myanit 0—10	Myanit 0—30	Myanit 0—70	Myanit 30—70	Myanit 0—150
Vithet i % av BaSO ₄	Vithetsmätningar utförda med Elrepho Zeiss Filter	R457 FMX (röd) FMY (grön) FMZ (blå)	93,5 94,9 94,8 93,1	91,9 93,6 93,4 91,5	91,6 93,7 93,5 91,2	88,5 91,5 91,2 88,2	86,4 89,0 88,7 86,5
Spec. yta cm ² /cm ³	Bestämning av spec. ytan utförd med PERMARAN-metoden, som bygger på Cozeny-Carmans ekvation	$S = f_1(d, k, l) \cdot e^{3/2} \cdot \sqrt{\frac{dp}{dh}}$	43.000	27.000	15.000	4.000	11.000
Brytningsindex	Abberefraktometer		ca 1,6				
pH-värde av 10 % vattensuspension	Efter omröring i 30 min.		9—9,5	9—9,5	9—9,5	9—9,5	9—9,5
Oljeabsorption g olja/100 g fyll-medel	SIS 176105		20	18	13	20	15
Specifik vikt (Densitet)			2,785	2,785	2,785	2,785	2,785
Volymvikt (Störtvolym)	Gram per ml		0,8	0,9	1,1	1,2	1,1
Hårdhetsgrad	Mohs skala		3,2—3,5	3,2—3,5	3,2—3,5	3,2—3,5	3,2—3,5
Fuktighet			< 0,3 %	< 0,3 %	< 0,3 %	< 0,3 %	< 0,3 %
Olösligt i HCl	Efter omrör. i konc. HCl i 30 min.		4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Lösligt i 1 ‰ ättiksyra	Efter omröring i 30 min.		0,13 g/100 ml				
Lösligt i vatten	1 g/100 ml efter kokning i 5 min.		0,005 g/100 ml				
Förpackning: 3-blads papperssäckar i ventilutförande			40 kg				

Mikrofotografering utvisande kornform på genomsnittligt Myanitmaterial.



Förstoring ca 550 ggr.



Förstoring ca 2200 ggr.

ARCTIC DOLOMITT S

Kjemisk sammensetning:

Sammensetning	X	s	Sporstoffer
CaO	31.1 %	0.6 %	Hg < 0,03 mg/kg
MgO	20.9 %	0.4 %	Cd < 0,05 mg/kg
SiO ₂	0.8 %	0.2 %	Zn < 2.0 mg/kg
Al ₂ O ₃	0.28 %	0.06 %	Ni < 0.5 mg/kg
Fe ₂ O ₃	0.20 %	0.04 %	Pb < 1.0 mg/kg
TiO ₂	0,02 %	0.005 %	As < 0.08 mg/kg
K ₂ O	0,01 %	0,01 %	Cr < 1.0 mg/kg
MnO	0.004 %	0.001 %	
Na ₂ O	0.004 %	0.003 %	
P ₂ O ₅	0.04 %	0.004 %	
LOI	46.1 %	0.9 %	

De prosentvise verdiene av forbindelsene i dolomitt må betraktes som veiledende. Råmaterialet er et naturprodukt med variasjoner i forekomsten innenfor visse grenser. Målingene er gjort på røntgenspektrograf. Sporstoffene er målt på atomabsorbsjon/ICP

De veiledende verdiene (X) vil ha et standard avvik (s) hvor (X± 2s) angir grensene innenfor hvor 95 % av analyseresultatene vil finnes.

Fysikalske egenskaper:

Struktur:	Krystallinsk	Hvithet:	83.6-91.0 FMY (74 µm)
Densitet:	2.863 g/cm ³	Hardhet:	3.5-4 (Mohs skala)
pH i løsning:	10		

Gradering	Karakteristisk sikteanalyse	Leveringsalt.
0 - 74 µm	Se VHB 7.04.x	Bulk og storsekk
0 - 150 µm	Se VHB 7.05.x	Bulk, storsekk
0 - 300 µm	Se VHB 7.06.x	Bulk, storsekk og småsekk
150/300 µm	Se VHB 7.07.x	Småsekk
0-2 mm	97-99 % < 2.0 mm 86-96 % < 1.0 mm 60-90 % < 0.5 mm 25-48 % < 0.25 mm 10-15 % < 0.125 mm	Bulk
0.2-2 mm	93-99 % < 2.0 mm 81-92 % < 1.0 mm 50-67 % < 0.5 mm 8-21 % < 0.25 mm 2-13 % < 0.125 mm	Bulk

I tillegg kan det leveres stikkstein i følgende graderinger: 0-80 mm, 15-80 mm og 30-80

Produsent: Franzefoss Bruk AS, avdeling Ballangen

ARCTIC DOLOMITE SH

Chemical Composition:

Compound	Mean	max	min	Trace elements
CaO %	32.4	33.4	31.4	Hg < 0,03 mg/kg
MgO %	20.5	21.7	19.7	Cd < 0,05 mg/kg
SiO ₂ %	0.44	1.04	0.02	Zn < 2.0 mg/kg
Al ₂ O ₃ %	0.10	0.2	0.003	Ni < 0.5 mg/kg
Fe ₂ O ₃ %	0.06	0.18	0.04	Pb < 1.0 mg/kg
TiO ₂ %	0.005	0.2	0.003	As < 0.08 mg/kg
K ₂ O %	0.007	0.02	0.003	Cr < 1 mg/kg
MnO %	0.004	0.05	0.003	
Na ₂ O %	0.02	0.03	0.02	
LOI %	46.6	46.8	46.2	

The percentage value in dolomite is only guiding. The rawmaterial is a product of nature with variation in the occurrence within certain limits (max and min.). The measurements has been done with a XRF and the traceelements is measured by AA/ICP

Physical properties:

The following physical properties is general for Arctic dolomite SH

Structure: Crystalline	Whiteness: 91.3-95.4 FMY (74 µm)
Spec. gravity: 2.86 g/cm ³ .	Hardness: 3.5-4 (Mohs scale)
Colour: white	pH in water: 9.4-10.2

Arctic dolomite SH is produced in the following sizes.(Other sizes can be produced on special order.)

Size	Characteristic size distribution	Delivery
0.2-2 mm	1-2 % > 2.0 mm 10-18 % > 1.0 mm 33-51 % > 0.5 mm 93-88 % > 0.25 mm 1-2 % < 0.15 mm	Bulk
0 - 2 mm	0.5-3.0 % > 2.0 mm 6.4-11.9 % > 1.0 mm 13.5-20.5 % > 0.15 mm	Bulk
2 -15 mm 15-120 mm		Bulk Bulk

Producer: Franzefoss Bruk AS, division Ballangen

PAINT APPLICATION GUIDE

	Emulsion paints	Textured paints	Masonry paints	Flat wall paints	Gloss paints	Undercoats	Primers	Bituminous systems	Flooring	Roadline
Microdol Super Extra 1 325 200 100 80/270 40/200	XOOX	OOOO	X	X XOOX	OO	XO	OO		X X	XO
Micro-Talc A.T. Extra Micro-Talc A.T. 1	OO	OO	OO	OO	O X	O	OO	O O	X	
Talc FWXO								O		
Micro-Talc I.T. Extra	O	O	O		X	X				
Micro-Mica W 1 W 160	XO	XO	XO		X	XO	OO			


PLASTICS APPLICATION GUIDE

	Plasticised PVC	Rigid PVC	Polyolefines	Nylon	ABS	Other thermo-plastics ¹⁾	PUR duoplastics	UP + EP		Powder coatings
								Castings	Glassfiber-reinforced	
Microdol Super Extra 1 325 200 100 80/270 40/200	OO XOXOOX	XX	XX	O	X	X		X X X X X X	OOO	XO
Micro-Talc A.T. Extra Micro-Talc A.T. 1	XO	XO	O		O	XO	O	O X	OO	X
Talc FWXO	X	O			O	O	O	O		
Micro-Talc I.T. Extra	O	O	O		O	O	O		O	X
Micro-Mica W 1 W 160	X	X	XO	O				X X		

O = recommended grade
X = suitable grade

¹⁾ PUR, POM, PPO

MICRODOL SUPER and MICRODOL EXTRA
Average technical data



	Microdol Super	Microdol Extra
< 20 μm		100%
< 15 μm	100%	
< 10 μm	99%	98%
< 5 μm	90%	77%
< 3 μm	63%	50%
< 2 μm	42%	36%

MICRODOL SUPER and MICRODOL EXTRA

Chemical analysis:

	Microdol Super	Microdol Extra
Insoluble in HCl 1:3	0,40%	
Al ₂ O ₃	0,03%	
Fe ₂ O ₃	0,04%	
CaO	30,31%	
MgO	21,71%	
CO ₂	47,51%	
Matter volatile	< 0,3%	

Physical data:

	Microdol Super	Microdol Extra
Specific surface, N-ads. m ² /g	4,6	3,9
Whiteness, tristimulus filter		
amber FMX/C, %	95,0	95,0
green FMY/C, %	95,0	95,0
blue FMZ/C, %	94,5	94,5
Infrared reflexion, %	92,5	92,5
Oil absorption, g oil/100 g	18-19	17-18
pH	10	10
Matter soluble in water, %	0,15	0,15
Refractive index	1,62	1,62
Hardness	3,5	3,5
Density, g/ml	2,85	2,85
Tamped apparent density, g/ml	0,81	0,92
Tamped volume, ml/100 g	123	109
Electric conductivity, ohm ⁻¹ · cm ⁻¹	9,5 · 10 ⁻⁵	9,4 · 10 ⁻⁵
Specific resistivity, ohm · cm	10500	10600

Packaging and shipping:

Delivered in multiply paperbags on one-way pallets 1100 x 1100 mm, with shrink-on cover, net weight of each pallet, in kilos	1200	1200
--	------	------

A/S NORWEGIAN TALC




Postbox 744, N-5001 Bergen

MICRODOL 1 and MICRODOL 325

Average technical data

Particle size distribution by sieve- and sedimentation analysis:



	Microdol 1	Microdol 325
< 63 µm		100%
< 45 µm	100%	99%
< 30 µm	99%	97%
< 20 µm	96%	90%
< 10 µm	69%	60%
< 5 µm	34%	34%
< 3 µm	23%	23%
< 2 µm	15%	15%

A/S NORWEGIAN TALC



Postbox 744, N-5001 Bergen

MICRODOL 1 and MICRODOL 325

Chemical analysis:

	Microdol 1	Microdol 325
Insoluble in HCl 1:3	0,6 %	0,9 %
Al ₂ O ₃	0,10%	0,10%
Fe ₂ O ₃	0,06%	0,06%
CaO	30,27%	30,27%
MgO	21,60%	21,60%
CO ₂	47,37%	47,37%
Matter volatile	< 0,3%	< 0,3%

Physical data:

	Microdol 1	Microdol 325
Specific surface, N-ads. m ² /g	2,3	2,1
Whiteness, tristimulus filter		
amber FMX/C, %	94,5	94,0
green FMY/C, %	94,5	94,0
blue FMZ/C, %	94,0	93,5
Infrared reflexion, %	92,0	92,0
Oil absorption, g oil/100 g	14-15	14-15
pH	10	10
Matter soluble in water, %	0,12	0,12
Refractive index	1,62	1,62
Hardness	3,5	3,5
Density, g/ml	2,85	2,85
Tamped apparent density, g/ml	1,21	1,23
Tamped volume, ml/100 g	83	81
Electric conductivity, ohm ⁻¹ · cm ⁻¹	9,2 · 10 ⁻⁵	8,0 · 10 ⁻⁵
Specific resistivity, ohm · cm	10900	12500


Packaging and shipping:

Delivered in multiply paperbags on one-way pallets 1100 x 1100 mm, with shrink-on cover. net weight of each pallet, in kilos	1200	1200
--	------	------

MICRODOL 200 and MICRODOL 100

Average technical data

Particle size distribution by sieve- and sedimentation analysis:



	Microdol 200	Microdol 100
< 354 μm		100%
< 150 μm	100%	99%
< 75 μm	99%	85%
< 45 μm	91%	65%
< 30 μm	71%	43%
< 20 μm	55%	27%
< 10 μm	34%	13%
< 5 μm	23%	10%

A/S NORWEGIAN TALC



Postbox 744, N-5001 Bergen

MICRODOL 200 and MICRODOL 100

Chemical analysis:

	Microdol 200	Microdol 100
Insoluble in HCl 1:3	0,9%	
Al ₂ O ₃	0,1%	
Fe ₂ O ₃	0,1%	
CaO	30,2%	
MgO	21,5%	
CO ₂	47,2%	
Matter volatile	< 0,3%	

Physical data:

	Microdol 200	Microdol 100
Specific surface, N-ads. m ² /g	1,3	
Whiteness, tristimulus filter		
amber FMX/C, %	92,0	91,0
green FMY/C, %	92,0	90,0
blue FMZ/C, %	91,5	90,0
Infrared reflexion, %	91,0	
Oil absorption, g oil/100 g	12-13	
pH	10	9,7
Matter soluble in water, %	0,12	0,12
Refractive index	1,62	1,62
Hardness	3,5	3,5
Density, g/ml	2,85	2,85
Tamped apparent density, g/ml	1,47	1,60
Tamped volume, ml/100 g	68	63
Electric conductivity, ohm ⁻¹ · cm ⁻¹	7,0 · 10 ⁻⁵	7,2 · 10 ⁻⁵
Specific resistivity, ohm · cm	14300	13900

Packaging and shipping:

Delivered in multiply paperbags on one-way pallets 1100 x 1100 mm, with shrink-on cover, net weight of each pallet, in kilos	1200	1200
--	------	------



A/S NORWEGIAN TALC

Postbox 744, N-5001 Bergen

MICRODOL 80/270 and MICRODOL 40/200

Chemical analysis:

	Microdol 80/270	Microdol 40/200
Insoluble in HCl 1:3	1,2%	
Al ₂ O ₃	0,1%	
Fe ₂ O ₃	0,1%	
CaO	30,1%	
MgO	21,4%	
CO ₂	47,1%	
Matter volatile	< 0,3%	

Physical data:


	Microdol 80/270	Microdol 40/200
Whiteness, tristimulus filter		
amber FMX/C, %	89,0	85,0
green FMY/C, %	89,0	85,0
blue FMZ/C, %	88,0	84,0
pH	9,7	9,7
Matter soluble in water, %	0,12	0,12
Refractive index	1,62	1,62
Hardness	3	3
Density, g/ml	2,86	2,85
Tamped apparent density, g/ml	1,60	1,88
Tamped volume, ml/100 g	63	53
Electric conductivity, ohm ⁻¹ · cm ⁻¹	7,9 · 10 ⁻⁵	5,3 · 10 ⁻⁵
Specific resistivity, ohm · cm	12700	18900

Packaging and shipping:

Delivered in multiply paperbags on one-way pallets 1100 x 1100 mm, with shrink-on cover, net weight of each pallet, in kilos	1200	1200
--	------	------

MICRODOL 80/270 and MICRODOL 40/200

Average technical data



	Microdol 80/270	Microdol 40/200
< 595 μm	100%	99,9%
< 354 μm	99%	90 %
< 150 μm	89%	38 %
< 75 μm	43%	16 %
< 45 μm	18%	

norwegian talc (HOLLAND) B.V.

SWEG 47 - 1031 HX AMSTERDAM

PHONE 020-362222 (5 lines)

EX 15016 nth nl



MICRODOL A GRANULATES

	40	0 - 1 mm	0 - 2 mm	0.7-1.2 mm	0.3-0.7 mm
<2000 mu	-	-	99.9 %	-	-
<1400 mu	-	-	92.0 %	100 %	-
<1000 mu	-	100 %	84.0 %	97.0 %	-
< 600 mu	100 %	78.0 %	64.0 %	33.0 %	99.0 %
< 425 mu	98.5 %	57.0 %	47.0 %	12.0 %	19.0 %
< 300 mu	92.0 %	37.0 %	30.0 %	6.0 %	15.0 %
< 212 mu	82.0 %	28.0 %	20.0 %	5.0 %	5.0 %
< 150 mu	72.0 %	25.0 %	15.0 %	4.0 %	3.0 %
< 100 mu	58.0 %	15.0 %	10.0 %	3.0 %	2.5 %
< 90 mu	55.0 %	13.0 %	8.0 %	2.0 %	-
< 75 mu	50.0 %	8.0 %	7.0 %	-	-
< 63 mu	44.0 %	7.0 %	6.0 %	-	-
< 45 mu	37.0 %	6.0 %	5.0 %	-	-
< 38 mu	34.0 %	5.0 %	4.0 %	-	-
< 32 mu	30.0 %	4.0 %	3.0 %	-	-
	1-1.5 mm	1.2-1.85 mm	1.5-2 mm		
<2000 mu	-	-	99.5 %		
<1850 mu	100 %	100 %	-		
<1800 mu	-	-	91.0 %		
<1600 mu	-	-	60.0 %		
<1400 mu	99.2 %	61.0 %	29.0 %		
<1200 mu	-	24.0 %	-		
<1000 mu	30.0 %	4.0 %	10.0 %		
< 600 mu	3.5 %	-	5.0 %		
	1.5-2.5 mm	2 - 3 mm	3 - 4 mm	3 - 7 mm	
<7000 mu	-	-	-	100 %	
<3150 mu	-	-	72.5 %	24.0 %	
<3000 mu	-	-	-	15.0 %	
<2800 mu	100 %	99.8 %	45.0 %	14.0 %	
<2500 mu	97.5 %	87.5 %	13.0 %	5.0 %	
<2240 mu	88.0 %	68.0 %	11.0 %	-	
<2200 mu	-	-	-	-	
<2000 mu	70.0 %	27.0 %	9.0 %	-	
<1850 mu	-	-	-	-	
<1800 mu	57.0 %	5.0 %	-	-	
<1600 mu	36.0 %	3.0 %	-	-	
<1400 mu	13.0 %	-	-	-	
<1000 mu	2.0 %	-	-	-	
< 600 mu	1.0 %	-	-	-	

OTHER PARTICLE SIZE DISTRIBUTION IS POSSIBLE ON CUSTOMER'S REQUEST.

NORWEGIAN TALC (HOLLAND) B.V.

RASWEG 47 - 1031 HX AMSTERDAM
 TELEPHONE 020-362222 (5 lines)
 TELEX 15016 nth nl

MICRODOL A 50 AND A 70

Average technical data



Particle size distribution

	Microdol A 50	Microdol A 70
<354 µm	100 %	100 %
<300 µm	99.5 %	99.5 %
<212 µm	95.0 %	98.5 %
<150 µm	85.0 %	97.0 %
<100 µm	70.0 %	85.0 %
<90 µm	66.0 %	82.0 %
<75 µm	60.0 %	77.0 %
<63 µm	55.0 %	70.0 %
<45 µm	46.0 %	60.0 %
<38 µm	40.0 %	55.0 %
<32 µm	37.0 %	42.0 %
<20 µm	20.0 %	30.0 %
<10 µm	10.0 %	20.0 %
<5 µm	5.0 %	10.0 %

Chemical analysis

Insoluble in HCl 1:3	0.9 %
Al ₂ O ₃	0.1 %
Fe ₂ O ₃	0.1 %
CaO	30.2 %
MgO	21.5 %
CO ₂	47.2 %
Matter volatile	< 0.3 %

Physical data

	Microdol A 50	Microdol A 70
Specific surface, N-ads.m ² /g	1.0	1.1
Whiteness, tristimulus filter		
amber FMX/C, %	90.0	91.0
green FMY/C, %	89.0	90.0
blue FMZ/C, %	89.0	90.0
Infrared reflexion, %	91.0	91.0
Oil absorption, g oil/100 g	10-11	11-12
pH	9.7	10
Matter soluble in water, %	0.12	0.12
Refractive index	1.62	1.62
Hardness	3.5	3.5
Density, g/ml	2.85	2.85
Tamped apparent density, g/ml	1.8	1.7
Tamped volume, ml/100 g	55	60
Electric conductivity, ohm ⁻¹ ·cm ⁻¹	7.2·10 ⁻⁵	7.0·10 ⁻⁵
Specific resistivity, ohm·cm	13900	14300

Packaging and shipping

Delivered in multiply paperbags on one-way pallets 1100x1100 mm,
 with shrink-on cover, 1200 kilos net weight of each pallet.